

Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

 Tekst gepubliceerd op 15 januari 2011 |  Tekst laatst bijgewerkt op 3 september 2020
Verordening (EU)

VERORDENING (EU) nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 JANUARI 2011

betreffende materialen en voorwerpen van kunststof,
bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

(PB L 12 van 15.I.2011 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:NL:PDF>))

Wijzigingen:

[V.C. 321/2011 van 1 april 2011](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:087:0001:0002:NL:PDF) (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:087:0001:0002:NL:PDF>) (PB L 87 van 2.IV.2011)

[V.C. 1282/2011 van 28 november 2011](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0022:0029:NL:PDF) (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:328:0022:0029:NL:PDF>) (PB L 328 van 10.XII.2011)

[V.C. 1183/2012 van 30 november 2012](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:338:0011:0015:NL:PDF) (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:338:0011:0015:NL:PDF>) (PB L 338 van 12.XII.2012)

[V.C. 202/2014 van 3 maart 2014](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:062:0013:0015:NL:PDF) (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:062:0013:0015:NL:PDF>) (PB L 62 van 4.III.2014)

[V.C. 2015/174 van 5 februari 2015](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_030_R_0002&from=NL) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_030_R_0002&from=NL) (PB L 30 van 6.II.2015)

[V.C. 2016/1416 van 24 augustus 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1416&from=NL) (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1416&from=NL>) (PB L 230 van 25.VIII.2016)

[V.C. 2017/752 van 28 april 2017](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0752&from=NL) (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0752&from=NL>) (PB L 113 van 29.IV.2017)

[V.C. 2018/79 van 18 januari 2018](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0079&from=NL) (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0079&from=NL>) (PB L 14 van 19.I.2018)

[V.C. 2018/213 van 12 februari 2018](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0213&from=NL) (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0213&from=NL>) (PB L 41 van 14.II.2018)

[V.C. 2018/831 van 5 juni 2018](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0831&from=NL) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0831&from=NL>) (PB L 140 van 6.VI.2018)

[V.C. 2019/37 van 10 januari 2019](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0037&from=NL) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0037&from=NL>) (PB L 9 van 11.I.2019) (*1)

[V.C. 2019/988 van 17 juni 2019](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0988&from=NL) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0988&from=NL>) (PB L 160 van 18.VI.2019 - enkel voor de Franstalige tekst)

[V.C. 2019/1338 van 8 augustus 2019](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1338&from=NL) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1338&from=NL>) (PB L 209 van 9.VIII.2019) (*2)

[V.C. 2020/1245 van 2 september 2020](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1245&from=NL) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1245&from=NL>) (PB L 288 van 3.IX.2020) (*3)

→ redactionele opmerkingen:

(*1) Deze verordening treedt in werking op 31 januari 2019.

Materialen en voorwerpen van kunststof die voldoen aan Verordening (EU) nr. 10/2011 zoals die van toepassing was voor de inwerkingtreding van deze verordening, mogen tot en met 31 januari 2020 in de handel worden gebracht en mogen in de handel blijven tot de voorraden zijn uitgeput.

(V.C. 2019/37 van 10.I.2019, art. 2 en 3)

(*2) Deze verordening treedt in werking op 29 augustus 2019.

Materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen die voldoen aan Verordening (EU) nr. 10/2011 zoals die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van deze verordening mogen tot en met 29 augustus 2020 in de handel worden gebracht en mogen in de handel blijven tot de voorraden zijn uitgeput.

(V.C. 2019/1338 van 8.VIII.2019, art. 2 en 3)

(*3) Deze verordening treedt in werking op 23 september 2020.

Materialen en voorwerpen van kunststof die voldoen aan Verordening (EU) nr. 10/2011, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van deze verordening, en die voor het eerst in de handel zijn gebracht vóór 23 maart 2021, mogen tot en met 23 september 2022 in de handel worden gebracht en mogen in de handel blijven tot de voorraden zijn uitgeput.

(V.C. 2020/1245 van 2.IX.2020, art. 2 en 3)

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG ([/nl/extranet/document/965/nl#art](#))[1], en met name artikel 5, lid 1, onder a), c), d), e), f), h), i) en j),

Na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid,

Overwegende hetgeen volgt:

- 1) Verordening (EG) nr. 1935/2004 ([/nl/extranet/document/965/nl#art](#)) bevat de algemene beginselen voor het wegnemen van de verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten betreffende materialen die met levensmiddelen in contact komen. Artikel 5, lid 1, van die verordening voorziet in de vaststelling van bijzondere maatregelen voor groepen materialen en voorwerpen en beschrijft in detail de procedure voor de toelating van stoffen op EU-niveau wanneer een bijzondere maatregel voorziet in de opstelling van een lijst van toegelaten stoffen.
- 2) Deze verordening is een bijzondere maatregel in de zin van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1935/2004. Bij deze verordening moeten voor materialen en voorwerpen van bijzondere voorschriften worden vastgesteld die moeten worden toegepast voor het veilige gebruik daarvan en moet Richtlijn 2002/72/EG van de Commissie van 6 augustus 2002 inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen[2] worden ingetrokken.
- 3) Richtlijn 2002/72/EG bevat de basisvoorschriften voor het vervaardigen van materialen en voorwerpen van kunststof. Die richtlijn is zesmaal op belangrijke punten gewijzigd. Voor de duidelijkheid moet de tekst geconsolideerd worden, waarbij overbodige en verouderde delen worden geschrapt.
- 4) Richtlijn 2002/72/EG en de wijzigingen daarvan zijn destijds zonder grote aanpassingen in nationale wetgeving omgezet. De omzetting in nationaal recht vergt doorgaans een periode van twaalf maanden. Als de lijsten van monomeren en additieven worden gewijzigd om nieuwe stoffen toe te laten, leidt deze omzettingstijd tot vertraging bij de toelating, waardoor de innovatie wordt geremd. Daarom is het wenselijk om de voorschriften voor materialen en voorwerpen van kunststof op te nemen in een verordening, die rechtstreeks toepasselijk is in alle lidstaten.
- 5) Richtlijn 2002/72/EG is van toepassing op materialen en voorwerpen die uitsluitend van kunststof gemaakt zijn en op pakkingen van kunststof in deksels. Vroeger waren dit de belangrijkste toepassingen van kunststoffen op de markt. De laatste jaren worden kunststoffen, behalve voor materialen en voorwerpen die uitsluitend daaruit bestaan, echter ook in combinatie met andere materialen gebruikt in meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen. De voorschriften voor het gebruik van vinylchloride-monomeer in Richtlijn 78/142/EEG van de Raad van 30 januari 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake materialen en voorwerpen die vinylchloride-monomeer bevatten en bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen ([/nl/extranet/document/297/nl#art](#))[3] gelden al voor alle kunststoffen. Daarom is het wenselijk het toepassingsgebied van deze verordening uit te breiden tot lagen van kunststof in meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen.
- 6) Materialen en voorwerpen van kunststof kunnen bestaan uit diverse lagen van kunststof die met kleefstoffen aan elkaar zijn bevestigd. Materialen en voorwerpen van kunststof kunnen ook bedrukt zijn of voorzien van een organische of anorganische deklaag. Materialen en voorwerpen van kunststof die bedrukt of van een deklaag voorzien zijn of die met kleefstoffen zijn vervaardigd, moeten binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen. Kleefstoffen, deklagen en drukinkt bestaan niet noodzakelijkerwijs uit dezelfde stoffen als kunststoffen. Verordening (EG) nr. 1935/2004 biedt de mogelijkheid om bijzondere maatregelen vast te stellen voor kleefstoffen, deklagen en drukinkt. Daarom moet het bij materialen en voorwerpen van kunststof die bedrukt, van een deklaag voorzien of met kleefstoffen vervaardigd zijn, toegestaan zijn dat die bedrukking, deklaag of kleeflaag andere stoffen bevat dan op EU-niveau voor kunststoffen zijn toegelaten. Voor die lagen kunnen andere voorschriften van de Unie of de lidstaten gelden.
- 7) Kunststoffen en ionenwisselaars, rubber en siliconen zijn macromoleculaire stoffen die door polymerisatie zijn verkregen. Verordening (EG) nr. 1935/2004 biedt de mogelijkheid om bijzondere maatregelen vast te stellen voor ionenwisselaars, rubber en siliconen. Aangezien die materialen uit andere stoffen dan kunststoffen bestaan en andere fysische en chemische eigenschappen hebben, zijn daarvoor bijzondere voorschriften nodig en moet worden gepreciseerd dat zij buiten het toepassingsgebied van deze verordening vallen.
- 8) Kunststoffen zijn vervaardigd van monomeren en andere uitgangsstoffen, die een chemische reactie ondergaan waarbij een macromoleculaire structuur, het polymeer, wordt gevormd, dat de voornaamste structurele component van de kunststoffen is. Aan het polymeer worden additieven toegevoegd om bepaalde technologische effecten teweeg te brengen. Het polymeer als zodanig is een inerte structuur met hoge molecuulmassa. Aangezien stoffen met een molecuulmassa van meer dan 1 000 Da doorgaans niet in het lichaam kunnen worden opgenomen is het potentiële gezondheidsrisico als gevolg van het polymeer zelf zeer gering. Er kunnen gezondheidsrisico's optreden door monomeren of andere uitgangsstoffen die niet of niet volledig gereageerd hebben of door additieven met een lage molecuulmassa die door migratie uit het materiaal van kunststof dat met levensmiddelen in contact komt, in die levensmiddelen terechtkomen. Daarom moet het risico van monomeren, andere uitgangsstoffen en additieven worden beoordeeld en moeten zij worden toegelaten voordat zij bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt.
- 9) De risicobeoordeling van een stof door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) moet betrekking hebben op de stof zelf, relevante verontreinigingen en bij het beoogde gebruik te verwachten reactie- en afbraakproducten. De risicobeoordeling moet ook betrekking hebben op de potentiële migratie onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden en de toxiciteit. Op grond van de risicobeoordeling moeten bij de toelating zo nodig specificaties voor de stof en beperkingen voor het gebruik, kwantitatieve beperkingen of migratielimiten worden vastgesteld om de veiligheid van het afgewerkte materiaal of voorwerp te waarborgen.
- 10) Er zijn op EU-niveau nog geen voorschriften vastgesteld voor de risicobeoordeling en het gebruik van kleurstoffen in kunststoffen. Daarom moet het gebruik daarvan onder de nationale wetgeving blijven vallen. Deze situatie moet later opnieuw worden beoordeeld.
- 11) Oplosmiddelen die bij de vervaardiging van kunststoffen worden gebruikt om een geschikt reactiemilieu te vormen, zullen in de loop van het vervaardigingsproces waarschijnlijk worden verwijderd, omdat zij doorgaans vluchtig zijn. Er zijn op EU niveau nog geen voorschriften vastgesteld voor de risicobeoordeling en het gebruik van oplosmiddelen bij de vervaardiging van kunststoffen. Daarom moet het gebruik daarvan onder de nationale wetgeving blijven vallen. Deze situatie moet later opnieuw worden beoordeeld.
- 12) Kunststoffen kunnen ook worden gemaakt van synthetische of natuurlijke macromoleculaire structuren die een chemische reactie met andere uitgangsstoffen ondergaan om een gemodificeerd macromolecuul te vormen. De gebruikte synthetische macromoleculen zijn vaak tussenstructuren, die niet volledig gepolymeriseerd zijn. Er kunnen risico's voor de gezondheid ontstaan door migratie van andere voor het modificeren van het macromolecuul gebruikte uitgangsstoffen die niet of niet volledig gereageerd hebben of van macromoleculen die niet volledig gereageerd hebben. Daarom moet het risico van de bij de vervaardiging van gemodificeerde macromoleculen gebruikte andere uitgangsstoffen en macromoleculen worden beoordeeld en moeten zij worden toegelaten voordat zij bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt.

- 13) Kunststoffen kunnen ook worden vervaardigd door micro-organismen die door fermentatieprocessen van uitgangsstoffen macromoleculaire structuren maken. Het gevormde macromolecuul komt vrij in een medium of wordt geëxtraheerd. Er kunnen risico's voor de gezondheid ontstaan door migratie van uitgangsstoffen die niet of niet volledig gereageerd hebben of van tussenproducten of bijproducten van het fermentatieproces. In dit geval moet het risico van het eindproduct worden beoordeeld en moet dit worden toegelaten voordat het bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof wordt gebruikt.
- 14) Richtlijn 2002/72/EG bevat verschillende lijsten van monomeren en andere uitgangsstoffen en van additieven die voor de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof zijn toegelaten. Voor monomeren, andere uitgangsstoffen en additieven is de EU-lijst nu volledig, wat betekent dat alleen stoffen die op EU-niveau zijn toegelaten, gebruikt mogen worden. Er hoeven dus geen aparte lijsten meer voor monomeren en andere uitgangsstoffen, respectievelijk additieven te zijn naargelang hun toelatingsstatus. Aangezien sommige stoffen als monomeer of andere uitgangsstof en tevens als additief kunnen worden gebruikt, moet er voor de duidelijkheid één lijst van toegelaten stoffen worden gepubliceerd, met vermelding van de functie of functies waarvoor elke stof is toegelaten.
- 15) Polymeren kunnen niet alleen worden gebruikt als voornaamste structurele component van kunststoffen, maar ook als additief om bepaalde technologische effecten in de kunststof te verkrijgen. Als zo'n polymeer additief identiek is aan een polymeer dat de voornaamste structurele component van een kunststof kan zijn, mag ervan worden uitgegaan dat het risico van het polymere additief beoordeeld is als de monomeren al beoordeeld zijn. In dat geval hoeft het polymeer additief niet toegelaten te worden, maar kan het worden gebruikt op grond van de toelating van de monomeren en andere uitgangsstoffen ervan. Als zo'n polymeer additief niet identiek is aan een polymeer dat de voornaamste structurele component van een kunststof kan zijn, mag er niet van worden uitgegaan dat het risico van het polymere additief beoordeeld is als de monomeren al beoordeeld zijn. In dat geval moet het risico van de fractie van het polymere additief met een molecuulmassa kleiner dan 1 000 Da worden beoordeeld en moet het additief worden toegelaten voordat het bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof wordt gebruikt.
- 16) In het verleden werd geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen additieven die een functie in het uiteindelijke polymeer hebben en polymerisatiehulpmiddelen, die alleen een functie hebben bij het vervaardigingsproces en niet bedoeld zijn om in het afgewerkte voorwerp achter te blijven. Sommige stoffen die als polymerisatiehulpmiddel dienen, zijn in het verleden al in de onvolledige lijst van additieven opgenomen. Deze polymerisatiehulpmiddelen moeten op de EU-lijst van toegelaten stoffen blijven staan. Gepreciseerd moet echter worden dat het gebruik van andere polymerisatiehulpmiddelen mogelijk blijft, met inachtneming van de nationale wetgeving. Deze situatie moet later opnieuw worden beoordeeld.
- 17) Op de EU-lijst staan de stoffen die voor de vervaardiging van kunststoffen zijn toegelaten. Stoffen als zuren, alcoholen en fenolen kunnen ook in de vorm van zouten voorkomen. Daar de zouten in de maag in de regel weer in het zuur, de alcohol of het fenol worden omgezet, moeten zouten met kationen die een veiligheidsbeoordeling hebben ondergaan, in principe tegelijk met het zuur, de alcohol of het fenol worden toegelaten. In sommige gevallen, wanneer uit de veiligheidsbeoordeling bezwaren tegen het gebruik van de vrije zuren naar voren komen, moeten alleen de zouten worden toegestaan door in de lijst de naam te vermelden als "...zuur/zuren, zouten".
- 18) Stoffen die bij de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt, kunnen verontreinigingen als gevolg van het vervaardigings- of extractieproces bevatten. Die verontreinigingen worden onbedoeld samen met de stof bij de vervaardiging van de kunststof toegevoegd (niet opzettelijk toegevoegde stoffen). Voor zover zij relevant zijn voor de risicobeoordeling moeten de belangrijkste verontreinigingen van een stof in aanmerking genomen worden en zo nodig in de specificaties van de stof worden vermeld. Het is echter onmogelijk om alle verontreinigingen in de toelating te vermelden en in aanmerking te nemen. Daarom kunnen zij in het materiaal of voorwerp aanwezig zijn zonder dat zij op de EU-lijst staan.
- 19) Bij de vervaardiging van polymeren worden stoffen gebruikt om de polymerisatiereactie op gang te brengen, zoals katalysatoren, en de reactie te regelen, zoals ketenoverdragers, ketenverlengers en ketenstoppers. Deze stoffen die de polymerisatie direct beïnvloeden, worden in uiterst kleine hoeveelheden gebruikt en worden niet geacht in het uiteindelijke polymeer achter te blijven. Daarom hoeven zij vooralsnog geen toelatingsprocedure op EU-niveau te doorlopen. De eventuele gezondheidsrisico's in het afgewerkte materiaal of voorwerp door het gebruik van deze stoffen moeten door de fabrikant worden beoordeeld overeenkomstig internationaal erkende wetenschappelijke beginselen voor risicobeoordeling.
- 20) Bij de vervaardiging en het gebruik van materialen en voorwerpen van kunststof kunnen reactie- en afbraakproducten ontstaan. Die reactie- en afbraakproducten zijn niet opzettelijk in de kunststof aanwezig. Voor zover zij relevant zijn voor de risicobeoordeling moeten de belangrijkste reactie- en afbraakproducten van de beoogde toepassing van een stof in aanmerking genomen worden en in de beperkingen betreffende de stof worden vermeld. Het is echter onmogelijk om alle reactie- en afbraakproducten in de toelating te vermelden en in aanmerking te nemen. Daarom hoeven zij niet afzonderlijk in de EU-lijst worden opgenomen. De eventuele gezondheidsrisico's in het afgewerkte materiaal of voorwerp door reactie- en afbraakproducten moeten door de fabrikant worden beoordeeld overeenkomstig internationaal erkende wetenschappelijke beginselen voor risicobeoordeling.
- 21) Voordat de EU-lijst van additieven werd opgesteld, konden andere dan op EU-niveau toegelaten additieven bij de vervaardiging van kunststoffen worden gebruikt. Voor de additieven die in de lidstaten toegestaan waren, is de termijn voor de indiening van de gegevens voor de veiligheidsbeoordeling door de EFSA met het oog op de opname daarvan in de EU-lijst op 31 december 2006 verstreken. Additieven waarvoor binnen deze termijn een geldige aanvraag was ingediend, zijn in een voorlopige lijst opgenomen. Voor een aantal additieven op de voorlopige lijst is nog geen beslissing over hun toelating op EU-niveau genomen. Die additieven moeten nog overeenkomstig de nationale wetgeving gebruikt kunnen blijven worden totdat hun evaluatie is afgerond en een beslissing over opname in de EU-lijst is genomen.
- 22) Wanneer een op de voorlopige lijst voorkomend additief in de EU-lijst wordt opgenomen of wanneer wordt besloten om het niet in de EU-lijst op te nemen, moet dat additief uit de voorlopige lijst worden geschrapt.
- 23) Bij nieuwe technologieën worden stoffen met een uiterst kleine deeltjesgrootte geproduceerd, waarvan de chemische en fysische eigenschappen aanzienlijk verschillen van die van grotere deeltjes; het gaat hier bijvoorbeeld om nanodeeltjes. Deze verschillen in eigenschappen kunnen leiden tot verschillen in de toxiciteit en daarom moeten deze stoffen van geval tot geval door de EFSA op hun risico worden beoordeeld, totdat meer bekend is over deze nieuwe technologie. Daarom moet gepreciseerd worden dat toelatingen die gebaseerd zijn op de risicobeoordeling van de gebruikelijke deeltjesgrootte van een stof niet van toepassing zijn op synthetische nanodeeltjes.
- 24) Op grond van de risicobeoordeling moeten bij de toelating zo nodig specifieke migratielimiten worden vastgesteld om de veiligheid van het afgewerkte materiaal of voorwerp te waarborgen. Als een additief dat voor de vervaardiging van materialen en voorwerpen van kunststof toegelaten is, tegelijkertijd als levensmiddelenadditief of aromastof is toegelaten, moet ervoor worden gezorgd dat de samenstelling van het levensmiddel door het vrijkomen van de stof niet op onaantoonbare wijze verandert. Daarom mag het vrijkomen van zo'n additief of aromastof voor tweeledig gebruik niet leiden tot een technologisch effect in het levensmiddel, tenzij dat zo bedoeld is en het materiaal dat met levensmiddelen in contact komt, voldoet aan de voorschriften voor actieve materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen in Verordening (EG) nr. 1935/2004 en [Verordening \(EG\) nr. 450/2009 van de Commissie van 29 mei 2009 betreffende actieve en intelligente materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen](#) ([\(nl/extranet/document/1971/nl#art\)](#)[4]. Waar van toepassing moeten de voorschriften van [Verordening \(EG\) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelen](#) ([\(nl/extranet/document/1939/nl#art\)](#)[5]. en [Verordening \(EG\) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma's en bepaalde voedsel ingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening \(EEG\) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening \(EG\) nr. 2232/96, Verordening \(EG\) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG](#) ([\(nl/extranet/document/1940/nl#art\)](#) [6] in acht worden genomen.
- 25) Volgens artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1935/2004 mogen materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen geen stoffen afgeven die tot een onaantoonbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen kunnen leiden. Door toepassing van goede fabricagemethoden is het mogelijk materialen van kunststof zodanig te vervaardigen dat zij niet meer dan 10 mg stoffen per dm² oppervlakte van het kunststofmateriaal afgeven. Als de risicobeoordeling van een bepaalde stof geen aanleiding geeft om een lager niveau vast te stellen, moet deze waarde worden gekozen als algemene limiet voor de inerteit van een materiaal van kunststof, de

totale migratielimit. Om bij de controle op de naleving van de totale migratielimit vergelijkbare resultaten te verkrijgen moeten de testen worden uitgevoerd onder gestandaardiseerde testomstandigheden, waaronder de duur van de test, de temperatuur en het testmedium (levensmiddelsimulant), onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden van het materiaal of voorwerp van kunststof.

26) De totale migratielimit van 10 mg per dm² komt voor een kubusvormige verpakking met 1 kg levensmiddel neer op een migratie van 60 mg per kg levensmiddel. Voor kleine verpakkingen, waarbij de verhouding tussen oppervlakte en volume groter is, wordt de migratie naar het levensmiddel groter. Voor zuigelingen en peuters, die per kilogram lichaamsgewicht meer voedsel eten dan volwassenen en nog geen gevarieerde voeding hebben, moeten er bijzondere bepalingen komen om de inname van stoffen die migreren uit materialen die met levensmiddelen in contact komen, te beperken. Om voor verpakkingen van klein volume dezelfde bescherming mogelijk te maken als voor verpakkingen van groot volume, moet de totale migratielimit voor materialen die met levensmiddelen in contact komen en bedoeld zijn voor het verpakken van levensmiddelen voor zuigelingen en peuters, gekoppeld worden aan de limiet in het levensmiddel en niet aan de oppervlakte van de verpakking.

27) Sinds enkele jaren worden er materialen van kunststof voor contact met levensmiddelen ontwikkeld die niet uit slechts één kunststof, maar uit tot wel 15 verschillende lagen van kunststof bestaan, om een optimale functionaliteit en bescherming van het levensmiddel te verkrijgen en tegelijkertijd de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken. Bij dergelijke meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof kunnen de lagen door een functionele sperlaag van het levensmiddel gescheiden zijn. Deze laag vormt een barrière in materialen of voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen en voorkomt dat stoffen van achter die barrière naar het levensmiddel migreren. Achter een functionele sperlaag mogen niet-toegelaten stoffen worden gebruikt, mits die aan bepaalde criteria voldoen en de migratie ervan onder een gegeven aantoonbaarheidsgrens blijft. Met het oog op levensmiddelen voor zuigelingen en andere bijzonder gevoelige personen en gelet op de grote analysetolerantie van migratieanalyses moet voor de migratie van niet-toegelaten stoffen door een functionele sperlaag een maximum van 0,01 mg/kg in levensmiddelen worden vastgesteld. Stoffen die mutageen, kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting zijn, mogen niet zonder voorafgaande toelating worden gebruikt in materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen en daarop dient het principe van de functionele sperlaag dan ook niet van toepassing te zijn. Nieuwe technologieën waarmee stoffen met uiterst kleine deeltjesgrootte worden geproduceerd waarvan de chemische en fysische eigenschappen aanzienlijk verschillen van die van grotere deeltjes, bijvoorbeeld nanodeeltjes, moeten wat hun risico betreft van geval tot geval worden beoordeeld totdat meer informatie over deze nieuwe technologie bekend is. Daarop dient het principe van de functionele sperlaag dan ook niet van toepassing te zijn.

28) Sinds enkele jaren worden er materialen en voorwerpen voor contact met levensmiddelen ontwikkeld die bestaan uit een combinatie van verschillende materialen, om een optimale functionaliteit en bescherming van het levensmiddel te verkrijgen en tegelijkertijd de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken. De lagen van kunststof in deze meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen moeten aan dezelfde samenstellingseisen voldoen als lagen van kunststof die niet met andere materialen gecombineerd zijn. Voor lagen van kunststof in een meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal die door een functionele sperlaag van het levensmiddel gescheiden zijn, moet het principe van de functionele sperlaag gelden. Aangezien de lagen van kunststof met andere materialen gecombineerd worden en voor die andere materialen nog geen bijzondere maatregelen op EU-niveau zijn vastgesteld, kunnen er voor de afgewerkte meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen nog geen voorschriften worden gegeven. Daarom dienen er geen specifieke migratielimiten en totale migratielimit te gelden, behalve voor vinylchloride-monomeer, waarvoor al een dergelijke beperking geldt. Bij ontbreken van een bijzondere maatregel op EU-niveau voor het gehele meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materiaal of voorwerp mogen de lidstaten nationale bepalingen handhaven of vaststellen, mits die in overeenstemming zijn met het Verdrag.

29) Krachtens artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1935/2004 moeten materialen en voorwerpen waarvoor bijzondere maatregelen gelden, vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat zij aan de desbetreffende voorschriften voldoen. Om de coördinatie en verantwoordelijkheid van de leveranciers in elk stadium van de vervaardiging, ook in dat van de uitgangsstoffen, te vergroten moeten de verantwoordelijke personen in een verklaring van overeenstemming die zij aan hun afnemers verstrekken, vastleggen dat de desbetreffende voorschriften zijn nageleefd.

30) Voor deklagen, drukinkten en kleefstoffen bestaat nog geen specifieke EU-wetgeving, zodat hiervoor geen verklaring van overeenstemming hoeft te worden verstrekt. Wel moet voor deklagen, drukinkten en kleefstoffen die in materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt, aan de fabrikant van het afgewerkte voorwerp van kunststof de nodige informatie worden verstrekt zodat hij ervoor kan zorgen dat voor stoffen waarvoor in deze verordening migratielimiten zijn vastgesteld, aan die limieten wordt voldaan.

31) Volgens artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden ([/nl/extranet/document/829/nl#art17](http://nl.extranet/document/829/nl#art17)) [7] moeten exploitanten van levensmiddelenbedrijven ervoor zorgen dat de levensmiddelen voldoen aan de geldende voorschriften. Daartoe moet met inachtneming van het vertrouwelijkheidsvereiste aan deze exploitanten toegang worden verleend tot de nodige gegevens om te waarborgen dat de migratie uit de materialen en voorwerpen naar de levensmiddelen aan de specificaties en beperkingen in de levensmiddelenwetgeving voldoet.

32) In elk stadium van de vervaardiging moeten bewijsstukken met betrekking tot de verklaring van overeenstemming beschikbaar zijn voor de handhavingsautoriteiten. De overeenstemming mag aan de hand van migratietesten worden aangetoond. Aangezien migratietesten ingewikkeld, duur en tijdrovend zijn, moet worden toegestaan dat de overeenstemming ook mag worden aangetoond aan de hand van berekeningen, met inbegrip van modellering, andere analyses en wetenschappelijke gegevens of argumenten indien de resultaten daarvan ten minste even stringent zijn als de migratietesten. De testresultaten moeten als valide worden beschouwd zolang de formuleringen en de procesomstandigheden constant blijven door toepassing van een kwaliteitsborgingssysteem.

33) Bij het testen van voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen is het voor sommige voorwerpen, zoals folies of deksels, vaak niet mogelijk om de oppervlakte te bepalen die met een gegeven volume levensmiddel in contact komt. Voor die voorwerpen moeten speciale voorschriften worden vastgesteld om de overeenstemming na te gaan.

34) Bij de vaststelling van migratielimiten wordt uitgegaan van de conventionele aanname dat een persoon van 60 kg lichaamsgewicht dagelijks 1 kg levensmiddel tot zich neemt en dat het levensmiddel verpakt wordt in een kubusvormige verpakking met een oppervlakte van 6 dm² waaruit de stof vrijkomt. Voor heel kleine en heel grote verpakkingen wijkt de werkelijke oppervlakte-volumeverhouding van het verpakte levensmiddel sterk af van de conventionele aanname. Daarom moet de oppervlakte daarvan worden genormaliseerd voordat de testresultaten met de migratielimiten worden vergeleken. Deze voorschriften moeten worden herzien wanneer er nieuwe gegevens over levensmiddelenverpakkingen beschikbaar zijn.

35) De specifieke migratielimit is een maximaal toegestane hoeveelheid stof in een levensmiddel. Deze limiet moet waarborgen dat het materiaal dat met levensmiddelen in contact komt geen risico voor de gezondheid oplevert. De fabrikant moet ervoor zorgen dat materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, aan deze limieten voldoen wanneer zij onder de ongunstigste te verwachten omstandigheden met levensmiddelen in contact komen. Daarom moet worden nagegaan of materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, met de voorschriften in overeenstemming zijn en moeten er bepalingen voor dergelijke testen worden vastgesteld.

36) Levensmiddelen vormen een complexe matrix, waardoor de analyse van migrerende stoffen in het levensmiddel problematisch kan zijn. Daarom moeten testmedia worden aangewezen waarmee de overdracht van stoffen uit het materiaal van kunststof naar het levensmiddel wordt gesimuleerd. Zij moeten de belangrijkste fysische en chemische eigenschappen van levensmiddelen vertonen. Bij het gebruik van levensmiddelsimulanten moeten een standaardduur van de test en een standaardtemperatuur worden gekozen waarmee de migratie uit het voorwerp naar het levensmiddel zo goed mogelijk gereproduceerd wordt.

- 37) Om uit te maken welke levensmiddelsimulant voor bepaalde levensmiddelen geschikt is, moeten de chemische samenstelling en de fysische eigenschappen van het levensmiddel in aanmerking genomen worden. Voor bepaalde representatieve levensmiddelen zijn onderzoeksresultaten beschikbaar waarbij de migratie naar het levensmiddel vergeleken wordt met de migratie naar levensmiddelsimulanten. Aan de hand van die resultaten moeten levensmiddelsimulanten worden gekozen. Met name bij levensmiddelen die vet bevatten kan het met een levensmiddelsimulant verkregen resultaat soms een aanzienlijk te hoge waarde voor de migratie naar het levensmiddel te zien geven. In die gevallen moet het resultaat in de levensmiddelsimulant met een reductiecoëfficiënt kunnen worden gecorrigeerd.
- 38) Bij de bepaling van de blootstelling aan stoffen die migreren uit materialen die met levensmiddelen in contact komen werd uitgegaan van de conventionele aanname dat een persoon dagelijks 1 kg levensmiddelen tot zich neemt. De dagelijkse vetinname is echter niet meer dan 200 g. Voor lipofiele stoffen die alleen naar vet migreren, moet hier rekening mee worden gehouden. De specifieke migratie moet daarom worden gecorrigeerd met een correctiecoëfficiënt voor lipofiele stoffen overeenkomstig het advies van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding[8] en het advies van de EFSA[9].
- 39) Voor de officiële controles moeten teststrategieën worden vastgesteld zodat de handhavingsautoriteiten doelmatige controles kunnen uitvoeren met optimaal gebruik van de beschikbare middelen. Daarom moet onder bepaalde voorwaarden gebruik kunnen worden gemaakt van screeningsmethoden om de overeenstemming te controleren. Indien een materiaal of voorwerp niet met de voorschriften in overeenstemming is, moet dit met een controlemethode worden bevestigd.
- 40) In deze verordening moet de basisvoorschriften voor migratietesten worden vastgelegd. Aangezien dit een complexe problematiek is, kunnen in deze basisvoorschriften niet alle denkbare gevallen en bijzonderheden aan de orde komen die voor het uitvoeren van de testen nodig zijn. Daarom moet er een EU-leidraad worden opgesteld waarin uitvoering op de toepassing van de basisvoorschriften voor migratietesten wordt ingegaan.
- 41) De bijgewerkte voorschriften voor levensmiddelsimulanten en migratietesten van deze verordening komen in de plaats van die van [Richtlijn 78/142/EEG](#) ([/nl/extranet/document/297/nl#art](#)) en de bijlage bij [Richtlijn 82/711/EEG van de Raad van 18 oktober 1982](#) ([/nl/extranet/document/304/nl#art](#)) betreffende de basisregels voor de controle op migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen[10].
- 42) Stoffen die in kunststoffen aanwezig zijn, maar niet in bijlage I bij deze verordening zijn opgenomen, hebben niet per definitie een risicobeoordeling ondergaan omdat zij geen toelatingsprocedure hebben doorlopen. De desbetreffende exploitant moet de overeenstemming van deze stoffen met artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 beoordelen overeenkomstig internationaal erkende wetenschappelijke beginselen, met inachtneming van de blootstelling als gevolg van materialen die met levensmiddelen in contact komen en andere bronnen.
- 43) Onlangs heeft de EFSA een aantal nieuwe monomeren, andere uitgangsstoffen en additieven positief beoordeeld, die nu aan de EU-lijst moeten worden toegevoegd.
- 44) Aangezien aan de EU-lijst nieuwe stoffen worden toegevoegd, moet deze verordening zo spoedig mogelijk van toepassing worden, zodat de fabrikanten zich aan de technische vooruitgang kunnen aanpassen en innovatie mogelijk wordt.
- 45) Sommige voorschriften voor migratietesten moeten in het licht van nieuwe wetenschappelijke inzichten worden geactualiseerd. De handhavingsautoriteiten en het bedrijfsleven moeten hun huidige testmethoden aan die geactualiseerde voorschriften aanpassen. Om deze aanpassing mogelijk te maken is het wenselijk dat de geactualiseerde voorschriften pas twee jaar na de vaststelling van de verordening van toepassing worden.
- 46) Exploitanten staven hun verklaring van overeenstemming momenteel met bewijsstukken overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 2002/72/EG. De verklaring van overeenstemming hoeft in principe alleen geactualiseerd te worden als ingrijpende wijzigingen in de productie tot veranderingen in de migratie leiden of als er nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn. Om de exploitanten niet te veel te belasten moeten materialen die rechtmatig volgens de voorschriften van Richtlijn 2002/72/EG in de handel gebracht zijn, nog gedurende vijf jaar na de vaststelling van deze verordening in de handel gebracht kunnen worden met een verklaring van overeenstemming op basis van bewijsstukken overeenkomstig Richtlijn 2002/72/EG.
- 47) De analysemethoden voor het bepalen van de migratie en het restgehalte van vinylchloride-monomeer zoals beschreven in de Richtlijn 80/766/EEG van de Commissie van 8 juli 1980 tot vaststelling van de communautaire analysemethode voor de officiële controle van het gehalte aan vinylchloride-monomeer in materialen en voorwerpen die zijn bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen[11] en Richtlijn 81/432/EEG van de Commissie van 29 april 1981 tot vaststelling van de communautaire analysemethode voor de officiële controle van het door materialen en voorwerpen aan levensmiddelen afgegeven vinylchloride[12] zijn verouderd. Analysemethoden moeten voldoen aan de criteria van artikel 11 van [Verordening \(EG\) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn](#) ([/nl/extranet/document/909/nl#art](#))[13]. Daarom moeten de Richtlijnen 80/766/EEG en 81/432/EEG worden ingetrokken.
- 48) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Onderwerp

- Deze verordening is een bijzondere maatregel in de zin van artikel 5 van [Verordening \(EG\) nr. 1935/2004](#) ([/nl/extranet/document/965/nl#art](#)).
- In deze verordening worden specifieke voorschriften vastgesteld voor het vervaardigen en in de handel brengen van materialen en voorwerpen van kunststof:
 - die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen, of
 - die al met levensmiddelen in contact zijn, of
 - waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij met levensmiddelen in contact komen.

Art. 2. Toepassingsgebied

- Deze verordening is van toepassing op materialen en voorwerpen die in de Unie in de handel worden gebracht en onder de volgende categorieën vallen:
 - materialen en voorwerpen, alsmede delen daarvan, die uitsluitend uit kunststoffen bestaan;

- b) meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof waarvan de lagen met kleefstoffen of op andere wijze aan elkaar zijn bevestigd;
- c) onder a) en b) bedoelde materialen en voorwerpen die bedrukt en/of van een deklaag voorzien zijn;
- d) lagen of bekledingen van kunststof die dienen als pakking in doppen en sluitingen en samen met die doppen of sluitingen twee of meer lagen van verschillende soorten materiaal vormen;
- e) lagen van kunststof in meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen.

2. Deze verordening is niet van toepassing op de volgende materialen en voorwerpen die in de Unie in de handel worden gebracht en waarvoor andere bijzondere maatregelen moeten worden vastgesteld:

- a) ionenwisselaarharsen;
- b) rubber;
- c) siliconen.

3. Deze verordening is van toepassing onverminderd bepalingen van de Unie of de lidstaten met betrekking tot drukinkten, kleefstoffen of deklagen.

Art. 3. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. "*materialen en voorwerpen van kunststof*":

- a) de in artikel 2, lid 1, onder a), b) en c), bedoelde materialen en voorwerpen, en
- b) de in artikel 2, lid 1, onder d) en e), bedoelde lagen van kunststof;

2. "*kunststof*": een polymeer waaraan additieven of andere stoffen kunnen zijn toegevoegd, dat als voornaamste structurele component van afgewerkte materialen en voorwerpen kan fungeren;

3. "*polymeer*": een macromoleculaire stof die is verkregen door:

- a) een polymerisatieproces zoals polyadditie of polycondensatie of een soortgelijke reactie van monomeren en andere uitgangsstoffen, of
- b) chemische modificatie van natuurlijke of synthetische macromoleculen, of
- c) microbiële fermentatie;

4. "*meerlaags materiaal of voorwerp van kunststof*": een materiaal of voorwerp dat bestaat uit twee of meer lagen kunststof;

5. "*meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal of voorwerp*": een materiaal of voorwerp dat bestaat uit twee of meer lagen van verschillende soorten materiaal, waarvan er ten minste één van kunststof is;

6. "*monomeer of andere uitgangsstof*":

- a) een stof die een of ander polymerisatieproces ondergaat om polymeren te vervaardigen, of
- b) een natuurlijke of synthetische macromoleculaire stof die bij de vervaardiging van gemodificeerde macromoleculen wordt gebruikt, of
- c) een stof die wordt gebruikt om bestaande natuurlijke of synthetische macromoleculen te modificeren;

7. "*additie*": een stof die opzettelijk aan kunststoffen wordt toegevoegd om tijdens de verwerking van de kunststof of in het afgewerkte materiaal of voorwerp een fysisch of chemisch effect te bewerkstelligen; het is de bedoeling dat deze stof in het afgewerkte materiaal of voorwerp aanwezig is;

8. "*polymerisatiehulpmiddel*": een stof die gebruikt wordt om een geschikt medium voor de vervaardiging van een polymeer of kunststof te verkrijgen; deze stof kan in het afgewerkte materiaal of voorwerp aanwezig zijn, maar het is niet de bedoeling dat de stof daarin aanwezig is of daarin een fysisch of chemisch effect heeft;

9. "*niet opzettelijk toegevoegde stof*": een verontreiniging in de gebruikte stoffen of een tussenproduct dat tijdens het productieproces is gevormd, of een ontledings- of reactieproduct;

10. "*stof die de polymerisatie direct beïnvloedt*": een stof die de polymerisatie initieert en/of de vorming van de macromoleculaire structuur regelt;

11. "*totale migratielimiet*" (TML): de maximale hoeveelheid niet-vluchtige stoffen die een materiaal of voorwerp aan levensmiddelsimulanten mag afgeven;

12. "*levensmiddelsimulant*": een testmedium waarmee een levensmiddel wordt geïmiteerd; door het gedrag van de levensmiddelsimulant wordt de migratie uit de materialen die met levensmiddelen in contact komen nagebootst;

13. "*specifieke migratielimiet*" (SML): de maximale hoeveelheid van een bepaalde stof die een materiaal of voorwerp aan levensmiddelen of levensmiddelsimulanten mag afgeven;

14. "*totale specifieke migratielimiet*" (SML(T)): de maximaal toegestane hoeveelheid van een aantal stoffen tezamen die aan levensmiddelen of levensmiddelsimulanten wordt afgegeven, uitgedrukt als totaal van de vermelde stof(fen) of atoomgroep;

15. "*functionele sperlaag*": een uit een of meer lagen van ongeacht welk type materiaal bestaande sperlaag die ervoor zorgt dat het afgewerkte materiaal of voorwerp voldoet aan artikel 3 van [Verordening \(EG\) nr. 1935/2004](#) ([/nl/extranet/document/965/nl#art](#)) en aan deze verordening;

16. [*niet-vette levensmiddelen*]: levensmiddelen waarvoor in tabel 2 van bijlage III voor migratietesten alleen andere levensmiddelsimulanten dan de levensmiddelsimulanten D1 en D2 zijn vastgesteld;]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, art. 1, 1, a)

17. "*bepanking*": een begrenzing van het gebruik van een stof, een migratielimiet of een limiet voor het gehalte van de stof in het materiaal of voorwerp;

18. [„*specificatie*”: de samenstelling van een stof, zuiverheidseisen voor een stof, fysische of chemische eigenschappen van een stof, bijzonderheden over het vervaardigingsproces van een stof of een nadere toelichting op de wijze waarop de migratielimieten uitgedrukt zijn;]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, art. 1, 1, b)

[19. „*heet afvullen*”: het afvullen van enig voorwerp met een levensmiddel met een temperatuur van niet hoger dan 100 °C op het moment van afvullen, waarna het levensmiddel binnen 60 minuten afkoelt tot 50 °C of minder, of binnen 150 minuten tot 30 °C of minder.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, art. 1, 1, c)

(_) Art. 4. In de handel brengen van materialen en voorwerpen van kunststof

Materialen en voorwerpen van kunststof mogen alleen in de handel worden gebracht als zij:

- a) bij beoogd en te verwachten gebruik voldoen aan de desbetreffende voorschriften van artikel 3 van [Verordening \(EG\) nr. 1935/2004](#) ([/nl/extranet/document/965/nl#art](#)), en
- b) voldoen aan de etiketteringsvoorschriften van artikel 15 van [Verordening \(EG\) nr. 1935/2004](#) ([/nl/extranet/document/965/nl#art](#)), en
- c) voldoen aan de traceerbaarheidsvoorschriften van artikel 17 van [Verordening \(EG\) nr. 1935/2004](#) ([/nl/extranet/document/965/nl#art](#)), en
- d) worden vervaardigd volgens goede fabricagemethoden zoals aangegeven in [Verordening \(EG\) nr. 2023/2006 van de Commissie](#) ([/nl/extranet/document/1083/nl#art](#))[14], en
- e) voldoen aan de in de hoofdstukken II, III en IV van deze verordening vastgestelde voorschriften inzake samenstelling en verklaring van overeenstemming.

HOOFDSTUK II

VOORSCHRIFTEN INZAKE SAMENSTELLING

Afdeling 1

Toegelaten stoffen

Art. 5. EU-lijst van toegelaten stoffen

1. Bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof mogen alleen stoffen die zijn opgenomen in de EU-lijst van toegelaten stoffen, hierna de “EU-lijst” genoemd, opzettelijk worden gebruikt.

2. De EU-lijst omvat:

- a) monomeren en andere uitgangsstoffen;
- b) additieven met uitzondering van kleurstoffen;
- c) polymerisatiehulpmiddelen met uitzondering van oplosmiddelen;
- d) door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen.

3. De EU-lijst kan worden gewijzigd volgens de in de artikelen 8 tot en met 12 van [Verordening \(EG\) nr. 1935/2004](#) ([/nl/extranet/document/965/nl#art](#)) vastgelegde procedure.

Art. 6. Afwijkingen voor stoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen

1. In afwijking van artikel 5 mogen stoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen, met inachtneming van de nationale wetgeving als polymerisatiehulpmiddel worden gebruikt bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof.

2. In afwijking van artikel 5 mogen kleurstoffen en oplosmiddelen met inachtneming van de nationale wetgeving worden gebruikt bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof.

3. De volgende niet in de EU-lijst opgenomen stoffen zijn toegelaten, met inachtneming van de voorschriften van de artikelen 8 tot en met 12:

a) [alle zouten van stoffen waarvoor “ja” is aangegeven in bijlage II, tabel 1, kolom 2, van toegelaten zuren, fenolen en alcoholen, en met inachtneming van de in de kolommen 3 en 4 van die tabel vermelde beperkingen;]

(V.C. 2020/1245 van 2.IX.2020, art. 1, 1, inw. 23 september 2020)

b) mengsels verkregen door menging van toegelaten stoffen, zonder dat er tussen de bestanddelen een chemische reactie optreedt;

c) indien gebruikt als additief, natuurlijke of synthetische polymeren met een molecuulmassa van ten minste 1 000 Da, met uitzondering van door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen, die aan de voorschriften van deze verordening voldoen, als zij kunnen fungeren als voornaamste structurele component van afgewerkte materialen of voorwerpen;

d) indien gebruikt als monomeer of andere uitgangsstof, prepolymeren en natuurlijke of synthetische macromoleculaire stoffen alsmede mengsels daarvan, met uitzondering van door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen, als de voor de synthese van deze verbindingen benodigde monomeren of uitgangsstoffen in de EU-lijst zijn opgenomen.

4. De volgende niet in de EU-lijst opgenomen stoffen mogen voorkomen in lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof:

- a) niet opzettelijk toegevoegde stoffen;
- b) stoffen die de polymerisatie direct beïnvloeden.

5. In afwijking van artikel 5 mogen niet in de EU-lijst opgenomen additieven, mits zij op de in artikel 7 bedoelde voorlopige lijst staan, met inachtneming van de nationale wetgeving ook na 1 januari 2010 nog worden gebruikt, totdat een beslissing over hun opname in de EU-lijst is genomen.

Art. 7. Opstelling en beheer van de voorlopige lijst

1. De voorlopige lijst van additieven die momenteel door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) worden beoordeeld, die de Commissie in 2008 bekendgemaakt heeft, wordt regelmatig bijgewerkt.

2. Een additief wordt uit de voorlopige lijst geschrapt:

- a) als het wordt opgenomen in de EU-lijst in bijlage I, of
- b) als de Commissie besluit het niet in de EU-lijst op te nemen, of
- c) als de EFSA tijdens het onderzoek van de gegevens om aanvullende informatie vraagt en die informatie niet binnen de door haar vastgestelde termijnen wordt ingediend.

Afdeling 2

Algemene vereisten, beperkingen en specificaties

Art. 8. Algemeen vereiste voor stoffen

Stoffen die bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt, moeten van geschikte technische kwaliteit en zuiverheid zijn, gelet op het beoogde en te verwachten gebruik van de materialen en voorwerpen. De fabrikant moet de samenstelling van de stof kennen en deze op verzoek aan de bevoegde autoriteiten meedelen.

Art. 9. Specifieke vereisten voor stoffen

1. Stoffen die bij de vervaardiging van lagen van kunststof in materialen en voorwerpen van kunststof worden gebruikt, moeten aan de volgende beperkingen en specificaties voldoen:

- a) de specifieke migratielimiet als bedoeld in artikel 11;
- b) de totale migratielimiet als bedoeld in artikel 12;
- c) de beperkingen en specificaties in bijlage I, punt 1, tabel 1, kolom 10;
- d) de nadere specificaties in bijlage I, punt 4.

2. Stoffen in nanovorm mogen uitsluitend worden gebruikt als zij uitdrukkelijk toegelaten zijn en als zodanig in de specificaties in bijlage I genoemd worden.

Art. 10. Algemene beperkingen voor materialen en voorwerpen van kunststof

In bijlage II zijn algemene beperkingen voor materialen en voorwerpen van kunststof opgenomen.

Art. 11. Specifieke migratielimieten

1. De migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof naar levensmiddelen mag niet hoger zijn dan de in bijlage I vermelde specifieke migratielimieten (SML's). Die SML's worden uitgedrukt in mg stof per kg levensmiddel (mg/kg).

2. [...]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, art. 1, 3, a)

3. [In afwijking van lid 1 mag de migratie van additieven die tevens zijn toegelaten als levensmiddelenadditief bij [Verordening \(EG\) nr. 1333/2008](#) ([/nl/extranet/document/1939/nl#art](#)) of als aroma bij [Verordening \(EG\) nr. 1334/2008](#) ([/nl/extranet/document/1940/nl#art](#)) niet zodanig zijn dat het additief een technisch effect in het uiteindelijke levensmiddel heeft en mag deze migratie niet:

a) hoger zijn dan de beperkingen in [Verordening \(EG\) nr. 1333/2008](#) ([/nl/extranet/document/1939/nl#art](#)) of [Verordening \(EG\) nr. 1334/2008](#) ([/nl/extranet/document/1940/nl#art](#)) en in bijlage I bij deze verordening in levensmiddelen waarin het gebruik van het desbetreffende additief als levensmiddelenadditief of aroma toegestaan is, of

b) hoger zijn dan de beperkingen in bijlage I bij deze verordening in levensmiddelen waarvoor het gebruik van het additief als levensmiddelenadditief of aroma niet toegestaan is.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, art. 1, 3, b)

[4. Waar wordt vermeld dat voor een bepaalde stof geen migratie is toegestaan, wordt overeenstemming vastgesteld met geschikte, overeenkomstig artikel 11 van [Verordening \(EG\) nr. 882/2004](#) ([/nl/extranet/document/909/nl#art](#)) geselecteerde migratietestmethoden waarmee de afwezigheid van migratie boven een specifieke aantoonbaarheidsgrens kan worden bevestigd.

Voor de toepassing van de eerste alinea geldt een aantoonbaarheidsgrens van 0,01 mg/kg, tenzij voor bepaalde stoffen of groepen stoffen specifieke aantoonbaarheidsgrenzen zijn vastgesteld.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, art. 1, 3, c)

(.) Art. 12. Totale migratielimiet

1. De totale migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof naar levensmiddelsimulanten mag niet hoger zijn dan 10 mg per dm² van de oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (mg/dm²).

2. In afwijking van lid 1 mag de totale migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen voor zuigelingen en peuters, zoals omschreven in de [Richtlijnen 2006/141/EG](#) (<http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=438428:cs&lang=nl&list=438428:cs.&pos=1&page=1&nl=1&pgs=10&hwords=2006/141/EG-&checktexte=checkbox&visu=#texte>)[15] en [2006/125/EG](#) (<http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=436784:cs&lang=nl&list=436784:cs.&pos=1&page=1&nl=1&pgs=10&hwords=2006/125/EG-&checktexte=checkbox&visu=#texte>)[16] van de Commissie, naar levensmiddelsimulanten niet hoger zijn dan 60 mg per kg levensmiddelsimulant. (→ [zie](#) ([/nl/extranet/document/1028/nl#art](#)))

HOOFDSTUK III

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR BEPAALDE MATERIALEN EN VOORWERPEN

Art. 13. Meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof

1. Bij meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof moet de samenstelling van elke laag van kunststof in overeenstemming met deze verordening zijn.

2. In afwijking van lid 1 geldt voor lagen van kunststof die niet rechtstreeks met levensmiddelen in contact komen en daarvan door een functionele sperlaag gescheiden zijn het volgende:

a) zij hoeven niet te voldoen aan de beperkingen en specificaties in deze verordening, behalve wat betreft vinylchloride-monomeer zoals bepaald in bijlage I, en/of

b) zij mogen worden vervaardigd met stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen.

3. [De in lid 2, onder b), bedoelde stoffen mogen niet naar levensmiddelen of levensmiddelsimulanten migreren, overeenkomstig artikel 11, lid 4. De in artikel 11, lid 4, tweede alinea, vastgestelde aantoonbaarheidsgrens is van toepassing op groepen stoffen indien die structureel en toxicologisch verwant zijn, met inbegrip van isomeren of stoffen met dezelfde relevante functionele groep, of op individuele stoffen die niet verwant zijn, en omvat in voorkomend geval de overdracht door afgeven.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, art. 1, 4)

4. Stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen, zoals bedoeld in lid 2, onder b), mogen niet tot de volgende categorieën behoren:

a) stoffen die zijn ingedeeld als “mutageen”, “kankerverwekkend” of “giftig voor de voortplanting” overeenkomstig de criteria van de punten 3.5, 3.6 en 3.7 van bijlage I bij [Verordening \(EG\) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad](#) (<http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=486098:cs&lang=nl&list=516252:cs.500326:cs.485811:cs.486098:cs.&pos=4&page=1&nl=4&pgs=10&hwords=1272/2008-&checktexte=checkbox&visu=#texte>)[17];

b) stoffen in nanovorm.

5. Het afgewerkte meerlaagse materiaal of voorwerp van kunststof moet voldoen aan de specifieke migratielimieten als bedoeld in artikel 11 en de totale migratielimiet als bedoeld in artikel 12 van deze verordening.

Art. 14. Meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen

1. Bij meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen moet de samenstelling van elke laag van kunststof in overeenstemming met deze verordening zijn.

2. In afwijking van lid 1 mogen lagen van kunststof in een meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal of voorwerp, die niet rechtstreeks met levensmiddelen in contact komen en daarvan door een functionele sperlaag gescheiden zijn, vervaardigd worden met stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen.

3. Stoffen die niet in de EU-lijst of de voorlopige lijst zijn opgenomen, zoals bedoeld in lid 2, mogen niet tot de volgende categorieën behoren:

- a) stoffen die zijn ingedeeld als "mutageen", "kankerverwekkend" of "giftig voor de voortplanting" overeenkomstig de criteria van de punten 3.5, 3.6 en 3.7 van bijlage I bij [Verordening \(EG\) nr. 1272/2008](http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=486098:cs&lang=nl&list=516252:cs,500326:cs,485811:cs,486098:cs.&pos=4&page=1&nl=4&pgs=10&hwords=1272/2008~&checktexte=checkbox&visu=#texte) (<http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=486098:cs&lang=nl&list=516252:cs,500326:cs,485811:cs,486098:cs.&pos=4&page=1&nl=4&pgs=10&hwords=1272/2008~&checktexte=checkbox&visu=#texte>);
- b) stoffen in nanovorm.

4. In afwijking van lid 1 gelden de artikelen 11 en 12 niet voor lagen van kunststof in meerlaagse, uit meerdere materialen en voorwerpen bestaande materialen en voorwerpen.

5. De lagen van kunststof in een meerlaags, uit meerdere materialen bestaand materiaal of voorwerp moeten altijd voldoen aan de beperkingen voor vinylchloride-monomeer in bijlage I bij deze verordening.

6. Voor meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande materialen en voorwerpen kunnen in de nationale wetgeving specifieke en totale migratielimiten worden vastgesteld voor de lagen van kunststof en voor het afgewerkte materiaal of voorwerp.

HOOFDSTUK IV

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING EN BEWIJSSTUKKEN

Art. 15. Verklaring van overeenstemming

1. In de andere stadia van de handelscyclus dan de detailhandel is voor materialen en voorwerpen van kunststof, tussenproducten en halffabricaten daarvan en de voor de vervaardiging van die materialen en voorwerpen bestemde stoffen een schriftelijke verklaring overeenkomstig artikel 16 van [Verordening \(EG\) nr. 1935/2004](http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=1935:EG:nl&list=1935:EG:nl&pos=1&page=1&nl=1935:EG:nl&pgs=10&hwords=1935/2004) ([/nl/extranet/document/965/nl/art](http://extranet/document/965/nl/art)), beschikbaar.

2. De in lid 1 bedoelde schriftelijke verklaring wordt verstrekt door de exploitant en bevat de in bijlage IV vastgestelde gegevens.

3. Aan de hand van de schriftelijke verklaring moeten de materialen, voorwerpen, tussenproducten en halffabricaten respectievelijk stoffen waarvoor zij is afgegeven, gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden. Indien ingrijpende wijzigingen in de samenstelling of productie tot veranderingen in de migratie uit de materialen of voorwerpen leiden of indien er nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar komen, moet een nieuwe verklaring worden opgesteld.

Art. 16. Bewijsstukken

1. De exploitant verstrekt de nationale bevoegde autoriteiten op verzoek de nodige bewijsstukken om aan te tonen dat de materialen en voorwerpen, tussenproducten en halffabricaten daarvan en de voor de vervaardiging van die materialen en voorwerpen bestemde stoffen aan de voorschriften van deze verordening voldoen.

2. Die bewijsstukken omvatten de testomstandigheden en testresultaten, berekeningen, met inbegrip van modellering, andere analyses en gegevens over de veiligheid of argumenten waarom aan de voorschriften wordt voldaan. Hoofdstuk V bevat voorschriften om experimenteel aan te tonen dat aan de voorschriften wordt voldaan.

HOOFDSTUK V

OVEREENSTEMMING

Art. 17. Uitdrukking van de resultaten van migratietesten

1. Om de overeenstemming na te gaan worden de specifieke migratiewaarden uitgedrukt in mg/kg onder gebruikmaking van de werkelijke oppervlakte-volumeverhouding bij feitelijk of te verwachten gebruik.

2. In afwijking van lid 1 wordt voor:

- a) recipiënten en andere voorwerpen die minder dan 500 milliliter of gram, dan wel meer dan 10 liter bevatten of voor dergelijke hoeveelheden bestemd zijn,
- b) materialen en voorwerpen waarvoor vanwege hun vorm een schatting van de relatie tussen de oppervlakte van dergelijke materialen of voorwerpen en de hoeveelheid levensmiddelen die hiermee in contact komt, onuitvoerbaar is,
- c) folie en film die nog niet met levensmiddelen in contact komen,
- d) folie en film die minder dan 500 milliliter of gram, dan wel meer dan 10 liter bevatten,

de migratie uitgedrukt in mg/kg onder gebruikmaking van een oppervlakte-volumeverhouding van 6 dm² per kg levensmiddel.

De eerste alinea is niet van toepassing op materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om in contact te komen of al in contact komen met levensmiddelen voor zuigelingen en peuters zoals omschreven in de [Richtlijnen 2006/141/EG](http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=438428:cs&lang=nl&list=438428:cs.&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=2006/141/EG~&checktext=checkbox&visu=#texte) (<http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=438428:cs&lang=nl&list=438428:cs.&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=2006/141/EG~&checktext=checkbox&visu=#texte>) en [2006/125/EG](http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=436784:cs&lang=nl&list=436784:cs.&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=2006/125/EG~&checktext=checkbox&visu=#texte) (<http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=436784:cs&lang=nl&list=436784:cs.&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=2006/125/EG~&checktext=checkbox&visu=#texte>). (→ [Zie](#) ([nl/extranet/document/1028/nl#art](#)))

3. In afwijking van lid 1 wordt de specifieke migratie voor doppen, pakkingen, stoppen en soortgelijke voor afsluiting gebruikte voorwerpen uitgedrukt in:

a) [mg/kg onder gebruikmaking van de feitelijke inhoud van de recipiënt waarvoor de afsluiting bestemd is, onder gebruikmaking van de totale contactoppervlakte van het voor afsluiting bedoelde voorwerp en de afgesloten recipiënt indien het beoogde gebruik van het voorwerp bekend is, met inachtneming van lid 2;]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, art. 1, 5)

b) mg/voorwerp als het beoogde gebruik van het voorwerp niet bekend is.

4. Voor doppen, pakkingen, stoppen en soortgelijke voor afsluiting gebruikte voorwerpen wordt de totale migratie uitgedrukt in:

a) mg/dm² onder gebruikmaking van de totale contactoppervlakte van het voor afsluiting bedoelde voorwerp en de afgesloten recipiënt indien het beoogde gebruik van het voorwerp bekend is;

b) mg/voorwerp als het beoogde gebruik van het voorwerp niet bekend is.

Art. 18. Voorschriften voor het beoordelen van de overeenstemming met de migratielimiets

1. Voor materialen en voorwerpen die al met levensmiddelen in contact komen, wordt de overeenstemming met de specifieke migratielimiets bepaald overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 1.

2. Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, wordt de overeenstemming met de specifieke migratielimiets overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 2, punt 2.1, bepaald met levensmiddelen of met de in bijlage III beschreven levensmiddelsimulanten.

3. Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, kan om de overeenstemming met de specifieke migratielimiet na te gaan gebruik worden gemaakt van een screeningsmethode overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 2, punt 2.2. Indien een materiaal of voorwerp bij deze screening niet aan de migratielimiets blijkt te voldoen, moet het gebrek aan overeenstemming overeenkomstig lid 2 worden bevestigd.

4. [Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, wordt de overeenstemming met de totale migratielimiet overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 3, bepaald met de levensmiddelsimulanten zoals beschreven in bijlage III.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, art. 1, 6, a)

5. Voor materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, kan om de overeenstemming met de totale migratielimiet na te gaan gebruik worden gemaakt van een screeningsmethode overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk 3, punt 3.4. Indien een materiaal of voorwerp bij deze screening niet aan de migratielimiet blijkt te voldoen, moet het gebrek aan overeenstemming overeenkomstig lid 4 worden bevestigd.

6. Testresultaten voor de specifieke migratie in levensmiddelen prevaleren boven testresultaten die met levensmiddelsimulanten zijn verkregen. Testresultaten voor de specifieke migratie in levensmiddelsimulanten prevaleren boven resultaten van screeningsmethoden.

7. [Voordat de testresultaten betreffende de specifieke en totale migratie met de migratielimiets worden vergeleken, worden de correctiefactoren in bijlage III, punt 3, en bijlage V, hoofdstuk 4, op de daar aangegeven wijze toegepast.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, art. 1, 6, b)

(.) Art. 19. Beoordeling van stoffen die niet in de EU-lijst zijn opgenomen

Voor de in artikel 6, leden 1, 2, 4 en 5, en artikel 14, lid 2, van deze verordening bedoelde stoffen die niet in bijlage I bij deze verordening zijn opgenomen, wordt de overeenstemming met artikel 3 van [Verordening \(EG\) nr. 1935/2004](#) ([nl/extranet/document/965/nl#art](#)) beoordeeld aan de hand van internationaal erkende wetenschappelijke beginselen voor risicobeoordeling.

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Art. 20. Wijziging van EU-wetgeving

De bijlage bij Richtlijn 85/572/EEG van de Raad[18] komt als volgt te luiden:

"De simulatiestoffen voor levensmiddelen waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de controle op de migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, staan vermeld in bijlage III, punt 3, bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie."

Art. 21. Intrekking van EU-wetgeving

De Richtlijnen 80/766/EEG, 81/432/EEG en 2002/72/EG worden ingetrokken met ingang van 1 mei 2011.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen gelden als verwijzingen naar deze verordening en worden gelezen volgens de concordantietabellen in bijlage VI.

Art. 22. Overgangsbepalingen

1. Tot en met 31 december 2012 worden de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken gebaseerd op de basisregels voor de bepaling van de totale en specifieke migratie in de bijlage bij [Richtlijn 82/711/EEG](#) (/nl/extranet/document/304/nl#art).

2. Met ingang van 1 januari 2013 mogen de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken voor materialen, voorwerpen en stoffen die tot en met 31 december 2015 in de handel worden gebracht, gebaseerd worden op:

- a) de voorschriften voor de controle op de migratie in artikel 18 van deze verordening, of
- b) de basisregels voor de bepaling van de totale en specifieke migratie in de bijlage bij [Richtlijn 82/711/EEG](#) (/nl/extranet/document/304/nl#art).

3. Met ingang van 1 januari 2016 worden de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken, onverminderd lid 2 van dit artikel, gebaseerd op de voorschriften voor de controle op de migratie in artikel 18.

4. Tot en met 31 december 2015 moeten additieven die worden gebruikt in glasvezelsizings voor glasvezelversterkte kunststoffen en die niet in bijlage I zijn opgenomen, voldoen aan de bepalingen inzake risicobeoordeling van artikel 19.

5. Materialen en voorwerpen die vóór 1 mei 2011 op wettige wijze in de handel zijn gebracht, mogen tot en met 31 december 2012 in de handel worden gebracht.

Art. 23. Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2011.

Artikel 5 is ten aanzien van het gebruik van additieven met uitzondering van weekmakers op lagen of bekledingen van kunststof in doppen en sluitingen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder d), van toepassing met ingang van 31 december 2015.

Artikel 5 is ten aanzien van het gebruik van additieven die worden gebruikt in glasvezelsizings voor glasvezelversterkte kunststoffen van toepassing met ingang van 31 december 2015.

Artikel 18, leden 2 en 4, en artikel 20 zijn van toepassing met ingang van 31 december 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

BIJLAGE I

STOFFEN

1. EU-lijst van toegelaten monomeren, andere uitgangsstoffen, door microbiële fermentatie verkregen macromoleculen, additieven en polymerisatiehulpmiddelen

Tabel 1 bevat de volgende informatie:

kolom 1 (FCM-stofnr.): het unieke identificatienummer van de stof;

kolom 2 (Ref.-nr.): het EEG-referentienummer voor verpakkingsmateriaal;

kolom 3 (CAS-nr.): het door Chemical Abstracts Service (CAS) toegekende registratienummer;

kolom 4 (Naam van de stof): de chemische naam;

kolom 5 (Gebruik als additief of polymerisatiehulpmiddel (ja/nee)): vermelding of de stof voor gebruik als additief of polymerisatiehulpmiddel is toegelaten (ja), dan wel niet als zodanig is toegelaten (nee). Als de stof alleen als polymerisatiehulpmiddel is toegelaten, staat in deze kolom "ja" en wordt in de specificaties aangegeven dat dit alleen geldt voor gebruik als polymerisatiehulpmiddel.

kolom 6 (Gebruik als monomeer of andere uitgangsstof of door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul (ja/nee)): vermelding of de stof voor gebruik als monomeer of andere uitgangsstof of door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul is toegelaten (ja), dan wel niet als zodanig is toegelaten (nee). Als de stof is toegelaten als door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul is toegelaten, staat in deze kolom "ja" en wordt in de specificaties aangegeven dat het gaat om een door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul.

kolom 7 (FRF van toepassing (ja/nee)): vermelding of de migratieresultaten voor de stof met de vetreductiecoëfficiënt (FRF) gecorrigeerd mogen worden (ja), dan wel dit niet het geval is (nee).

[kolom 8 (SML (mg/kg)): de specifieke migratielimiet voor de stof. Deze wordt uitgedrukt in mg stof per kg levensmiddel. De stof wordt gemarkeerd als NA („niet aantoonbaar”) indien de stof niet mag migreren, vast te stellen overeenkomstig artikel 11, lid 4. kolom 9 (SML(T) (mg/kg) (groepsbeperking nr.): identificatienummer voor de groep stoffen waarvoor de groepsbeperking in kolom 1 van tabel 2 van deze bijlage geldt.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, a)

kolom 10 (Beperkingen en specificaties): bevat andere specifiek vermelde beperkingen dan de specifieke migratielimiet, alsmede specificaties voor de stof. Indien nadere specificaties zijn vastgesteld, wordt hier verwezen naar tabel 4.

kolom 11 (Noten betreffende de controle op de naleving): het nummer dat verwijst naar de noot met nadere regels voor de controle op de naleving voor deze stof, aangegeven in kolom 1 van tabel 3 van deze bijlage.

Als een stof die in de lijst afzonderlijk wordt vermeld, tevens valt onder een algemene benaming, gelden voor deze stof de beperkingen die bij de afzonderlijke vermelding zijn opgenomen.

[...]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, b)

Tabel 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
FCM-stof-nr.	Ref.-nr.	CAS-nr.	Naam van de stof	Gebruik als additief of polymerisatie-hulpmiddel (ja/nee)	Gebruik als monomeer of andere uitgangsstof of door microbiële fermentatie verkregen macromolecuul (ja/nee)	FRF van toepassing (ja/nee)	SML (mg/kg)	SML(T) (mg/kg) (groepsbeperking nr.)	Beperkingen en specificaties	Noten betreffende de controle op de naleving
1	12310	0266309-43-7	albumine	nee	ja	nee				
2	12340	—	albumine, gecoaguleerd door formaldehyde	nee	ja	nee				
3	12375	—	alcoholen, alifatisch, eenwaardig, verzadigd, onvertakt, primair (C ₄ -C ₂₂)	nee	ja	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	22332	—	mengsel van (40 % m/m) 2,2,4-trimethylhexaan-1,6-diisocyaanaten en (60 % m/m) 2,4,4-trimethylhexaan-1,6-diisocyaanaten	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyaanategroep.	(10)
5	25360	—	2,3-epoxypropyltrialkyl(C ₅ -C ₁₅)acetaat	nee	ja	nee	NA		1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als epoxygroep. Molecuulmassa = 43 Da.	
6	25380	—	vinyltrialkyl(C ₇ -C ₁₇)acetaat (= vinylversataat)	nee	ja	nee	0,05			(1)
7	30370	—	acetylazijnzuren, zouten	ja	nee	nee				
8	30401	—	geacetyleerde mono- en diglyceriden van vetzuren	ja	nee	nee		(32)		
9	30610	—	monocarbonsuren, C ₂ -C ₂₄ , alifatisch, onvertakt, uit natuurlijke vetten en oliën, en hun mono-, di- en triglycerolesters (vertakte vetzuren in natuurlijke hoeveelheden inbegrepen)	ja	nee	nee				
10	30612	—	monocarbonsuren, C ₂ -C ₂₄ , alifatisch, onvertakt, synthetisch, en hun mono-, di- en triglycerolesters	ja	nee	nee				
11	30960	—	esters van alifatische monocarbonsuren (C ₆ -C ₂₂) met polyglycerol	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	31328	—	vetzuren uit eetbare dierlijke of plantaardige vetten en oliën	ja	nee	nee				
13	33120	—	alcoholen, alifatisch, eenwaardig, verzadigd, onvertakt, primair (C ₄ -C ₂₄)	ja	nee	nee				
14	33801	—	n-alkyl(C ₁₀ -C ₁₃)benzeensulfonzuur	ja	nee	nee	30			
15	34130	—	alkyl(onvertakt met even aantal koolstofatomen (C ₁₂ -C ₂₀))dimethylaminen	ja	nee	ja	30			
16	34230	—	alkyl(C ₈ -C ₂₂)sulfonzuur	ja	nee	nee	6			
17	34281	—	alkyl(C ₈ -C ₂₂)zwavelzuren, onvertakt, primair, met een even aantal koolstofatomen	ja	nee	nee				
18	34475	—	aluminiumcalciumhydroxyfosfaat, hydraat	ja	nee	nee				
19	39090	—	N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C ₈ -C ₁₈)amine	ja	nee	nee		(7)		
20	39120	—	N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C ₈ -C ₁₈)aminehydrochloride	ja	nee	nee		(7)	SML(T) uitgedrukt zonder HCl.	
21	42500	—	koolzuur, zouten	ja	nee	nee				
22	43200	—	ricinusolie, mono- en diglyceriden	ja	nee	nee				
23	43515	—	choline-esterchloride van kokosolievetzuren	ja	nee	nee	0,9			(1)
24	45280	—	katoenvezels	ja	nee	nee				
25	45440	—	kresolen, gebutyleerd, gestyreniseerd	ja	nee	nee	12			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	46700	—	5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-en 2,3-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on, bestaande uit: a) 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on (80-100 % m/m) en b) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl)-3H-benzofuran-2-on (0-20 % m/m)	ja	nee	nee	5			
27	48960	—	9,10-dihydroxystearinezuur en oligomeren daarvan	ja	nee	nee	5			
28	50160	—	di-n-octyltinbis(n-alkyl(C ₁₀ -C ₁₆)mercaptoacetaat)	ja	nee	nee		(10)		
29	50360	—	di-n-octyltinbis(ethylmaleaat)	ja	nee	nee		(10)		
30	50560	—	di-n-octyltin-1,4-butaandiol-bis(mercaptoacetaat)	ja	nee	nee		(10)		
31	50800	—	di-n-octyltindimaleaat, veresterd	ja	nee	nee		(10)		
32	50880	—	di-n-octyltindimaleaat, polymeren (n = 2-4)	ja	nee	nee		(10)		
33	51120	—	di-n-octyltinthiobenzooat-2-ethylhexylmercaptoacetaat	ja	nee	nee		(10)		
34	54270	—	ethylhydroxymethylcellulose	ja	nee	nee				
35	54280	—	ethylhydroxypropylcellulose	ja	nee	nee				
36	54450	—	vetten en oliën, van eetbare dierlijke of plantaardige oorsprong	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37	54480	—	vetten en oliën, gehydrogeneerd, van eetbare dierlijke of plantaardige oorsprong	ja	nee	nee				
38	55520	—	glasvezels	ja	nee	nee				
39	55600	—	microglasparels	ja	nee	nee				
40	56360	—	esters van glycerol met azijnzuur	ja	nee	nee				
41	56486	—	esters van glycerol met alifatische verzadigde onvertakte zuren met een even aantal koolstofatomen (C ₁₄ -C ₁₈) en met alifatische onverzadigde onvertakte zuren met een even aantal koolstofatomen (C ₁₆ -C ₁₈)	ja	nee	nee				
42	56487	—	esters van glycerol met boterzuur	ja	nee	nee				
43	56490	—	esters van glycerol met erucazuur	ja	nee	nee				
44	56495	—	esters van glycerol met 12-hydroxystearinezuur	ja	nee	nee				
45	56500	—	esters van glycerol met laurinezuur	ja	nee	nee				
46	56510	—	esters van glycerol met linolzuur	ja	nee	nee				
47	56520	—	esters van glycerol met myristinezuur	ja	nee	nee				
48	56535	—	esters van glycerol met nonaanzuur	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
49	56540	—	esters van glycerol met oliezuur	ja	nee	nee				
50	56550	—	esters van glycerol met palmitinezuur	ja	nee	nee				
51	56570	—	esters van glycerol met propionzuur	ja	nee	nee				
52	56580	—	esters van glycerol met ricinolzuur	ja	nee	nee				
53	56585	—	esters van glycerol met stearinezuur	ja	nee	nee				
54	57040	—	glycerolmonodoleaat, ja ester met ascorbinezuur		nee	nee				
55	57120	—	glycerolmonodoleaat, ja ester met citroenzuur		nee	nee				
56	57200	—	glycerolmonopalmitaat, ja ester met ascorbinezuur		nee	nee				
57	57280	—	glycerolmonopalmitaat, ja ester met citroenzuur		nee	nee				
58	57600	—	glycerolmonostearaat, ja ester met ascorbinezuur		nee	nee				
59	57680	—	glycerolmonostearaat, ja ester met citroenzuur		nee	nee				
60	58300	—	glycine, zouten	ja	nee	nee				
62	64500	—	lysine, zouten	ja	nee	nee				
63	65440	—	mangaanpyrofosfaat, ja		nee	nee				
64	66695	—	methylhydroxymethylcellulose	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
65	67155	—	mengsel van 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbeen, 4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilbeen en 4,4'-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbeen)	ja	nee	nee			Ten hoogste 0,05 % (m/m) (hoeveelheid gebruikte stof/hoeveelheid formulering). Mengsel verkregen bij het vervaardigingsproces in de typische verhouding van (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %).	
66	67600	—	mono-n-octyltris(alkyl(C ₁₀ -C ₁₆)mercaptoacetaat)	ja	nee	nee		(11)		
67	67840	—	montaan zuren en/of esters daarvan met ethyleenglycol en/of 1,3-butaandiol en/of glycerol	ja	nee	nee				
68	73160	—	mono- en di-n-alkyl(C ₁₆ -en C ₁₈ -)esters van fosforzuur	ja	nee	ja	0,05			
69	74400	—	tris(nonyl-en/of dinonylfenyl)fosfiet	ja	nee	ja	30			
70	76463	—	polyacrylzuur, zouten	ja	nee	nee		(22)		
71	76730	—	polydimethylsiloxaan, γ-gehydroxypropyleerd	ja	nee	nee	6			
72	76815	—	polyester van adipinezuur met glycerol of pentaerytritol, esters met onvertakte C ₁₂ -C ₂₂ -vetzuren met een even aantal koolstofatomen	ja	nee	nee		(32)	Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 5 % (m/m).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
73	76866	—	polyesters van 1,2-propaandiol en/of 1,3-en/of 1,4-butaandiol en/of polypropyleenglycol met adipinezuur, eventueel met azijnzuur, C ₁₂ -C ₁₈ -vetzuren, n-octanol en/of n-decanol als eindgroepen	ja	nee	ja		(31) (32)		
74	77440	—	polyethyleenglycolrijnoleaat	ja	nee	ja	42			
75	77702	—	esters van polyethyleenglycol met alifatische monocarbonzuren (C ₆ -C ₂₂) en hun ammonium- en natriumsulfaten	ja	nee	nee				
76	77732	—	polyethyleenglycol(EQa = 1-30, typisch 5)ether van butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)acrylaat	ja	nee	nee	0,05		Alleen voor gebruik in PET.	
77	77733	—	polyethyleenglycol(EQa = 1-30, typisch 5)ether van butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxyfenyl)acrylaat	ja	nee	nee	0,05		Alleen voor gebruik in PET.	
78	77897	—	polyethyleenglycol(EQa = 1-50)monoalkylether (onvertakt en vertakt, C ₈ -C ₂₀) sulfaat, zouten	ja	nee	nee	5			
79	80640	—	polyoxyalkyl(C ₂ -C ₄)-dimethylpolysiloxaan	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
80	81760	—	poeders, schilfers en vezels van brons, koper, messing, roestvast staal, tin en ijzer en legeringen van koper, tin en ijzer	ja	nee	nee				
81	83320	—	propylhydroxyethylcellulose	ja	nee	nee				
82	83325	—	propylhydroxymethylcellulose	ja	nee	nee				
83	83330	—	propylhydroxypropylcellulose	ja	nee	nee				
84	85601	—	silicaten, natuurlijk (met uitzondering van asbest)	ja	nee	nee				
85	85610	—	silicaten, natuurlijk, gesilyleerd (met uitzondering van asbest)	ja	nee	nee				
86	86000	—	kieselzuur, gesilyleerd	ja	nee	nee				
[87	86285	—	siliciumdioxide, gesilyleerd	ja	nee	nee			Voor synthetisch amorf siliciumdioxide, gesilyleerd: primaire deeltjes van 1-100 nm, geaggregeerd tot 0,1-1 µm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 0,3 µm en 1 mm] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, ii)	
88	86880	—	natriummonooktyldialkyldifenoxybenzeensulfonaat	ja	nee	nee	9			
89	89440	—	esters van stearinezuur met ethyleenglycol	ja	nee	nee		(2)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
90	92195	—	taurine, zouten	ja	nee	nee				
91	92320	—	tetradecylpolyethylether (= 3-8)ether van glycolzuur	ja	nee	ja	15			
92	93970	—	tricyclodecaandimethanolbis(hexahydroftalaat)	ja	nee	nee	0,05			
93	95858	—	wassen, paraffine-, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd, lage viscositeit	ja	nee	nee	0,05		Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor [simulant D1 en/of D2] is vastgesteld. (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, i) Gemiddelde molecuul- massa ten minste 350 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 2,5 cSt ($2,5 \times 10^{-6}$ m ² /s). Gehalte aan koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 40 % (m/m).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
94	95859	—	wassen, verkregen uit fracties van aardolie of synthetische koolwaterstofmengsels, geraffineerd, hoge viscositeit	ja	nee	nee			Gemiddelde molecuulmassa ten minste 500 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 11 cSt ($11 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). Gehalte aan minerale koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 5 % (m/m).	
95	95883	—	paraffineolie (witte minerale olie), verkregen uit fracties van aardolie	ja	nee	nee			Gemiddelde molecuulmassa ten minste 480 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 8,5 cSt ($8,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$). Gehalte aan minerale koolwaterstoffen met een koolstofketen korter dan 25: ten hoogste 5 % (m/m).	
96	95920	—	houtmeel en -vezels, onbehandeld	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
97	72081/10	—	koolwaterstoffen uit aardolie, gehydrogeneerd	ja	nee	nee			<p>Gehydrogeneerde koolwaterstoffen worden geproduceerd door katalytische of thermische polymerisatie van diënen en olefinen van alifatisch, alicyclisch en/of monobenzenarylalkeentype, afkomstig van destillaten van gekraakte aardolie met een kooktraject tot 220 °C, en de zuivere monomeren die in deze destillatiefracties voorkomen, gevolgd door destillatie, hydrogenering en verdere verwerking</p> <p>Eigenschappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> — viscositeit bij 120 °C: > 3 Pa.s; — verwekingspunt: > 95 °C, bepaald volgens ASTM-methode E 28-67; — broomgetal: < 40 (ASTM D1159) — kleur van een 50 %-oplossing in toluen: < 11 op de gardnerschaal; — resterend aromatisch monomeer: ≤ 50 ppm. 	
98	17260	0000050-00-0	formaldehyd	ja	ja	nee		(15)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	54880									
99	19460	0000050-21-5	melkzuur	ja	ja	nee				
	62960									
100	24490	0000050-70-4	sorbitol	ja	ja	nee				
	88320									
101	36000	0000050-81-7	ascorbinezuur	ja	nee	nee				
102	17530	0000050-99-7	glucose	nee	ja	nee				
103	18100	0000056-81-5	glycerol	ja	ja	nee				
	55920									
104	58960	0000057-09-0	hexadecyltrimethylammoniumbromide	nee	nee	nee	6			
105	22780	0000057-10-3	palmitinezuur	ja	ja	nee				
	70400									
106	24550	0000057-11-4	stearinezuur	ja	ja	nee				
	89040									
107	25960	0000057-13-6	ureum	nee	ja	nee				
108	24880	0000057-50-1	sacharose	nee	ja	nee				
109	23740	0000057-55-6	1,2-propaandiol	ja	ja	nee				
	81840									
110	93520	0000059-02-9 0010191-41-0	α -tocoferol	ja	nee	nee				
111	53600	0000060-00-4	ethyleendiaminetetraazijnzuur	nee	nee	nee				
112	64015	0000060-33-3	linolzuur	ja	nee	nee				
113	16780	0000064-17-5	ethanol	ja	ja	nee				
	52800									
114	55040	0000064-18-6	mierenzuur	ja	nee	nee				
115	10090	0000064-19-7	azijnzuur	ja	ja	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	30000									
116	13090	0000065-85-0	benzoëzuur	ja	ja	nee				
	37600									
117	21550	0000067-56-1	methanol	nee	ja	nee				
118	23830	0000067-63-0	2-propanol	ja	ja	nee				
	81882									
119	30295	0000067-64-1	aceton	ja	nee	nee				
120	49540	0000067-68-5	dimethylsulfoxide	ja	nee	nee				
121	24270	0000069-72-7	salicylzuur	ja	ja	nee				
	84640									
122	23800	0000071-23-8	1-propanol	nee	ja	nee				
123	13840	0000071-36-3	1-butanol	nee	ja	nee				
124	22870	0000071-41-0	1-pentanol	nee	ja	nee				
125	16950	0000074-85-1	etheen	nee	ja	nee				
126	10210	0000074-86-2	acetyleen	nee	ja	nee				
127	26050	0000075-01-4	vinylchloride	nee	ja	nee	NA		1 mg/kg in het eindproduct.	
128	10060	0000075-07-0	aceetaldehyd	nee	ja	nee		(1)		
129	17020	0000075-21-8	ethyleenoxide	nee	ja	nee	NA		1 mg/kg in het eindproduct.	(10)
130	26110	0000075-35-4	vinylideenchloride	nee	ja	nee	NA			(1)
131	48460	0000075-37-6	1,1-difluorethaan	ja	nee	nee				
132	26140	0000075-38-7	vinylideenfluoride	nee	ja	nee	5			
133	14380	0000075-44-5	carbonylchloride	nee	ja	nee	NA		1 mg/kg in het eindproduct	(10)
	23155									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
134	43680	0000075-45-6	chloordifluormethaan	ja	nee	nee	6		Gehalte aan chloorfluormethaan minder dan 1 mg/kg van de stof.	
135	24010	0000075-56-9	propyleenoxide	nee	ja	nee	NA		1 mg/kg in het eindproduct.	
136	41680	0000076-22-2	kamfer	ja	nee	nee				(3)
137	66580	0000077-62-3	2,2'-methyleenbis(4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)fenol)	ja	nee	ja		(5)		
138	93760	0000077-90-7	tri-n-butylacetylcitraat	ja	nee	nee		(32)		
139	14680	0000077-92-9	citroenzuur	ja	ja	nee				
	44160									
140	44640	0000077-93-0	triethylcitraat	ja	nee	nee		(32)		
141	13380	0000077-99-6	1,1,1-trimethylolpropaan	ja	ja	nee	6			
	25600									
	94960									
[142	26305	0000078-08-0	vinyltriethoxysilane	nee	ja	nee	0,05		Alleen voor gebruik als oppervlakbehandelingsmiddel.] (V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, i)	
143	62450	0000078-78-4	isopentaaan	ja	nee	nee				
144	19243	0000078-79-5	2-methyl-1,3-butadieen	nee	ja	nee	NA		1 mg/kg in het eindproduct.	
	21640									
145	10630	0000079-06-1	acrylamide	nee	ja	nee	NA			
146	23890	0000079-09-4	propionzuur	ja	ja	nee				
	82000									
147	10690	0000079-10-7	acrylzuur	nee	ja	nee		(22)		
148	14650	0000079-38-9	chloortrifluorethyleen	nee	ja	nee	NA			(1)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
149	19990	0000079-39-0	methacrylamide	nee	ja	nee	NA			
150	20020	0000079-41-4	methacrylzuur	nee	ja	nee		(23)		
[151	13480 13607	0000080-05-7	2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan	neen	ja	neen	0,05		<p>Niet gebruiken voor de vervaardiging van voor zuigelingen (1) bestemde zuigflessen (2) van polycarbonaat.</p> <p>Niet gebruiken voor de vervaardiging van drinkbekers of flessen van polycarbonaat die op grond van hun lekkagevrije eigenschappen bestemd zijn voor zuigelingen (3) en peuters (4).</p> <p><i>(1) Zuigeling zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot</i></p>	(V.C. 2018/213 van 12.II.2018, bijl. II)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									<p><u>intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie</u> <small>(/nl/extranet/document/3143/nl#art).</small></p> <p>(PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35).</p> <p>(2) Deze beperking is van toepassing met ingang van 1 mei 2011 wat de vervaardiging betreft, en met ingang van 1 juni 2011 wat de invoer in de Unie en het in de handel brengen ervan betreft.</p> <p>(3) Zuigeling zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder a), van <u>Verordening (EU) nr. 609/2013</u> <small>(/nl/extranet/document/3143/nl#art).</small></p> <p>(4) Peuters zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 2, onder b), van <u>Verordening</u></p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									(EU) nr. 609/2013 (/nl/extranet/document/3143/nl#art.)]	
152	15610	0000080-07-9	4,4'-dichloordifeny lsulfon	nee	ja	nee	0,05			
153	15267	0000080-08-0	4,4'-diaminodifeny lsulfon	nee	ja	nee	5			
154	13617	0000080-09-1	4,4'-dihydroxydifeny lsulfon	nee	ja	nee	0,05			
	16090									
155	23470	0000080-56-8	α -pineen	nee	ja	nee				
156	21130	0000080-62-6	methylmethacryla at	nee	ja	nee		(23)		
157	74880	0000084-74-2	dibutylftala at	ja	nee	nee	0,3	(32)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen; b) technische hulpstof in polyolefinen in een concentratie van maximaal 0,05 % in het eindproduct.	(7)
158	23380	0000085-44-9	ftaalzuuranhydri de	ja	ja	nee				
	76320									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
159	74560	0000085-68-7	benzylbutylfalaat	ja	nee	nee	30	(32)	<p>Alleen voor gebruik als:</p> <p>a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik;</p> <p>b) weekmaker in materialen en voorwerpen voor eenmalig gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen, met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG (http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=438428%3Acs&lang=nl&list=438428) en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG (http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=436784%3Acs&lang=nl&list=436784) (→ zie (/nl/extranet/document/1028/nl#art));</p> <p>c) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het eindproduct.</p>	(7)
160	84800	0000087-18-3	4-tert-butylfenylsalicylaat	ja	nee	ja	12			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[161	92160	0000087-69-4	L(+)-wijnsteenzuur	ja	nee	nee] (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, a)				
162	65520	0000087-78-5	mannitol	ja	nee	nee				
163	66400	0000088-24-4	2,2'-methyleenbis(4-ethyl-6-tert-butylfenol)	ja	nee	ja		(13)		
164	34895	0000088-68-6	2-aminobenzamide	ja	nee	nee	0,05		Alleen voor gebruik in PET voor water en dranken.	
165	23200	0000088-99-3	o-ftaalzuur	ja	ja	nee				
	74480									
166	24057	0000089-32-7	pyromellietzuuranhydride	nee	ja	nee	0,05			
167	25240	0000091-08-7	2,6-tolueendiisocynaat	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocynaatgroep.	(10)
168	13075	0000091-76-9	2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazine	nee	ja	nee	5] (V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, i)			
	15310									
169	16240	0000091-97-4	3,3'-dimethyl-4,4'-diisocyanatobifenyl	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocynaatgroep.	(10)
170	16000	0000092-88-6	4,4'-dihydroxybifenyl	nee	ja	nee	6			
171	38080	0000093-58-3	methylbenzoaat	ja	nee	nee				
172	37840	0000093-89-0	ethylbenzoaat	ja	nee	nee				
173	60240	0000094-13-3	propyl-4-hydroxybenzoaat	ja	nee	nee				
174	14740	0000095-48-7	o-kresol	nee	ja	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
175	20050	0000096-05-9	allylmethacrylaat	nee	ja	nee	0,05			
176	11710	0000096-33-3	methyacrylaat	nee	ja	nee		(22)		
177	16955	0000096-49-1	ethyleencarbonaat	nee	ja	nee	30		SML uitgedrukt als ethyleenglycol.	Restgehalte 5 mg ethyleencarbonaat per kg hydrogel, waarbij maximaal 10 g hydrogel met 1 kg levensmiddel in contact mag komen.
178	92800	0000096-69-5	4,4'-thiobis(6-tert-butyl-3-methylfenol)	ja	nee	ja	0,48			
179	48800	0000097-23-4	2,2'-dihydroxy-5,5'-dichloordifenylnethaan	ja	nee	ja	12			
180	17160	0000097-53-0	eugenol	nee	ja	nee	[...]	(33)]	(V.C. 1183/2012 van 30.XI.2012, bijl. 3)	
181	20890	0000097-63-2	ethylmethacrylaat	nee	ja	nee		(23)		
182	19270	0000097-65-4	itaconzuur	nee	ja	nee				
183	21010	0000097-86-9	isobutylmethacrylaat	nee	ja	nee		(23)		
184	20110	0000097-88-1	butylmethacrylaat	nee	ja	nee		(23)		
185	20440	0000097-90-5	ethyleenglycoldimethacrylaat	nee	ja	nee	0,05			
186	14020	0000098-54-4	4-tert-butylfenol	nee	ja	nee	0,05			
187	22210	0000098-83-9	α -methylstyreen	nee	ja	nee	0,05			
188	19180	0000099-63-8	isofaalzuurdichloridenee	nee	ja	nee		(27)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
189	60200	0000099-76-3	methyl-4-hydroxybenzoaat	ja	nee	nee				
190	18880	0000099-96-7	p-hydroxybenzoëzuur	nee	ja	nee				
191	24940	0000100-20-9	tereftaalzuurdichloride	nee	ja	nee		(28)		
192	23187	—	ftaalzuur	nee	ja	nee		(28)		
193	24610	0000100-42-5	styreen	nee	ja	nee				
194	13150	0000100-51-6	benzylalcohol	nee	ja	nee				
195	37360	0000100-52-7	benzaldehyd	ja	nee	nee				(3)
196	18670 59280	0000100-97-0	hexamethyleentetramine	ja	ja	nee		(15)		
197	20260	0000101-43-9	cyclohexylmethacrylaat	nee	ja	nee	0,05			
198	16630	0000101-68-8	difenylmethaan-4,4'-diisocyaan	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyaan-groep.	(10)
199	24073	0000101-90-6	resorcinoldiglycidylether	nee	ja	nee	NA		Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor [simulant D1 en/of D2] is vastgesteld. (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, i) Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een petlaag.	(8)
200	51680	0000102-08-9	N,N'-difenylthiourem	ja	nee	ja	3			
201	16540	0000102-09-0	difenylcarbonaat	nee	ja	nee	0,05			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[202	23070	0000102-39-6	(1,3-fenyleendioxy)diazijnzuur	nee	ja	nee	0,05]			
							(V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, i)			
203	13323	0000102-40-9	1,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzeen	nee	ja	nee	0,05			
204	25180	0000102-60-3	N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethyleendiamine	ja	ja	nee				
	92640									
205	25385	0000102-70-5	triethylamine	nee	ja	nee			40 mg/kg hydrogel bij een verhouding van 1 kg levensmiddel op ten hoogste 1,5 g hydrogel. Alleen voor gebruik in hydrogels die niet bestemd zijn om direct met levensmiddelen in contact te komen.	
206	11500	0000103-11-7	2-ethylhexylacrylaat	nee	ja	nee	0,05			
207	31920	0000103-23-1	bis(2-ethylhexyl)adipaat	ja	nee	ja	18	(32)		(2)
208	18898	0000103-90-2	N-(4-hydroxyfenyl)aceetamide	nee	ja	nee	0,05			
209	17050	0000104-76-7	2-ethyl-1-hexanol	nee	ja	nee	30			
210	13390	0000105-08-8	1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexaan	nee	ja	nee				
	14880									
211	23920	0000105-38-4	vinylpropionaat	nee	ja	nee		(1)		
212	14200	0000105-60-2	caprolactam	ja	ja	nee		(4)		
	41840									
213	82400	0000105-62-4	1,2-propyleenglycoldioleaat	ja	nee	nee				
214	61840	0000106-14-9	12-hydroxystearinezuur	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
215	14170	0000106-31-0	boterzuuranhydride	nee	ja	nee				
216	14770	0000106-44-5	p-kresol	nee	ja	nee				
217	15565	0000106-46-7	1,4-dichloorbenzeen	nee	ja	nee	12			
218	11590	0000106-63-8	isobutylacrylaat	nee	ja	nee		(22)		
219	14570	0000106-89-8	epichloorhydrine	nee	ja	nee	NA		1 mg/kg in het eindproduct.	(10)
	16750									
220	20590	0000106-91-2	2,3-epoxypropylmethacrylaat	nee	ja	nee	0,02			(10)
221	40570	0000106-97-8	butaan	ja	nee	nee				
222	13870	0000106-98-9	1-buteen	nee	ja	nee				
223	13630	0000106-99-0	butadieen	nee	ja	nee	NA		1 mg/kg in het eindproduct.	
224	13900	0000107-01-7	2-buteen	nee	ja	nee				
225	12100	0000107-13-1	acrylnitril	nee	ja	nee	NA			
226	15272	0000107-15-3	ethyleendiamine	nee	ja	nee	12			
	16960									
227	16990	0000107-21-1	ethyleenglycol	ja	ja	nee		(2)		
	53650									
228	13690	0000107-88-0	1,3-butaandiol	nee	ja	nee				
229	14140	0000107-92-6	boterzuur	nee	ja	nee				
230	16150	0000108-01-0	dimethylaminoethanol	nee	ja	nee	18			
231	10120	0000108-05-4	vinylacetaat	nee	ja	nee	12			
232	10150	0000108-24-7	azijnzuuranhydride	ja	ja	nee				
	30280									
233	24850	0000108-30-5	barnsteenzuuranhydride	nee	ja	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	64800									
249	17290	0000110-17-8	fumaarzuur	ja	ja	nee				
	55120									
250	53520	0000110-30-5	N,N'-ethyleenbistearamide	ja	nee	nee				
251	53360	0000110-31-6	N,N'-ethyleenbisooleamide	ja	nee	nee				
252	87200	0000110-44-1	sorbinezuur	ja	nee	nee				
253	15250	0000110-60-1	1,4-diaminobutaan	nee	ja	nee				
254	13720	0000110-63-4	1,4-butaandiol	ja	ja	nee		(30)		
	40580									
255	25900	0000110-88-3	trioxaan	nee	ja	nee	5			
256	18010	0000110-94-1	glutaarzuur	ja	ja	nee				
	55680									
257	13550	[0000110-98-5	dipropyleenglycol	ja	ja	nee				
	16660	0025265-71-8]								
		51760								
258	70480	0000111-06-8	butylpalmitaat	ja	nee	nee				
259	58720	0000111-14-8	heptaanzuur	ja	nee	nee				
260	24280	0000111-20-6	sebacinezuur	nee	ja	nee				
261	15790	0000111-40-0	diethyleentriamine	nee	ja	nee	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
262	35284	0000111-41-1	N-(2-aminoethyl)ethanolamine	ja	nee	nee	0,05		Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor [simulant D1 en/of D2] is vastgesteld. (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, i) Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een petlaag.	
263	13326	0000111-46-6	diethyleenglycol	ja	ja	nee		(2)		
	15760									
	47680									
264	22660	0000111-66-0	1-octeen	nee	ja	nee	15			
265	22600	0000111-87-5	1-octanol	nee	ja	nee				
266	25510	0000112-27-6	triethyleenglycol	ja	ja	nee				
	94320									
267	15100	0000112-30-1	1-decanol	nee	ja	nee				
268	16704	0000112-41-4	1-dodeceen	nee	ja	nee	0,05			
269	25090	0000112-60-7	tetraethyleenglycol	ja	ja	nee				
	92350									
270	22763	0000112-80-1	oliezuur	ja	ja	nee				
	69040									
271	52720	0000112-84-5	erucamide	ja	nee	nee				
272	37040	0000112-85-6	beheenzuur	ja	nee	nee				
273	52730	0000112-86-7	erucazuur	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
274	22570	0000112-96-9	octadecylisocyanaat	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep.	(10)
275	23980	0000115-07-1	propeen	nee	ja	nee				
276	19000	0000115-11-7	isobuteen	nee	ja	nee				
277	18280	0000115-27-5	hexachloorendomethaan	nee	ja	nee	NA			
278	18250	0000115-28-6	hexachloorendomethaan	nee	ja	nee	NA			
279	22840	0000115-77-5	pentaerytritol	ja	ja	nee				
	71600									
280	73720	0000115-96-8	trichloorethylfosfaat	ja	nee	nee	NA			
281	25120	0000116-14-3	tetrafluoretheen	nee	ja	nee	0,05			
282	18430	0000116-15-4	hexafluorpropeen	nee	ja	nee	NA			
283	74640	0000117-81-7	bis(2-ethylhexyl)ftalaat	ja	nee	nee	1,5	(32)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen; b) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het eindproduct.	(7)
284	84880	0000119-36-8	methylsalicylaat	ja	nee	nee	30			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
285	66480	0000119-47-1	2,2'-methyleenbis(4-methyl-6-tert-butylfenol)	ja	nee	ja		(13)		
286	38240	0000119-61-9	benzofenon	ja	nee	ja	0,6			
287	60160	0000120-47-8	ethyl-4-hydroxybenzoaat	ja	nee	nee				
288	24970	0000120-61-6	dimethyltereftalaat	nee	ja	nee				
289	15880	0000120-80-9	1,2-dihydroxybenzeen	nee	ja	nee	6			
	24051									
290	55360	0000121-79-9	propylgallaat	ja	nee	nee		(20)		
291	19150	0000121-91-5	isoftaalzuur	nee	ja	nee		(27)		
292	94560	0000122-20-3	triisopropanolamine	ja	nee	nee	5			
293	23175	0000122-52-1	triethylfosfiet	nee	ja	nee	NA		1 mg/kg in het eindproduct.	(1)
294	93120	0000123-28-4	didodecylthiodipropionaat	ja	nee	ja		(14)		
295	15940	0000123-31-9	1,4-dihydroxybenzeen	ja	ja	nee	0,6			
	18867									
	48620									
296	23860	0000123-38-6	propionaldehyd	nee	ja	nee				
297	23950	0000123-62-6	propionzuuranhydride	nee	ja	nee				
298	14110	0000123-72-8	butyraldehyd	nee	ja	nee				
299	63840	0000123-76-2	levulinezuur	ja	nee	nee				
300	30045	0000123-86-4	butylacetaat	ja	nee	nee				
301	89120	0000123-95-5	butylstearaat	ja	nee	nee				
302	12820	0000123-99-9	azelaïnezuur	nee	ja	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
303	12130	0000124-04-9	adipinezuur	ja	ja	nee				
	31730									
304	14320	0000124-07-2	caprylzuur	ja	ja	nee				
	41960									
305	15274	0000124-09-4	hexamethyleendiamine	nee	ja	nee	2,4			
	18460									
306	88960	0000124-26-5	stearamide	ja	nee	nee				
307	42160	0000124-38-9	koolstofdioxide	ja	nee	nee				
308	91200	0000126-13-6	sucroseacetaat	isobutyl	ja	nee	nee			
309	91360	0000126-14-7	sucroseoctaetaat	ja	nee	nee				
310	16390	0000126-30-7	2,2-dimethyl-1,3-propaandiol	nee	ja	nee	0,05			
	22437									
311	16480	0000126-58-9	dipentaerytritol	ja	ja	nee				
	51200									
312	21490	0000126-98-7	methacrylnitril	nee	ja	nee	NA			
313	16650	0000127-63-9	difenylsulfon	ja	ja	nee	3			
	51570									
314	23500	0000127-91-3	β -pineen	nee	ja	nee				
315	46640	0000128-37-0	2,6-di-tert-butyl-p-kresol	ja	nee	nee	3			
316	23230	0000131-17-9	diallylftalaat	nee	ja	nee	NA			
317	48880	0000131-53-3	2,2'-dihydroxy-4-methoxybenzofenon	ja	nee	ja		(8)		
318	48640	0000131-56-6	2,4-dihydroxybenzofenon	ja	nee	nee		(8)		
319	61360	0000131-57-7	2-hydroxy-4-methoxybenzofenon	ja	nee	ja		(8)		
320	37680	0000136-60-7	butylbenzooat	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
321	36080	0000137-66-6	ascorbylpalmitaat	ja	nee	nee				
322	63040	0000138-22-7	butyllactaat	ja	nee	nee				
323	11470	0000140-88-5	ethylacrylaat	nee	ja	nee		(22)		
324	83700	0000141-22-0	ricinolzuur	ja	nee	ja	42			
325	10780	0000141-32-2	n-butylacrylaat	nee	ja	nee		(22)		
326	12763	0000141-43-5	2-aminoethanol	ja	ja	nee	0,05		Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor [simulant D1 en/of D2] is vastgesteld. (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, i) Alleen voor indirect contact met levensmiddelen, achter een petlaag.	
	35170									
327	30140	0000141-78-6	ethylacetaat	ja	nee	nee				
328	65040	0000141-82-2	malonzuur	ja	nee	nee				
329	59360	0000142-62-1	hexaanzuur	ja	nee	nee				
330	19470	0000143-07-7	laurinezuur	ja	ja	nee				
	63280									
331	22480	0000143-08-8	1-nonanol	nee	ja	nee				
332	69760	0000143-28-2	oleylalcohol	ja	nee	nee				
333	22775	0000144-62-7	oxaalzuur	ja	ja	nee	6			
	69920									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
334	17005	0000151-56-4	ethyleenimine	nee	ja	nee	NA			
335	68960	0000301-02-0	oleamide	ja	nee	nee				
336	15095	0000334-48-5	n-decaanzuur	ja	ja	nee				
	45940									
337	15820	0000345-92-6	4,4'-difluorbenzofenon	nee	ja	nee	0,05			
338	71020	0000373-49-9	palmitoleïnezuur	ja	nee	nee				
339	86160	0000409-21-2	siliciumcarbide	ja	nee	nee				
[340	47440	0000461-58-5	dicyaandiamide	ja	nee	nee	60] (V.C. 202/2014 van 3.III.2014, bijl. 1, a)			
341	13180	0000498-66-8	bicyclo(2.2.1)hept-2-een	nee	ja	nee	0,05			
	22550									
342	14260	0000502-44-3	caprolacton	nee	ja	nee		(29)		
343	23770	0000504-63-2	1,3-propaandiol	nee	ja	nee	0,05			
[344	13810	0000505-65-7	1,4-butaandiolformal	nee	ja	nee	0,05	15 30		(21)] (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, a)
	21821									
345	35840	0000506-30-9	arachidinezuur	ja	nee	nee				
346	10030	0000514-10-3	abiëtinezuur	nee	ja	nee				
347	13050	0000528-44-9	trimellietzuur	nee	ja	nee		(21)		
	25540									
348	22350	0000544-63-8	myristinezuur	ja	ja	nee				
	67891									
349	25550	0000552-30-7	trimellietzuuranhydride	nee	ja	nee		(21)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
350	63920	0000557-59-5	lignocerinezuur	ja	nee	nee				
351	21730	0000563-45-1	3-methyl-1-buteen	nee	ja	nee	NA		Alleen voor gebruik in polypropyleen.	(1)
352	16360	0000576-26-1	2,6-dimethylfenol	nee	ja	nee	0,05			
353	42480	0000584-09-8	rubidiumcarbonaat	ja	nee	nee	12			
354	25210	0000584-84-9	2,4-tolueendiisocyanaat	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep.	(10)
355	20170	0000585-07-9	tert-butylmethacrylaat	nee	ja	nee		(23)		
356	18820	0000592-41-6	1-hexeen	nee	ja	nee	3			
357	13932	0000598-32-3	3-buteen-2-ol	nee	ja	nee	NA		Alleen voor gebruik als comonomeer voor de bereiding van polymere additieven.	(1)
358	14841	0000599-64-4	4-cumylfenol	nee	ja	nee	0,05			
359	15970	0000611-99-4	4,4'-dihydroxybenzofenon	ja	ja	nee		(8)		
	48720									
360	57920	0000620-67-7	glyceroltriheptanoaat	ja	nee	nee				
361	18700	0000629-11-8	1,6-hexaandiol	nee	ja	nee	0,05			
362	14350	0000630-08-0	koolstofmonoxide	nee	ja	nee				
363	16450	0000646-06-0	1,3-dioxolaan	nee	ja	nee	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[364	15404	0000652-67-5	1,4:3,6-dianhydrosorbitol	nee	ja	nee	5		Alleen voor gebruik als a) comonomer in poly(ethyleen-co-isosorbideteraftalaat); b) comonomer in een concentratie tot 40 mol% van de diol-component in combinatie met ethyleenglycol en/of 1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexaan, voor de productie van polyesters. Polyesters uit dianhydrosorbitol in combinatie met 1,4-bis(hydroxymethyl)cyclohexaan worden niet gebruikt in contact met levensmiddelen met een alcoholgehalte van meer dan 15 %.] (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, a)	
365	11680	0000689-12-3	isopropylacrylaat	nee	ja	nee		(22)		
366	22150	0000691-37-2	4-methyl-1-penteen	nee	ja	nee	0,05			
367	16697	0000693-23-2	n-dodecaanzuur	nee	ja	nee				
368	93280	0000693-36-7	dioctadecylthiodipropionaat	ja	nee	ja		(14)		
369	12761	0000693-57-2	12-aminododecaanzuur	nee	ja	nee	0,05			
370	21460	0000760-93-0	methacrylzuuranhydride	nee	ja	nee		(23)		
371	11510	0000818-61-1	ethyleenglycolmonoacrylaat	ja	ja	nee		(22)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	11830									
372	18640	0000822-06-0	hexamethyleendiisocyaan	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyaanagroep.	(10)
373	22390	0000840-65-3	dimethylnaftaleen-2,6-dicarboxyla	nee	ja	nee	0,05			
374	21190	0000868-77-9	ethyleenglycolmonomethacryla	nee	ja	nee		(23)		
375	15130	0000872-05-9	1-deceen	nee	ja	nee	0,05			
376	66905	0000872-50-4	N-methylpyrrolidon	ja	nee	nee	[60] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 4)			
377	12786	0000919-30-2	3-aminopropyltriethoxysilaan	nee	ja	nee	0,05		Resterend extraheerbaar gehalte 3-aminopropyltriethoxysilaan lager dan 3 mg/kg vulstof bij gebruik voor reactieve oppervlakbehandeling van anorganische vulstoffen. SML = 0,05 mg/kg bij gebruik voor oppervlakbehandeling van materialen en voorwerpen.	
378	21970	0000923-02-4	N-methylolmethacrylamide	nee	ja	nee	0,05			
379	21940	0000924-42-5	N-methylolacrylamide	nee	ja	nee	NA			
380	11980	0000925-60-0	propylacryla	nee	ja	nee		(22)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
381	15030	0000931-88-4	cycloocteen	nee	ja	nee	0,05		Alleen voor gebruik in polymeren die in contact komen met levensmiddelen waarvoor simulant A is vastgesteld.	
382	19490	0000947-04-6	lauro lactam	nee	ja	nee	5			
383	72160	0000948-65-2	2-fenylindool	ja	nee	ja	15			
384	40000	0000991-84-4	2,4-bis(octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine	ja	nee	ja	30			
385	11530	0000999-61-1	2-hydroxypropylacrylaat	nee	ja	nee	0,05		SML uitgedrukt als de som van 2-hydroxypropylacrylaat en 2-hydroxyisopropylacrylaat. Mag maximaal 25 % (m/m) 2-hydroxyisopropylacrylaat (CAS-nr. 0002918-23-2) bevatten.	(1)
386	55280	0001034-01-1	octylgallaat	ja	nee	nee		(20)		
[387	26155	0001072-63-5	1-vinylimidazool	nee	ja	nee	0,05] (V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, i)			
388	25080	0001120-36-1	1-tetradeceen	nee	ja	nee	0,05			
389	22360	0001141-38-4	2,6-naftaleendicarbonzuur	nee	ja	nee	5			
390	55200	0001166-52-5	dodecylgallaat	ja	nee	nee		(20)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[391]	22932	0001187-93-5	perfluormethyl-perfluorvinylether	nee	ja	nee	0,05		Alleen voor gebruik in: - antikleefcoatings; - fluor- en perfluorpolymeren die bestemd zijn voor toepassingen voor herhaald gebruik, bij een contact-massaverhouding van 1 dm ² oppervlakte in contact met ten minste 150 kg levensmiddel.] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, ii)	
392	72800	0001241-94-7	difenyl-2-ethylhexylfosfaat	ja	nee	ja	2,4			
393	37280	0001302-78-9	bentoniet	ja	nee	nee				
394	41280	0001305-62-0	calciumhydroxide	ja	nee	nee				
395	41520	0001305-78-8	calciumoxide	ja	nee	nee				
396	64640	0001309-42-8	magnesiumhydroxide	ja	nee	nee				
397	64720	0001309-48-4	magnesiumoxide	ja	nee	nee				
[398]	35760	0001309-64-4	antimoontrioxide	ja	nee	nee				(6)] (V.C. 2020/1245 van 2.IX.2020, art. 1, 2 + bijl. 1, a, ii, inw. 23 september 2020)
399	81600	0001310-58-3	kaliiumhydroxide	ja	nee	nee				
400	86720	0001310-73-2	natriumhydroxide	ja	nee	nee				
401	24475	0001313-82-2	natriumsulfide	nee	ja	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
402	96240	0001314-13-2	zinkoxide	ja	nee	nee				
403	96320	0001314-98-3	zinksulfide	ja	nee	nee				
404	67200	0001317-33-5	molybdeendisulfide	ja	nee	nee				
405	16690	0001321-74-0	divinylbenzeen	nee	ja	nee	NA		SML uitgedrukt als de som van divinylbenzeen en ethylvinylbenzeen. Mag maximaal 45 % (m/m) ethylvinylbenzeen bevatten.	(1)
406	83300	0001323-39-3	1,2-propyleenglycolmonostearaat	ja	nee	nee				
407	87040	0001330-43-4	natriumtetraboraat	ja	nee	nee		(16)		
408	82960	0001330-80-9	1,2-propyleenglycolmonooleaat	ja	nee	nee				
409	62240	0001332-37-2	ijzeroxide	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[410	62720	0001332-58-7	kaolien	ja	nee	nee			Deeltjes mogen alleen dunner zijn dan 100 nm indien zij in een verhouding van minder dan 12 % m/m zijn verwerkt in een binnenste laag van een meerlaagse structuur uit ethylvinylalcohol-(EVOH) copolymeer, waarbij de laag in rechtstreeks contact met de levensmiddelen een functionele sperlaag vormt die migratie van de deeltjes naar de levensmiddelen voorkomt.] (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, a)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
411	42080	0001333-86-4	koolzwart (carbon black)	ja	nee	nee			<p>Primaire deeltjes van 10-300 nm, geaggregeerd tot 100-1200 nm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 300 nm en enkele mm.</p> <p>Met tolueen extraheerbare stoffen: maximaal 0,1 %, bepaald volgens de methode van ISO-norm 6209.</p> <p>Uv-absorptie van een cyclohexaanextract bij 386 nm: extinctie < 0,02 voor een cuvet van 1 cm of < 0,1 voor een cuvet van 5 cm, bepaald volgens een algemeen erkende analysemethode.</p> <p>Benzo(a)pyreengehalte: maximaal 0,25 mg/kg koolzwart.</p> <p>Maximale gebruikconcentratie koolzwart in het polymeer: 2,5 % (m/m).</p>	
412	45200	0001335-23-5	koperjodide	ja	nee	nee		(6)		
413	35600	0001336-21-6	ammoniumhydroxide	ja	nee	nee				
414	87600	0001338-39-2	sorbitaanmonolauraat	ja	nee	nee				
415	87840	0001338-41-6	sorbitaanmonostearaat	ja	nee	nee				
416	87680	0001338-43-8	sorbitaanmonooleaat	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
417	85680	0001343-98-2	kieselzuur	ja	nee	nee				
418	34720	0001344-28-1	aluminiumoxide	ja	nee	nee				
419	92150	0001401-55-4	looizuur	ja	nee	nee			Volgens JECFA-specificatie.	
420	19210	0001459-93-4	dimethylisoftalaat	nee	ja	nee	0,05			
[421	13000	0001477-55-0	1,3-benzeendimethaanamine	nee	ja	nee		(34)] (V.C. 202/2014 van 3.III.2014, bijl. 1, b)		
422	38515	0001533-45-5	4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilbeen	ja	nee	ja	0,05			(2)
423	22937	0001623-05-8	perfluorpropyl-perfluorvinylether	nee	ja	nee	0,05			
424	15070	0001647-16-1	1,9-decadien	nee	ja	nee	0,05			
425	10840	0001663-39-4	tert-butylacrylaat	nee	ja	nee		(22)		
426	13510 13610	0001675-54-3	2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether	nee	ja	nee			Volgens <u>Verordening (EG) nr. 1895/2005</u> (nl/extranet/document/854/nl#art) [19].	
427	18896	0001679-51-2	4-(hydroxymethyl)-1-cyclohexeen	nee	ja	nee	0,05			
428	95200	0001709-70-2	1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzeen	ja	nee	nee				
429	13210	0001761-71-3	bis(4-aminocyclohexyl)methaan	nee	ja	nee	0,05			
430	95600	0001843-03-4	1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylfenyl)butaan	ja	nee	ja	5			
431	61600	0001843-05-6	2-hydroxy-4-n-octyloxybenzofenon	ja	nee	ja		(8)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
432	12280	0002035-75-8	adipinezuuranhydride	nee	ja	nee				
433	68320	0002082-79-3	octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat	ja	nee	ja	6			
434	20410	0002082-81-7	1,4-butaandiol-dimethacrylaat	nee	ja	nee	0,05			
435	14230	0002123-24-2	caprolactam, natriumzout	nee	ja	nee		(4)		
436	19480	0002146-71-6	vinyllauraat	nee	ja	nee				
437	11245	0002156-97-0	dodecylacrylaat	nee	ja	nee	0,05			(2)
[438	13303	0002162-74-5	bis(2,6-diisopropylfenyl)carbodiimide	nee	ja	nee	0,05		Uitgedrukt als de som van bis(2,6-diisopropylfenyl)carbodiimide en zijn hydrolyseproduct 2,6-diisopropylaniline.] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 2)	
439	21280	0002177-70-0	fenylmethacrylaat	nee	ja	nee		(23)		
440	21340	0002210-28-8	propylmethacrylaat	nee	ja	nee		(23)		
441	38160	0002315-68-6	propylbenzoaat	ja	nee	nee				
442	13780	0002425-79-8	1,4-butaandiol-bis(2,3-epoxypropyl)ether	nee	ja	nee	NA		Restgehalte = 1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als epoxygroep. Molecuulmassa = 43 Da.	(10)
443	12788	0002432-99-7	11-aminoundecaanzuur	nee	ja	nee	5			
444	61440	0002440-22-4	2-(2-hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazool	ja	nee	nee		(12)		
445	83440	0002466-09-3	pyrofosforzuur	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
446	10750	0002495-35-4	benzylacrylaat	nee	ja	nee		(22)		
447	20080	0002495-37-6	benzylmethacrylaat	nee	ja	nee		(23)		
448	11890	0002499-59-4	n-octylacrylaat	nee	ja	nee		(22)		
449	49840	0002500-88-1	dioctadecyldisulfide	ja	nee	ja	[0,05] (V.C. 1183/2012 van 30.XI.2012, bijl. 2)			
450	24430	0002561-88-8	sebacinezuuranhydride	nee	ja	nee				
451	66755	0002682-20-4	2-methyl-4-isothiazoline-3-on	ja	nee	nee	0,5		Alleen voor gebruik in waterige polymeerdispersies en – emulsies.	
452	38885	0002725-22-6	2,4-bis(2,4-dimethylfenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyfenyl)-1,3,5-triazine	ja	nee	nee	[5		...] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 5)	
453	26320	0002768-02-7	vinyltrimethoxysilaan	nee	ja	nee	0,05			(10)
454	12670	0002855-13-2	1-amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan	nee	ja	nee	6			
455	20530	0002867-47-2	2-(dimethylamino)ethylmethacrylaat	nee	ja	nee	NA			
456	10810	0002998-08-5	sec-butylacrylaat	nee	ja	nee		(22)		
457	20140	0002998-18-7	sec-butylmethacrylaat	nee	ja	nee		(23)		
458	36960	0003061-75-4	beheenamide	ja	nee	nee				
459	46870	0003135-18-0	dioctadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylfosfaat	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
460	14950	0003173-53-3	cyclohexylisocyaanaa	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyaanaatgroep.	(10)
461	22420	0003173-72-6	1,5-naftaleendiisocyaanaat	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyaanaatgroep.	(10)
[462	26170	0003195-78-6	N-vinyl-N-methylacetamide	nee	ja	nee	0,02] (V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, i)			
463	25840	0003290-92-4	1,1,1-trimethylolproaantrimethacrylaat	nee	ja	nee	0,05			
464	61280	0003293-97-8	2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzofenon	ja	nee	ja		(8)		
465	68040	0003333-62-8	3-fenyl-7-(2H-nafto(1,2-d)triazool-2-yl)cumarine	ja	nee	nee				
466	50640	0003648-18-8	di-n-octyltindilauraat	ja	nee	nee		(10)		
[467	14800	0003724-65-0	crotonzuur	ja	ja	nee		(35)] (V.C. 2019/37 van 10.I.2019, bijl. 1, a)		
	45600									
468	71960	0003825-26-1	ammoniumperfluorocyclohexaanoaat	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in voorwerpen voor herhaald gebruik die bij hoge temperatuur worden gesinterd.	
469	60480	0003864-99-1	2-(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylfenyl)-5-chloorbenzotriazool	ja	nee	ja		(12)		
470	60400	0003896-11-5	2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-methylfenyl)-5-chloorbenzotriazool	ja	nee	ja		(12)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
471	24888	0003965-55-7	dimethyl-5-sulfoisofalaat, mononatriumzbut	nee	ja	nee	0,05			
472	66560	0004066-02-8	2,2'-methyleenbis(4-methyl-6-cyclohexylfend)	ja	nee	ja		(5)		
473	12265	0004074-90-2	divinyladipaat	nee	ja	nee	NA		5 mg/kg in het eindproduct. Alleen voor gebruik als comonomer.	(1)
474	43600	0004080-31-3	1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantaanchloride	ja	nee	nee	0,3			
475	19110	0004098-71-9	1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep.	(10)
476	16570	0004128-73-8	difenylother-4,4'-diisocyanaat	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep.	(10)
477	46720	0004130-42-1	2,6-di-tert-butyl-4-ethylfenol	ja	nee	ja	4,8			(1)
478	60180	0004191-73-5	isopropyl-4-hydroxybenzoaat	ja	nee	nee				
479	12970	0004196-95-6	azelaïnezuuranhydride	nee	ja	nee				
480	46790	0004221-80-1	2,4-di-tert-butylfenyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoaat	ja	nee	nee				
[481	13060	0004422-95-1	1,3,5-benzeentricarbonzuurtrichloride	nee	ja	nee	0,05		SML uitgedrukt als 1,3,5-benzeentricarbonzuur.] (V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, i)	
482	21100	0004655-34-9	isopropylmethacrylaate	nee	ja	nee		(23)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
483	68860	0004724-48-5	n-octylfosfonzuur	ja	nee	nee	0,05			
484	13395	0004767-03-7	2,2-bis(hydroxymethyl)propionzuur	nee	ja	nee	0,05			(1)
485	13560 15700	0005124-30-1	dicyclohexylmethaamee 4,4'-diisocyanaat		ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep.	(10)
486	54005	0005136-44-7	ethyleen-N-palmitamide-N'-stearamide	ja	nee	nee				
487	45640	0005232-99-5	ethyl-2-cyaan-3,3-difenylicrylaat	ja	nee	nee	0,05			
488	53440	0005518-18-3	N,N'-ethyleenbispalmitamide	ja	nee	nee				
489	41040	0005743-36-2	calciumbutyraat	ja	nee	nee				
490	16600	0005873-54-1	difenylnethaan-2,4'-diisocyanaat	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocyanaatgroep.	(10)
491	82720	0006182-11-2	1,2-propyleenglycoldistearaat	ja	nee	nee				
492	45650	0006197-30-4	2-ethylhexyl-2-cyaan-3,3-difenylicrylaat	ja	nee	nee	0,05			
493	39200	0006200-40-4	bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylammoniumchloride	ja	nee	nee	1,8			
494	62140	0006303-21-5	hypofosforigzuur	ja	nee	nee				
495	35160	0006642-31-5	6-amino-1,3-dimethyluracil	ja	nee	nee	5			
496	71680	0006683-19-8	pentaerytritol-tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat)	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
497	95020	0006846-50-0	2,2,4-trimethyl-1,3-pentaandiolisobutyraat	ja	nee	nee	5		Alleen voor gebruik in handschoenen voor eenmalig gebruik.	
498	16210	0006864-37-5	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethaan	nee	ja	nee	0,05		Alleen voor gebruik in polyamiden	(5)
499	19965	0006915-15-7	appelzuur	ja	ja	nee			Gebruik als monomeer alleen als comonomeer in alifatische polyesters tot een maximumgehalte van 1 % op molaire basis.	
	65020									
500	38560	0007128-64-5	2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiofeen	ja	nee	ja	0,6			
501	34480	—	aluminiumvezels, -schilfers en -poeders	ja	nee	nee				
[502	22778	0007456-68-0	4,4'-oxybis(benzeensulfonylazide)	nee	ja	nee	0,05] (V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, i)			
503	46080	0007585-39-9	β-dextrine	ja	nee	nee				
504	86240	0007631-86-9	siliciumdioxide	ja	nee	nee			Voor synthetisch amorf siliciumdioxide: primaire deeltjes van 1-100 nm, geaggregeerd tot 0,1-1 µm, die agglomeraten kunnen vormen met afmetingen tussen 0,3 µm en 1 mm.	
505	86480	0007631-90-5	natriumbisulfiet	ja	nee	nee		(19)		
506	86920	0007632-00-0	natriumnitriet	ja	nee	nee	0,6			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
507	59990	0007647-01-0	zoutzuur	ja	nee	nee				
508	86560	0007647-15-6	natriumbromide	ja	nee	nee				
509	23170	0007664-38-2	fosforzuur	ja	ja	nee				
	72640									
510	12789	0007664-41-7	ammoniak	ja	ja	nee				
	35320									
511	91920	0007664-93-9	zwavelzuur	ja	nee	nee				
512	81680	0007681-11-0	kaliunjodide	ja	nee	nee		(6)		
513	86800	0007681-82-5	natriunjodide	ja	nee	nee		(6)		
514	91840	0007704-34-9	zwavel	ja	nee	nee				
515	26360	0007732-18-5	water	ja	ja	nee			Volgens Richtlijn 98/83/EG[20]	
	95855									
516	86960	0007757-83-7	natriumsulfiet	ja	nee	nee		(19)		
517	81520	0007758-02-3	kaliumbromide	ja	nee	nee				
518	35845	0007771-44-0	arachidonzuur	ja	nee	nee				
519	87120	0007772-98-7	natriumthiosulfaat	ja	nee	nee		(19)		
520	65120	0007773-01-5	mangaanchloride	ja	nee	nee				
521	58320	0007782-42-5	grafiet	ja	nee	nee				
522	14530	0007782-50-5	chloor	nee	ja	nee				
523	45195	0007787-70-4	koperbromide	ja	nee	nee				
524	24520	0008001-22-7	sojaolie	nee	ja	nee				
525	62640	0008001-39-6	japanwas	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
526	43440	0008001-75-0	ceresine	ja	nee	nee				
527	14411	0008001-79-4	ricinusolie	ja	ja	nee				
	42880									
528	63760	0008002-43-5	lecithine	ja	nee	nee				
529	67850	0008002-53-7	montaanwas	ja	nee	nee				
530	41760	0008006-44-8	candelillawas	ja	nee	nee				
531	36880	0008012-89-3	bijenwas	ja	nee	nee				
532	88640	0008013-07-8	sojaolie, geëpoxideerd	ja	nee	nee	60 30(*)	(32)	<p>(*) Voor pvc-pakkingen die worden gebruikt voor het afdichten van glazen recipiënten die volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding bevatten, als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG (http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=438428%3Acs&lang=nl&list=438428) of die bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters bevatten, als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG (http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=436784%3Acs&lang=nl&list=436784) (→ zie (/nl/extranet/document/1028/nl#art)), wordt de SML evenwel verlaagd tot 30 mg/kg.</p> <p>Oxiraangehalte < 8 %, joodgetal < 6.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
533	42720	0008015-86-9	carnaubawas	ja	nee	nee				
534	80720	0008017-16-1	polyfosforzuren	ja	nee	nee				
535	24100	0008050-09-7	colofonium	ja	ja	nee				
	24130									
	24190									
	83840									
536	84320	0008050-15-5	colofonium, gehydrogeneerd, ester met methanol	ja	nee	nee				
537	84080	0008050-26-8	colofonium, ester met pentaerytritol	ja	nee	nee				
538	84000	0008050-31-5	colofonium, ester met glycerol	ja	nee	nee				
539	24160	0008052-10-6	talloliehars	nee	ja	nee				
540	63940	0008062-15-5	ligninesulfonzuur	ja	nee	nee	0,24		Alleen voor gebruik als dispergeermiddel voor kunststofdispersies.	
541	58480	0009000-01-5	Arabische gom	ja	nee	nee				
542	42640	0009000-11-7	carboxymethylcellulose	ja	nee	nee				
543	45920	0009000-16-2	dammar	ja	nee	nee				
544	58400	0009000-30-0	guargom	ja	nee	nee				
545	93680	0009000-65-1	tragacanthgom	ja	nee	nee				
546	71440	0009000-69-5	pectine	ja	nee	nee				
547	55440	0009000-70-8	gelatine	ja	nee	nee				
548	42800	0009000-71-9	caseïne	ja	nee	nee				
549	80000	0009002-88-4	polyethyleenwas	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
550	81060	0009003-07-0	polypropyleenwas	ja	nee	nee				
551	79920	0009003-11-6 0106392-12-5	poly(ethyleen/propyleen)glycol	ja	nee	nee				
552	81500	0009003-39-8	polyvinylpyrrolidon	ja	nee	nee			De stof moet voldoen aan de zuiverheidseisen van Richtlijn 2008/84/EG van de Commissie (/nl/extranet/document/278/nl#art) [21].	
553	14500 43280	0009004-34-6	cellulose	ja	ja	nee				
554	43300	0009004-36-8	celluloseacetaatbutyrat	ja	nee	nee				
555	53280	0009004-57-3	ethylcellulose	ja	nee	nee				
556	54260	0009004-58-4	ethylhydroxyethylcellulose	ja	nee	nee				
557	66640	0009004-59-5	methylethylcellulose	ja	nee	nee				
558	60560	0009004-62-0	hydroxyethylcellulose	ja	nee	nee				
559	61680	0009004-64-2	hydroxypropylcellulose	ja	nee	nee				
560	66700	0009004-65-3	methylhydroxypropylcellulose	ja	nee	nee				
561	66240	0009004-67-5	methylcellulose	ja	nee	nee				
562	22450	0009004-70-0	nitrocellulose	nee	ja	nee				
563	78320	0009004-97-1	polyethyleenglycolmajaoricinoleaat	ja	nee	ja	42			
564	24540 88800	0009005-25-8	zetmeel, voedings-	ja	ja	nee				
565	61120	0009005-27-0	hydroxyethylzetmeel	ja	nee	nee				
566	33350	0009005-32-7	alginezuur	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
567	82080	0009005-37-2	1,2-propyleenglycolalginaat	ja	nee	nee				
568	79040	0009005-64-5	polyethyleenglycolsortitaanmonolauraat	ja	nee	nee				
569	79120	0009005-65-6	polyethyleenglycolsortitaanmonoleaat	ja	nee	nee				
570	79200	0009005-66-7	polyethyleenglycolsortitaanmonopalmitaat	ja	nee	nee				
571	79280	0009005-67-8	polyethyleenglycolsortitaanmonostearaat	ja	nee	nee				
572	79360	0009005-70-3	polyethyleenglycolsortitaantrioleaat	nee	nee	nee				
573	79440	0009005-71-4	polyethyleenglycolsortitaantristearaat	nee	nee	nee				
574	24250 84560	0009006-04-6	rubber, natuurlijk	ja	ja	nee				
575	76721	0063148-62-9	polydimethylsiloxaan ja (molecuulmassa > 6 800 Da)	ja	nee	nee			Minimale viscositeit bij 25 °C: 100 cSt (100 × 10 ⁻⁶ m ² /s).	
576	60880	0009032-42-2	hydroxyethylmethylcellulose	ja	nee	nee				
577	62280	0009044-17-1	isobutyleen-butene copolymeer	ja	nee	nee				
578	79600	0009046-01-9	polyethyleenglycoltridecyletherfosfaat	ja	nee	nee	5		Alleen voor materialen en voorwerpen bestemd om met waterige levensmiddelen in contact te komen. Polyethyleenglycol (EO ≤ 11)-tridecyletherfosfaat (mono- en dialkylester) met maximaal 10 % polyethyleenglycol (EO ≤ 11)-tridecylether.	
579	61800	0009049-76-7	hydroxypropylzetmeel	ja	nee	nee				
580	46070	0010016-20-3	α-dextrine	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
581	36800	0010022-31-8	bariumnitraat	ja	nee	nee				
582	50240	0010039-33-5	di-n-octyltinbis(2-ethylhexylmaleaat)	ja	nee	nee		(10)		
583	40400	0010043-11-5	boornitride	ja	nee	nee		(16)		
584	13620	0010043-35-3	boorzuur	ja	ja	nee		(16)		
	40320									
585	41120	0010043-52-4	calciumchloride	ja	nee	nee				
586	65280	0010043-84-2	mangaanhypofosfiet	ja	nee	nee				
587	68400	0010094-45-8	octadecylercamide	ja	nee	ja	5			
588	64320	0010377-51-2	lithiumjodide	ja	nee	nee		(6)		
589	52645	0010436-08-5	cis-11-icoseenamide	ja	nee	nee				
590	21370	0010595-80-9	2-sulfoethylmethacrylaat	nee	ja	nee	NA			(1)
591	36160	0010605-09-1	ascorbylsteeraat	ja	nee	nee				
592	34690	0011097-59-9	aluminiummagnesiumhydroxycarbonaat	ja	nee	nee				
593	44960	0011104-61-3	kobaltoxide	ja	nee	nee				
594	65360	0011129-60-5	mangaanoxide	ja	nee	nee				
595	19510	0011132-73-3	lignocellulose	nee	ja	nee				
596	95935	0011138-66-2	xanthaangom	ja	nee	nee				
597	67120	0012001-26-2	mica	ja	nee	nee				
598	41600	0012004-14-7	calciumsulfoaluminaaat	ja	nee	nee				
		0037293-22-4								
599	36840	0012007-55-5	bariumtetraboraaat	ja	nee	nee		(16)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
600	60030	0012072-90-1	hydromagnesiet	ja	nee	nee				
601	35440	0012124-97-9	ammoniumbromide	ja	nee	nee				
602	70240	0012198-93-5	ozokeriet	ja	nee	nee				
603	83460	0012269-78-2	pyrofylliet	ja	nee	nee				
604	60080	0012304-65-3	hydrotalciet	ja	nee	nee				
605	11005	0012542-30-2	dicyclopentylacrylate	ja	nee	nee	0,05			(1)
606	65200	0012626-88-9	mangaanhydroxide	ja	nee	nee				
607	62245	0012751-22-3	ijzerfosfide	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in PET-polymeren en – copolymeren.	
608	40800	0013003-12-8	4,4'-butylideenbis(6-tert-butyl-3-methylfenyl-ditridecyfosfiet)	ja	nee	ja	6			
609	83455	0013445-56-2	pyrofosforigzuur	ja	nee	nee				
610	93440	0013463-67-7	titaandioxide	ja	nee	nee				
611	35120	0013560-49-1	diëster van 3-aminocrotonzuur met thiobis(2-hydroxyethyl)ether	ja	nee	nee				
612	16694	0013811-50-2	N,N' -divinyl-2-imidazolidinon	nee	ja	nee	0,05			(10)
613	95905	0013983-17-0	wollastoniet	ja	nee	nee				
614	45560	0014464-46-1	crystaliet	ja	nee	nee				
615	92080	0014807-96-6	talk	ja	nee	nee				
616	83470	0014808-60-7	kwarts	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
617	10660	0015214-89-8	2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid	nee	ja	nee	0,05			
618	51040	0015535-79-2	di-n-octyltin mercaptoacetate	ja	nee	nee		(10)		
619	50320	0015571-58-1	di-n-octyltin bis(2-ethylhexyl mercaptoacetate)	ja	nee	nee		(10)		
620	50720	0015571-60-5	di-n-octyltin dimaleate	ja	nee	nee		(10)		
621	17110	0016219-75-3	5-ethylidenebicyclo(2.2.1)hept-2-ene	nee	ja	nee	0,05			(9)
622	69840	0016260-09-6	oleyl palmitamide	ja	nee	ja	5			
623	52640	0016389-88-1	dolomite	ja	nee	nee				
624	18897	0016712-64-4	6-hydroxy-2-naphthalene carboxylic acid	nee	ja	nee	0,05			
625	36720	0017194-00-2	barium hydroxide	ja	nee	nee				
626	57800	0018641-57-1	glycerol tribehenate	ja	nee	nee				
627	59760	0019569-21-2	huntite	ja	nee	nee				
628	96190	0020427-58-1	zinc hydroxide	ja	nee	nee				
629	34560	0021645-51-2	aluminum hydroxide	ja	nee	nee				
630	82240	0022788-19-8	1,2-propylene glycol dilaurate	ja	nee	nee				
631	59120	0023128-74-7	1,6-hexamethylene bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamide)	ja	nee	ja	45			
632	52880	0023676-09-7	ethyl-4-ethoxybenzoate	ja	nee	nee	3,6			
633	53200	0023949-66-8	2-ethoxy-2'-ethoxyaniline	ja	nee	ja	30			
634	25910	0024800-44-0	tripropylene glycol	nee	ja	nee				
635	40720	0025013-16-5	tert-butyl-4-hydroxyanisole	ja	nee	nee	30			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
636	31500	0025134-51-4	acrylzuur, 2-ethylhexylacrylaat, copolymeer	ja	nee	nee	0,05	(22)	SML uitgedrukt als 2-ethylhexylacrylaat.	
637	71635	0025151-96-6	pentaerytritoldioleaat	ja	nee	nee	0,05		Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor [simulant D1 en/of D2] is vastgesteld. (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, i)	
638	23590	0025322-68-3	polyethyleenglycol	ja	ja	nee				
	76960									
639	23651	0025322-69-4	polypropyleenglycol	ja	ja	nee				
	80800									
640	54930	0025359-91-5	formaldehyd-1-naftol, copolymeer	ja	nee	nee	0,05			
[641	22331	0025513-64-8	mengsel van (35-45 % m/m) 1,6-diamino-2,2,4-trimethylhexaan en (55-65 % m/m) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexaan	nee	ja	nee	0,05] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, ii)			
642	64990	0025736-61-2	maleïnezuuranhydride-styreen, copolymeer, natriumzout	ja	nee	nee			Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 0,05 % (m/m).	
643	87760	0026266-57-9	sorbitaanmonopalmitaat	ja	nee	nee				
644	88080	0026266-58-0	sorbitaantrioleaat	ja	nee	nee				
645	67760	0026401-86-5	mono-n-octyltris(isooctylmercaptoacetaat)	ja	nee	nee		(11)		
646	50480	0026401-97-8	di-n-octylbis(isooctylmercaptoacetaat)	ja	nee	nee		(10)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
647	56720	0026402-23-3	glycerolmonohexanoaat		nee	nee				
648	56880	0026402-26-6	glycerolmonooctanoaat		nee	nee				
649	47210	0026427-07-6	dibutylthiostannozuipolymeer		nee	nee			Basiseenheid = $(C_8H_{18}S_3Sn_2)_n$ (n = 1,5-2).	
650	49600	0026636-01-1	dimethylbis(isooctyl)mercaptoacetaat		nee	nee		(9)		
651	88240	0026658-19-5	sorbitaantristearaat	ja	nee	nee				
652	38820	0026741-53-7	bis(2,4-di-tert-butylfenyl)pentaerytritoldifosfaat	ja	nee	ja	0,6			
653	25270	0026747-90-0	2,4-tolueendiisocynaat, dimeer	nee	ja	nee		(17)	1 mg/kg in het eindproduct, uitgedrukt als isocynaatgroep.	(10)
654	88600	0026836-47-5	sorbitolmonostearaat	ja	nee	nee				
655	25450	0026896-48-0	tricyclodecaandimethanol		ja	nee	0,05			
656	24760	0026914-43-2	styreensulfonzuur	nee	ja	nee	0,05			
657	67680	0027107-89-7	mono-n-octyltris(2-ethylhexylmercaptoacetaat)	ja	nee	nee		(11)		
658	52000	0027176-87-0	dodecylbenzeensulfonzuur	ja	nee	nee	30			
659	82800	0027194-74-7	1,2-propyleenglycolmonolauraat	ja	nee	nee				
660	47540	0027458-90-8	di-tert-dodecyldisulfide	ja	nee	ja	0,05			
661	95360	0027676-62-6	1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion	ja	nee	ja	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
662	25927	0027955-94-8	1,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethaan	nee	ja	nee	0,005		Alleen voor gebruik in polycarbonaten.] (V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, i)	
663	64150	0028290-79-1	linoleenzuur	ja	nee	nee				
664	95000	0028931-67-1	trimethylolproaantrimethacrylaat-methylmethacrylaat, copolymeer		nee	nee				
665	83120	0029013-28-3	1,2-propyleenglycolmonopalmitaat	ja	nee	nee				
666	87280	0029116-98-1	sorbitaandioleaat	ja	nee	nee				
667	55190	0029204-02-2	gadoleïnezuur	ja	nee	nee				
668	80240	0029894-35-7	polyglycerolricinoleaat	ja	nee	nee				
669	56610	0030233-64-8	glycerolmonobehenaat	ja	nee	nee				
670	56800	0030899-62-8	glycerolmonolauraat	ja	nee	nee		(32)		
671	74240	0031570-04-4	tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfiet	ja	nee	nee				
672	76845	0031831-53-5	polyester van 1,4-butaandiol met caprolacton	ja	nee	nee		(29) (30)	Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 0,5 % (m/m).	
673	53670	0032509-66-3	ethyleenglycolbis(3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)butyraat)	ja	nee	ja	6			
674	46480	0032647-67-9	dibenzylideensorbitol	ja	nee	nee				
675	38800	0032687-78-8	N,N'-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl)hydrazide	ja	nee	ja	15			
676	50400	0033568-99-9	di-n-octyltinbis(isooctylmaleaat)	ja	nee	nee		(10)		
677	82560	0033587-20-1	1,2-propyleenglycoldipalmitaat	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
678	59200	0035074-77-2	1,6-hexamethyleenbis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat)	ja	nee	ja	6			
679	39060	0035958-30-6	1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylfenyl)ethaan	ja	nee	ja	5			
680	94400	0036443-68-2	triethyleenglycolbis(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propionaat)	ja	nee	nee	9			
681	18310	0036653-82-4	1-hexadecanol	nee	ja	nee				
682	53270	0037205-99-5	ethylcarboxymethylcellulose	ja	nee	nee				
683	66200	0037206-01-2	methylcarboxymethylcellulose	ja	nee	nee				
684	68125	0037244-96-5	nefellen-syeniet	ja	nee	nee				
685	85950	0037296-97-2	magnesiumnatriumfluoridesilicaat	ja	nee	nee	0,15		SML uitgedrukt als fluoride. Alleen voor gebruik in lagen van meerlaagse materialen die niet direct met levensmiddelen in contact komen.	
686	61390	0037353-59-6	hydroxymethylcellulose	ja	nee	nee				
687	13530	0038103-06-9	2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propanbis(ftaalzuuranhydride)	nee	ja	nee	0,05			
	13614									
688	92560	0038613-77-3	tetrakis(2,4-di-tert-butylfenyl)-4,4'-bifenyleendifosfoniet	ja	nee	ja	18			
689	95280	0040601-76-1	1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion	ja	nee	ja	6			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
690	92880	0041484-35-9	thiodiethanolbis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat)	ja	nee	ja	2,4			
691	13600	0047465-97-4	3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl)-2-indolinon	nee	ja	nee	1,8			
692	52320	0052047-59-3	2-(4-dodecylfenyl)indool	ja	nee	ja	0,06			
693	88160	0054140-20-4	sorbitaantripalmitaat	ja	nee	nee				
694	21400	0054276-35-6	sulfopropylmethacrylaaat	nee	ja	nee	0,05			(1)
695	67520	0054849-38-6	monomethyltris(isopropylmercaptoacetaat)	nee	nee	nee		(9)		
696	92205	0057569-40-1	diester van tereftaalzuur met 2,2'-methyleenbis(4-methyl-6-tert-butylfenol)	ja	nee	nee				
697	67515	0057583-34-3	monomethyltris(ethylhexylmercaptoacetaat)	nee	nee	nee		(9)		
698	49595	0057583-35-4	dimethylbis(ethylhexylmercaptoacetaat)	nee	nee	nee		(9)		
699	90720	0058446-52-9	stearoylbenzoylmethaan	ja	nee	nee				
700	31520	0061167-58-6	2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat	ja	nee	ja	6			
701	40160	0061269-61-2	N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)hexamethyleendiamine-1,2-dibroomethaan, copolymeer	ja	nee	nee	2,4			
702	87920	0061752-68-9	sorbitaantristearaat	ja	nee	nee				
703	17170	0061788-47-4	kokosvetzuren	nee	ja	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
704	77600	0061788-85-0	ester van polyethyleenglycol met gehydrogeneerde ricinusolie	ja	nee	nee				
705	10599/ 90A 10599/ 91	0061788-89-4	dimeren, niet-gehydrogeneerd, van onverzadigde vetzuren (C ₁₈), gedestilleerd en niet-gedestilleerd	nee	ja	nee		(18)		(1)
706	17230	0061790-12-3	tallolievetzuren	nee	ja	nee				
707	46375	0061790-53-2	diatomeeënaarde	ja	nee	nee				
708	77520	0061791-12-6	ester van polyethyleenglycol met ricinusolie	ja	nee	nee	42			
709	87520	0062568-11-0	sorbitaanmonobehenzinaat	ja	nee	nee				
710	38700	0063397-60-4	bis(2-carbobutoxyethyl)tinbis(isooctylmercaptoacetaat)	ja	nee	ja	18			
711	42000	0063438-80-2	(2-carbobutoxyethyl)tintris(isooctylmercaptoacetaat)	ja	nee	ja	30			
712	42960	0064147-40-6	ricinusolie, gedehydrateerd	ja	nee	nee				
[713	43480	0064365-11-3	houtschool, geactiveerd	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in PET met maximaal 10 mg/kg polymeer. Dezelfde zuiverheidseisen als voor carbo medicinalis (E 153), zoals vermeld in <u>Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie</u> /nl/extranet/document/2961/nl#art [22], met uitzondering van het asgehalte, dat maximaal 10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		0007440-44-0							% (m/m) mag bedragen.] (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, a)	
714	84400	0064365-17-9	colofonium, gehydrogeneerd, ester met pentaerytritol	ja	nee	nee				
715	46880	0065140-91-2	monoethyl- 3,5-di-tert- butyl-4- hydroxybenzylfosfonaat, calciumzout	ja	nee	nee	6			
716	60800	0065447-77-0	1-(2- hydroxyethyl)-4- hydroxy- 2,2,6,6- tetramethylpiperidine- dimethylsuccinaat, copolymeer	ja	nee	nee	30			
717	84210	0065997-06-0	colofonium, gehydrogeneerd	ja	nee	nee				
718	84240	0065997-13-9	colofonium, gehydrogeneerd, ester met glycerol	ja	nee	nee				
719	65920	0066822-60-4	N- methacryloyloxyethyl- N,N- dimethyl-N- carboxymethylammoniumchloride, natriumzout- octadecylmethacrylaat- ethylmethacrylaat- cyclohexylmethacrylaat- N-vinyl-2- pyrrolidon, copolymeren	ja	nee	nee				
720	67360	0067649-65-4	mono-n- dodecyltintris(isooctylmercaptoacetaat)	ja	nee	nee		(25)		
721	46800	0067845-93-6	hexadecyl- 3,5-di-tert- butyl-4- hydroxybenzoaat	ja	nee	nee				
722	17200	0068308-53-2	sojavetzuren	nee	ja	nee				
723	88880	0068412-29-3	zetmeel, gehydrolyseerd	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
724	24903	0068425-17-2	stropen, gehydrolyseerd zetmeel, gehydrogeneerd	nee	ja	nee			Volgens de zuiverheidseisen voor maltitolstroop E 965 (ii) van Richtlijn 2008/60/EG van de Commissie (/nl/extranet/document/276/nl#art) [23].	
[...] (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, c)										
726	83599	0068442-12-6	reactieproducten van 2-mercaptoethyloleaat met dichloordimethyltin, natriumsulfide en trichloormethyltin	ja	nee	ja		(9)		
727	43360	0068442-85-3	cellulose, geregeneerd	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
728	75100	0068515-48-0 0028553-12-0	ftaalzuur, diësters met primaire verzadigde vertakte C ₈ -C ₁₀ -alcoholen met meer dan 60 % C ₉	ja	nee	nee		(26) (32)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik; b) weekmaker in materialen en voorwerpen voor eenmalig gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen, met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=438428%3Acs&lang=nl&list=438428 en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=436784%3Acs&lang=nl&list=436784 (→ zie http://extranet/document/1028/nl#art); c) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het eindproduct.	(7)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
729	75105	0068515-49-1 0026761-40-0	ftaalzuur, diësters met primaire verzadigde C ₉ -C ₁₁ -alcoholen met meer dan 90 % C ₁₀	ja	nee	nee		(26) (32)	Alleen voor gebruik als: a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor herhaald gebruik; b) weekmaker in materialen en voorwerpen voor eenmalig gebruik die met niet-vette levensmiddelen in contact komen, met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding als omschreven in Richtlijn 2006/141/EG http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=438428%3Acs&lang=nl&list=438428 en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters als omschreven in Richtlijn 2006/125/EG http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=436784%3Acs&lang=nl&list=436784 (→ zie http://extranet/document/1028/nl#art); c) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in het eindproduct	(7)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
730	66930	0068554-70-1	methylsilsesquioxaan	ja	nee	nee			Restmonomeer in methylsilsesquioxaan: < 1mg methyltrimethoxysilaan/kg methylsilsesquioxaan.	
731	18220	0068564-88-5	N-heptylaminoundecaanzuur	nee	ja	nee	0,05			(2)
732	45450	0068610-51-5	p-kresol-dicyclopentadien-isobutyleen, copolymeer	ja	nee	ja	5			
733	10599/ 92A 10599/ 93	0068783-41-5	dimeren, gehydrogeneerd, van onverzadigde vetzuren (C ₁₈), gedestilleerd en niet-gedestilleerd	nee	ja	nee		(18)		(1)
734	46380	0068855-54-9	diatomeeënaarde, onder toevoer van waterrij natriumcarbonaat gecalcineerd	ja	nee	nee				
735	40120	0068951-50-8	bis(polyethyleenglycol)hydroxymethylsulfonaat	ja	nee	nee	0,6			
736	50960	0069226-44-4	di-n-octyltin-ethyleenglycol-bis(mercaptoacetaat)	ja	nee	nee		(10)		
737	77370	0070142-34-6	polyethyleenglycol-30-dipolyhydroxystearaat	ja	nee	nee				
738	60320	0070321-86-7	2-(2-hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)fenyl)benzotriazol	ja	nee	ja	1,5			
739	70000	0070331-94-1	2,2'-oxamidobis(ethyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat)	ja	nee	nee				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
740	81200	0071878-19-8	poly(6-((1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)hexamethyleen((2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)	ja	nee	ja	3			
741	24070 83610	0073138-82-6	harszuren	ja	ja	nee				
742	92700	0078301-43-6	2,2,4,4-tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro(5.1.11.2)henicosaan-21-on, polymeer	ja	nee	ja	5			
743	38950	0079072-96-1	bis(4-ethylbenzylideen)sorbitol	ja	nee	nee				
[744	18888	0080181-31-3	3-hydroxyboterzuur en 3-hydroxyvaleriaanzuur, copolymeer	nee	ja	nee		(35)	De stof wordt gebruikt als door bacteriële fermentatie verkregen product. In overeenstemming met de specificaties vermeld in bijlage I, tabel 4.] (V.C. 2019/37 van 10.1.2019, bijl. 1, a)	
745	68145	0080410-33-9	2,2',2"-nitrilo(triethyltris(3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-1,1'-bifeny-2,2'-diyl)fosfiet)	ja	nee	ja	5		SML uitgedrukt als de som van fosfiet en fosfaat.	
746	38810	0080693-00-1	bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylfenyl)pentaerytritoldifosfiet	ja	nee	ja	5		SML uitgedrukt als de som van fosfiet en fosfaat.	
747	47600	0084030-61-5	di-n-dodecyltinbis(isooctylmercaptoacetaat)	ja	nee	ja		(25)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
748	12765	0084434-12-8	natrium-N-(2-aminoethyl)- β -alaninaat	nee	ja	nee	0,05			
749	66360	0085209-91-2	2,2'-methyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)natriumfosfaat	ja	nee	ja	5			
750	66350	0085209-93-4	2,2'-methyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)lithiumfosfaat	ja	nee	nee	5			
751	81515	0087189-25-1	poly(zinkglycerolaat)	ja	nee	nee				
[752	39890	0087826-41-3 0069158-41-4 0054686-97-4 0081541-12-0	bis(methylbenzylideen)sorbitol	ja	nee	nee]		(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, ii)		
753	62800	0092704-41-1	kaolien, gecalcineerd	ja	nee	nee				
754	56020	0099880-64-5	glyceroldibehenaat	ja	nee	nee				
755	21765	0106246-33-7	4,4'-methyleenbis(3-chloor-2,6-diethylaniline)	nee	ja	nee	0,05			(1)
756	40020	0110553-27-0	2,4-bis(octylthiomethyl)-6-methylfenol	ja	nee	ja		(24)		
757	95725	0110638-71-6	vermiculiet, reactieproduct met lithiumcitraat	ja	nee	nee				
758	38940	0110675-26-8	2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methylfenol	ja	nee	ja		(24)		
759	54300	0118337-09-0	2,2'-ethylideenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fluorofosfoniet	ja	nee	ja	6			
760	83595	0119345-01-6	reactieproduct van di-tert-butylfosfoniet met bifenyl, verkregen door condensatie van 2,4-di-tert-	ja	nee	nee	18		Samenstelling: — 4,4'-bifenyleen-bis(O,O-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfoniet) (CAS-nr.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			butylfenol met Friedel- Craftsreactieproduct van fosfortrichloride en bifenyyl						0038613-77- 3) (36-46 % m/m (*)), — 4,3'- bifenyleen- bis(O,O- bis(2,4-di- tert- butylfenyl)fosfoniet) (CAS-nr. 0118421-00- 4) (17-23 % m/m (*)), — 3,3'- bifenyleen- bis(O,O- bis(2,4-di- tert- butylfenyl)fosfoniet) (CAS-nr. 0118421-01- 5) (1-5 % m/m (*)), — 4- bifenyleen- O,O-bis(2,4- di-tert- butylfenyl)fosfoniet (CAS-nr. 0091362-37- 7) (11-19 % m/m (*)), — tris(2,4-di- tert- butylfenyl)fosfiet (CAS-nr. 0031570-04- 4) (9-18 % m/m (*)), — 4,4'- bifenyleen- O,O-bis(2,4- di-tert- butylfenyl)fosfonaat- O,O-bis(2,4- di-tert- butylfenyl)fosfoniet (CAS-nr. 112949-97- 0) (< 5 % m/m (*)). (*) Hoeveelheid gebruikte stof/hoeveelheid formulering Andere specificaties: — fosforgehalte minimaal 5,4 %, maximaal 5,9 %; — zuurgetal maximaal 10 mg KOH per	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									gram; — smelttraject 85-110 °C.	
761	92930	0120218-34-0	thiodiethanolbis(5-methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylaat)	ja	nee	nee	6			
762	31530	0123968-25-2	2,4-di-tert-pentyl-6-(1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl)fenylacrylaat	ja	nee	ja	5			
763	39925	0129228-21-3	3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexaan	ja	nee	ja	0,05			
764	13317	0132459-54-2	N,N'-bis(4-(ethoxycarbonyl)fenyl)-1,4,5,8-naftaleentetracarboxydiimide	nee	ja	nee	0,05		Zuiverheid > 98,1 % (m/m). Alleen voor gebruik als comonomeer (maximaal 4 %) voor polyesters (PET, PBT).	
765	49485	0134701-20-5	2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol	ja	nee	ja	1			
766	38879	0135861-56-2	bis(3,4-dimethylbenzylideen)sorbitol	ja	nee	nee				
767	38510	0136504-96-6	1,2-bis(3-aminopropyl)ethyleendiamine, polymeer met N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidamine en 2,4,6-trichloor-1,3,5-triazine	ja	nee	nee	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
768	34850	0143925-92-2	aminen, bis(gehydrogeneerd talkalkyl)-, geoxideerd	ja	nee	nee			Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor [simulant D1 en/of D2] is vastgesteld. (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, i) Alleen voor gebruik in: a) polyolefinen in een concentratie van 0,1 % (m/m) en b) PET in een concentratie van 0,25 % (m/m).	(1)
769	74010	0145650-60-8	bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylfenyl)ethylfosfiet	ja	nee	ja	5		SML uitgedrukt als de som van fosfiet en fosfaat.	
770	51700	0147315-50-2	2-(4,6-difenyl-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(hexyloxy)fenol	ja	nee	nee	0,05			
771	34650	0151841-65-5	aluminiumhydroxybis(2,4-dimethyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfaat)	ja	nee	nee	5			
772	47500	0153250-52-3	N,N'-dicyclohexyl-2,6-naftaleendicarboxamide	ja	nee	nee	5			
773	38840	0154862-43-8	bis(2,4-dicumylfenyl)pentaerytritoldifosfiet	ja	nee	ja	5		SML uitgedrukt als de som van de stof zelf, zijn oxidatievorm bis(2,4-dicumylfenyl)pentaerytritolfosfaat en het hydrolyseproduct (2,4-dicumylfenol))	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
774	95270	0161717-32-4	2,4,6-tris(tert-butyl)fenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propaandiofosfiet	ja	nee	ja	2		SML uitgedrukt als fosfiet, fosfaat en het hydrolyseproduct (= TTBP).	
775	45705	0166412-78-8	diisononyl-1,2-cyclohexaandicarboxylaate	ja	nee	nee		(32)		
776	76723	0167883-16-1	polydimethylsiloxaan, ja 3-aminopropyl-getermineerd, polymeer met dicyclohexylmethaan-4,4'-diisocynaate	ja	nee	nee			Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 1,5 % (m/m).	
777	31542	0174254-23-0	methylacrylaate, telomeer met 1-dodecaanthiol, C ₁₆ -C ₁₈ -alkylesters	ja	nee	nee			0,5 % in het eindproduct.	(1)
778	71670	0178671-58-4	pentaerytritoltetrakis(2-cyano-3,3-difeny lacrylaate)	ja	nee	ja	0,05			
[779	39815	0182121-12-6	9,9-bis(methoxymethyl)fluoreen	ja	nee	ja	0,05]		(V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, i)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
780	81220	0192268-64-7	poly((6-(N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyln-butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)((2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinylimino)-1,6-hexaandiyl((2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinylimino))-α-(N,N,N',N'-tetrabutyl-N''-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyln-N''-(6-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinylamino)hexyl)(1,3,5-triazine-2,4,6-triamine)-ω-N,N,N',N'-tetrabutyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine)	ja	nee	nee	5			
781	95265	0227099-60-7	1,3,5-tris(4-benzoylphenyl)benzeen	ja	nee	nee	0,05			
782	76725	0661476-41-1	polydimethylsiloxaan, ja 3-aminopropylgetermineerd, polymeer met 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexaan	ja	nee	nee			Molecuulmassafractie < 1 000 Da lager dan 1 % (m/m).	
783	55910	0736150-63-3	glyceriden, ricinusolie-mono-, gehydrogeneerd, acetaten	ja	nee	nee		(32)		
[784	95420	0745070-61-5	1,3,5-tris(2,2-dimethylpropanamido)benzeen	ja	nee	nee	5] (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, a)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
785	24910	0000100-21-0	tereftaalzuur	nee	ja	nee		(28)		
786	14627	0000117-21-5	3-chloorftaalzuuranhydride	nee	ja	nee	0,05		SML uitgedrukt als 3-chloorftaalzuur.	
787	14628	0000118-45-6	4-chloorftaalzuuranhydride	nee	ja	nee	0,05		SML uitgedrukt als 4-chloorftaalzuur	
788	21498	0002530-85-0	(3-(methacryloxy)propyl)trimethoxysilaan	nee	ja	nee	0,05		Alleen voor gebruik als oppervlakbehandelingsmiddel van anorganische vulstoffen.	(1) (11)
789	60027	—	gehydrogeneerde homopolymeren en/of copolymeren van 1-hexeen en/of 1-octeen en/of 1-deceen en/of 1-dodeceen en/of 1-tetradecen (molecuulmassa: 440-12 000)	ja	nee	nee			Gemiddelde molecuulmassa ten minste 440 Da. Minimale viscositeit bij 100 °C: 3,8 cSt (3,8 × 10 ⁻⁶ m ² /s).	(2)
790	80480	0090751-07-8 0082451-48-7	poly(6-morfolino-1,3,5-triazine-2,4-diylo)-((2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)-hexamethyleen((2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino))	ja	nee	nee	5		Gemiddelde molecuulmassa ten minste 2400 Da. Restgehalte van morfoline ≤ 30 mg/kg, van N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-yl)hexaan-1,6-diamine < 15 000 mg/kg en van 2,4-dichloor-6-morfolino-1,3,5-triazine ≤ 20 mg/kg.	(16)
791	92470	0106990-43-6	N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(N-butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-yl)amino)triazine-2-yl)-4,7-diazadecaan-1,10-diamine	ja	nee	nee	0,05			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
792	92475	0203255-81-6	3,3',5,5'-tetrakis(tert-butyl)-2,2'-dihydroxybifenyyl, cyclische ester met (3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propyl)oxyfosfonigzuur	ja	nee	ja	5		SML uitgedrukt als de som van de fosfiet- en fosfaatvorm van de stof en de hydrolyseproducten.	
793	94000	0000102-71-6	triethanolamine	ja	nee	nee	0,05		SML uitgedrukt als de som van triethanolamine en het hydrochlorideadduct daarvan, uitgedrukt als triethanolamine.	
794	18117	0000079-14-1	glycolzuur	nee	ja	nee			Alleen voor gebruik voor de vervaardiging van polyglycolzuur (PGA) voor i) indirect contact met levensmiddelen achter polyesters zoals polyethyleentereftalaat (pet) of polymelkzuur (PLA) en ii) direct contact met levensmiddelen van een mengsel van PGA tot maximaal 3 % (m/m) in pet of PLA.] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 6)	
795	40155	0124172-53-8	N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-N,N'-diformylhexamethyleendiamine	ja	nee	nee	0,05			(2) (12)
796	72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenyleen)bis(4H-3,1-benzoxazine-4-on)	ja	nee	ja	0,05		SML met inbegrip van de som van de hydrolyseproducten.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
797	76807	[0073018-26-5] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 3)	polyester van adipinezuur met 1,3-butaandiol, 1,2-propaandiol en 2-ethyl-1-hexanol	ja	nee	ja		(31) (32)		
798	92200	0006422-86-2	bis(2-ethylhexyl)tereftalaat	ja	nee	nee	60	(32)		
[799	77708	—	polyethyleenglycol(EQa = 1-50)ethers van onvertakte en vertakte primaire (C ₈ -C ₂₂)-alcoholen	ja	nee	nee	1,8		In overeenstemming met het maximale ethyleenoxidegehalte als vastgesteld in de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven in <u>Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie</u> (/nl/extranet/document/2961/nl/art.) (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, a)	
800	94425	0000867-13-0	triethylfosfonoacetaat	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in PET.	
801	30607	—	monocarbonsuren, C ₂ -C ₂₄ , alifatisch, onvertakt, uit natuurlijke vetten en oliën, lithiumzout	ja	nee	nee				
802	33105	0146340-15-0	alcoholen, C ₁₂ -C ₁₄ secundair, β-(2-hydroxyethoxy), geëthoxyleerd	ja	nee	nee	5			(12)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
803	33535	0152261-33-1	α-alkenen(C ₂₀ -C ₂₄), copolymeer met maleonezuurhydride, reactieproduct met 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine	ja	nee	nee			Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor [simulant D1 en/of D2] is vastgesteld. (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, i) Niet gebruiken in contact met alcoholhoudende levensmiddelen.	(13)
804	80510	1010121-89-7	poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-thiopropan-1,3-diyl)-blok-poly(x-oleyl-7-hydroxy-1,5-diiminooctaan-1,8-diyl), procesmengsel met x=1 en/of 5, geneutraliseerd met dodecylbenzeensulfonzuur	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik als polymerisatiehulpmiddel in polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polystyreen (PS).	
805	93450	—	titaandioxide, bekleed met een copolymeer van n-octyltrichloorsilicaan en (aminotris(methyleenfosfonzuur), pentanatriumzout)	ja	nee	nee			Het gehalte van het oppervlakbehandelingscopolymeer van het beklede titaandioxide is minder dan 1 % (m/m).	
806	14876	0001076-97-7	1,4-cyclohexaandicarbonzuur	nee	ja	nee	5		Alleen voor de vervaardiging van polyesters.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
807	93485	—	titaannitride, nanodeeltjes	ja	nee	nee			[Geen migratie van titaannitride-nanodeeltjes. Alleen voor gebruik in polyethyleentereftalaat (pet) tot maximaal 20 mg/kg. In het pet hebben de agglomeraten van primaire titaannitride-nanodeeltjes een diameter van 100-500 nm; de primaire deeltjes hebben een diameter van ongeveer 20 nm.] (V.C. 1183/2012 van 30.XI.2012, bijl. 4)	
808	38550	0882073-43-0	bis(4-propylbenzylideen)propylsorbitol	ja	nee	nee	5		SML met inbegrip van de som van de hydrolyseproducten.	
809	49080	0852282-89-4	N-(2,6-diisopropylfenyl)-6-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy)-1H-benzo (de)isochinoline-1,3(2H)-dion	ja	nee	ja	0,05		Alleen voor gebruik in PET.	(6) (14) (15)
810	68119	—	neopentylglycol, diësters en monoësters met benzoëzuur en 2-ethylhexaanzuur	ja	nee	nee	5	(32)	Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor [simulant D1 en/of D2] is vastgesteld. (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, i)	
811	80077	0068441-17-8	polyethyleenwassen, ja geoxideerd		nee	nee	60			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
812	80350	0124578-12-7	poly(12-hydroxystearinezuur)-polyethyleeniminecopolymeer	ja	nee	nee			[Alleen voor gebruik in kunststoffen tot maximaal 0,1 % (m/m). Bereid door de reactie van poly(12-hydroxystearinezuur) met polyethyleenimine.] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 6)	
813	91530	—	sulfobarnsteenzuuralkyl(C ₄ -C ₂₀)- of cyclohexyldiësters, zouten	ja	nee	nee	5			
814	91815	—	sulfobarnsteenzuurmonomalkyl(C ₁₀ -C ₁₆)-polyethyleenglycolesters, zouten	ja	nee	nee	2			
815	94985	—	trimethylolpropaan, gemengde triësters en diësters met benzoëzuur en 2-ethylhexaanzuur	ja	nee	nee	5	(32)	Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor [simulant D1 en/of D2] is vastgesteld. (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, i)	
816	45704	—	cis-1,2-cyclohexaandicarbonzuur, zouten	ja	nee	nee	5			
817	38507	—	cis-endo-bicyclo(2.2.1)heptaan-2,3-dicarbonzuur, zouten	ja	nee	nee	5		Niet voor gebruik met polyethyleen dat in contact komt met zure levensmiddelen. Zuiverheid ≥ 96 %.	
818	21530	—	methallylsulfonzuur, zouten	nee	ja	nee	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
819	68110	—	neodecaanzuur, zouten	ja	nee	nee	0,05		Niet gebruiken in polymeren die met vette levensmiddelen in contact komen. Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor [simulant D1 en/of D2] is vastgesteld. (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, i) SML uitgedrukt als neodecaanzuur.	
820	76420	—	pimelinezuur, zouten	ja	nee	nee				
821	90810	—	stearoyl-2- lactylzuur, zouten	ja	nee	nee				
[822	71938	—	perchloorzuur, zouten	ja	nee	nee	0,002] (V.C. 2018/831 van 5.VI.2018, bijl. 1, a)			
823	24889	—	5- sulfoisofaalzuur, zouten	nee	ja	nee	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
854	71943	0329238-24-6	perfluorazijnzuur, α -gesubstitueerd met het copolymeer van perfluor-1,2-propyleenglycol en perfluoro-1,1-ethyleenglycol, getermineerd met chloorhexafluorpropyloxygroepen	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in een concentratie van maximaal 0,5 % (m/m) bij de polymerisatie van fluorpolymeren die verwerkt worden bij een temperatuur van 340 °C of hoger en bestemd zijn voor gebruik in voorwerpen voor herhaald gebruik.	
[855	40560		(butadieen, styreen, methylmethacrylaat)-copolymeer, vernet met 1,3-butaandiol-dimethacrylaat	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximum-concentratie van 12 % bij kamertemperatuur of lager.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[856	40563	25101-28-4	(butadien, styreen, methacrylaat, bytyl acrylaat)copolymeer, vernet met divinylbenzeen of 1,3-butaandiolmethacrylaat	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in: — stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 12 % bij kamertemperatuur of lager, of — in een concentratie van maximaal 40 % (m/m) in uit mengsels van styreen-acrylonitrilcopolymeer (SAN)/poly(methylmethacrylaat) (PMMA) vervaardigde, meerdere malen te gebruiken voorwerpen bij kamertemperatuur of lager, indien deze ofwel uitsluitend in contact komen met waterige, zure en/of licht alcoholische (< 20 %) levensmiddelen gedurende minder dan één dag, ofwel uitsluitend in contact komen met droge levensmiddelen ongeacht de duur van dat contact.] (V.C. 2018/79 van de 1.2018, bijl. 1, a)
857	66765	0037953-21-2	(methylmethacrylaat, butylacrylaat, styreen, glycidyl methacrylaat)copolymeer	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 2 % bij kamertemperatuur of lager.] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 1)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[858	38565	0090498-90-1	3,9-bis[2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecaan	ja	nee	ja	0,05		SML uitgedrukt als de som van de stof en zijn oxidatieproduct 3- [(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)prop-2-enoyloxy)-1,1-dimethylethyl]-9-[(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]-undecaan in evenwicht met zijn para-chinonmethidetautomeer]	(2)] (V.C. 1183/2012 van 30.XI.2012, bijl. 5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[859			(butadien, ethylacrylaat, methylmethacrylaat, styreen)copolymeer vernet met divinylbenzeen, in nanovorm	ja	nee	nee			<p>Alleen te gebruiken als deeltjes in PVC zonder weekmakers tot 10 % m/m in contact met alle soorten levensmiddelen bij kamertemperatuur of lager, ook voor langdurige opslag.</p> <p>Bij gebruik met de stof met FCM-stofnummer 998 en/of de stof met FCM-stofnummer 1043 geldt de beperking van 10 % m/m voor de som van die stoffen.</p> <p>De deeltjes hebben een diameter van > 20 nm, en voor ten minste 95 % daarvan van > 40 nm.]</p> <p>(V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, b)</p>	
860	71980	0051798-33-5	perfluor(2-(poly(n-propoxy))propaanzuur)	ja	nee	nee			<p>Alleen voor gebruik bij de polymerisatie van fluorpolymeren die verwerkt worden bij een temperatuur van 265 °C of hoger en bestemd zijn voor gebruik in voorwerpen voor herhaald gebruik.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
861	71990	0013252-13-6	perfluor(2-(n-propoxy)propaanzuur)	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik bij de polymerisatie van fluorpolymeren die verwerkt worden bij een temperatuur van 265 °C of hoger en bestemd zijn voor gebruik in voorwerpen voor herhaald gebruik.	
862	15180	0018085-02-4	3,4-diacetoxy-1-buteen	nee	ja	nee	0,05		[SML met inbegrip van het hydrolyseproduct 3,4-dihydroxy-1-buteen. Alleen voor gebruik als comonomeer voor ethylvinylalcohol-(EVOH) en polyvinylalcohol-(PVOH) copolymeren.	(17) (19)) (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 1)
[863	15260	0000646-25-3	1,10-decaandiamine	nee	ja	nee	0,05		Alleen voor gebruik als comonomeer voor de vervaardiging van polyamidevoorwerpen voor herhaald gebruik in contact met waterige, zure en zuivellevensmiddelen op kamertemperatuur of voor kortdurend contact tot 150 °C.] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 1)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
864	46330	0000056-06-4	2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine	ja	nee	nee	5		Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) dat in contact komt met niet-zure, niet-alcoholhoudende waterige levensmiddelen.	
865	40619	0025322-99-0	(butylacrylaat-methylmethacrylaat-butylmethacrylaat)copolymeer	ja	nee	nee			[Alleen voor gebruik in: a) stijf poly(vinylchloride) (pvc) met een maximumgehalte van 1 % (m/m); b) polymelkzuur (pla) met een maximumgehalte van 5 % (m/m).] (V.C. 1183/2012 van 30.XI.2012, bijl. 4)	
866	40620	—	(butylacrylaat-methylmethacrylaat)copolymeer, vernet met allylmethacrylaat	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 7 %.	
867	40815	0040471-03-2	(butylacrylaat-ethylacrylaat-methylmethacrylaat)copolymeer	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 2 %.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
868	53245	0009010-88-2	(ethylacrylaat–methylemethacrylaat) copolymeer	ja	nee	nee			[Alleen voor gebruik in: a) stijf poly(vinylchloride) (pvc) met een maximumgehalte van 2 % (m/m); b) polymelkzuur (PLA) met een maximumgehalte van 5 % (m/m); c) polyethyleentereftalaat (pet) met een maximumgehalte van 5 % (m/m).] (V.C. 1183/2012 van 30.XI.2012, bijl. 4)	
869	66763	0027136-15-8	(butylacrylaat–methylemethacrylaat–styreen)copolymeer	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in stijf poly(vinylchloride) (pvc) tot een maximumconcentratie van 3 %.	
870	95500	0160535-46-6	N,N,N"-tris(2-methylcyclohexyl)-1,2,3-propaantricarboxamide	ja	nee	nee	5			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[871]		0287916-86-3	dodecaanzuur 12-amino-, polymeer met etheen, 2,5- furandion, α- hydro-ω- hydroxypoly (oxy-1,2- ethaandiyl) en 1- propeen	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in polyolefinen met gehalten van maximaal 20 gewichtsprocent. Deze polyolefinen mogen alleen worden gebruikt in contact met levensmiddelen waaraan bijlage III, tabel 2, levensmiddelsimulant E toewijst, bij omgevingstemperatuur of lager, en wanneer de migratie van de totale oligomere fractie van minder dan 1 000 Da niet meer dan 50 µg/kg levensmiddel bedraagt.	(23)] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, iii)
[872]		0006607-41-6	2-fenyl-3,3- bis(4- hydroxyfenyl)ftaalimidine	nee	ja	nee	0,05		Alleen voor gebruik als comonomer in polycarbonaatcopolymeren	(20)] (V.C. 202/2014 van 3.III.2014, bijl. 1, c)
[873]	93460		titaandioxide, gereageerd met octyltriethoxysilaan	ja	nee	nee			Reactieproduct van titaandioxide met maximaal 2 % (m/m) oppervlakbehandelingsmiddel octyltriethoxy- silaan, verwerkt op hoge temperaturen. (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 1)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[874	16265	0156065-00-8	α-dimethyl-3-(4'-hydroxy-3'-methoxyfenyl)propylsilyloxy, ω-3-dimethyl-3-(4'-hydroxy-3'-methoxyfenyl)propylsilyl polydimethylsiloxaan	nee	ja	nee	0,05	(33)	Alleen voor gebruik als comonomer in met siloxaan gewijzigd polycarbonaat Het oligomere mengsel wordt gekenmerkt door de formule $C_{24}H_{38}Si_2O_5$ $(SiOC_2H_6)_n$ $(50 > n \geq 26)$.] (V.C. 1183/2012 van 30.XI.2012, bijl. 5)	
875	80345	0058128-22-6	poly(12-hydroxystearinezuur)	ja	nee	ja	5			
878	31335	—	vetzuren (C_8 - C_{22}) uit dierlijke of plantaardige vetten en oliën, esters met vertakte, alifatische, eenwaardige, verzadigde, primaire alcoholen (C_3 - C_{22})	ja	nee	nee				
879	31336	—	vetzuren (C_8 - C_{22}) uit dierlijke of plantaardige vetten en oliën, esters met onvertakte, alifatische, eenwaardige, verzadigde, primaire alcoholen (C_1 - C_{22})	ja	nee	nee				
[880	31348		vetzuren (C_8 - C_{22}), esters met pentaerytritol	ja	nee	nee]				
						(V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, a)				
[881	25187	0003010-96-6	2,2,4,4-tetramethylcyclobutaan-1,3-diol	nee	ja	nee	5		Alleen in:	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									<p>a) voorwerpen voor herhaald gebruik voor langdurige opslag bij kamertemperatuur (of lager) en heet afvullen;</p> <p>b) materialen en voorwerpen voor eenmalig gebruik als comonomer in een concentratie tot 35 mol% van de diol-component van polyesters, en indien die materialen en voorwerpen bestemd zijn voor langdurige opslag bij kamertemperatuur of lager van levensmiddelen met een alcoholgehalte van maximaal 10 % en waarvoor volgens Tabel 2 van bijlage III simulant D2 niet wordt gebruikt, en. Heet afvullen is toegestaan voor dit soort materialen en voorwerpen voor eenmalig gebruik.]</p> <p>(V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, a)</p>	
882	25872	0002416-94-6	2,3,6-trimethylfenol	nee	ja	nee	0,05			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
883	22074	0004457-71-0	3-methyl-1,5-pentaandiol	nee	ja	nee	0,05		Alleen voor gebruik in materialen die met levensmiddelen in contact komen met een oppervlakte/massaverhouding van maximaal 0,5 dm ² /kg.	
884	34240	0091082-17-6	esters van alkyl(C ₁₀ -C ₂₁)sulfonzuur met fenol	ja	nee	nee	0,05		Niet gebruiken voor voorwerpen die in contact komen met vette levensmiddelen waarvoor [simulant D1 en/of D2] is vastgesteld. (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, i)	
885	45676	0263244-54-8	cyclische oligomeren van butyleentereftalaat	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in poly(ethyleentereftalaat) (PET), poly(butyleentereftalaat) (PBT), polycarbonaat (PC), polystyreen (PS) en stijf poly(vinylchloride) (pvc) in een concentratie van maximaal 1 % (m/m) indien deze kunststoffen in contact komen met waterige, zure en alcoholhoudende levensmiddelen, voor langdurige opslag bij kamertemperatuur.	
[894	93360	0016545-54-3	ditetradecylthiodipropjonaat		nee	nee		(14)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
895	47060	0171090-93-0	3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propaanzuur, esters met C13-C15 vertakte en niet-vertakte alcoholen	ja	nee	nee	0,05		Alleen voor gebruik in polyolefinen in contact met andere levensmiddelen dan vette/hoogalcoholische en zuivelproducten.	
896	71958	0958445-44-8	3H-perfluor-3-[(3-methoxypropoxy)-propaanzuur], ammoniumzout	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik bij de polymerisatie van fluorpolymeren wanneer: — verwerkt op temperaturen hoger dan 280 °C gedurende ten minste 10 minuten; — verwerkt op temperaturen hoger dan 190 °C tot maximaal 30 % (m/m) voor gebruik in mengsels met polyoxymethyleenpolymeren en bestemd voor voorwerpen voor herhaald gebruik.] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 1)	
[902		0000128-44-9	1,2-benzisothiazool-3(2H)-on-1,1-dioxide, natriumzout	ja	nee	nee			De stof moet voldoen aan de specifieke zuiverheidscriteria van <u>Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie</u> (nl/extranet/document/2961/nl#art) (1)] (V.C. 1183/2012 van 30.XI.2012, bijl. 5).]	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[903		37486-69-4	2H-perfluoro-[(5,8,11,14-tetramethyl)-tetraethyleenglycol ethyl propyl ether]	ja	nee	nee			Alleen als polymerisatiehulpmiddel te gebruiken bij de polymerisatie van fluoropolymeren bestemd voor: a) materialen en voorwerpen voor herhaald en eenmalig gebruik wanneer gesinterd of verwerkt (niet-gesinterd) bij een temperatuur van 360 °C of hoger voor ten minste 10 minuten of bij hogere temperaturen voor gelijkwaardige kortere tijd; b) materialen en voorwerpen voor herhaald gebruik wanneer verwerkt (niet-gesinterd) bij een temperatuur van 300 °C tot 360 °C voor ten minste 10 minuten.] (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, b)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[923	39150	0000120-40-1	N,N-bis(2-hydroxyethyl) dodecaanamide	ja	nee	nee	5		De residuele hoeveelheid diëthanolamine in kunststoffen, als een verontreiniging en ontledingsproduct van de stof, mag niet resulteren in een migratie van diëthanolamine hoger dan 0,3 mg/kg levensmiddel.	(18)
924	94987		trimethylolpropan, ja gemengde triësters en diësters met n-octaan- en n-decaanzuur		nee	nee	0,05		Alleen voor gebruik in pet in contact met alle soorten levensmiddelen, met uitzondering van vette, hoogalcoholische en zuivelproducten.] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 1)	
[926	71955	0908020-52-0	perfluor[(2-ethyloxy-ethoxy)azijnzuur], ammoniumzout	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik bij de polymerisatie van fluorpolymeren die worden verwerkt op temperaturen hoger dan 300 °C gedurende ten minste 10 minuten.] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 1)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[969		24937-78-8	ethyleen-vinylacetaat copolymeerwas	ja	nee	nee			Alleen te gebruiken als polymeer additief tot 2 % m/m polyolefinen. De migratie van oligomere fractie met lage molecuulmassa van minder dan 1 000 Da bedraagt niet meer dan 5 mg/kg levensmiddel.] (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, b)	
[971	25885	0002459-10-1	trimethyltrimellitaat	nee	ja	nee			Alleen voor gebruik als comonomeer tot maximaal 0,35 % (m/m) voor de productie van gemodificeerde polyesters, bestemd om te worden gebruikt in contact met waterige en droge levensmiddelen die geen vrij vet aan de oppervlakte bevatten.	(17)
972	45197	0012158-74-6	koperhydroxidefosfaat	ja	nee	nee				
973	22931	0019430-93-4	(perfluorbutyl)ethyleen	nee	ja	nee			Alleen voor gebruik als comonomeer tot maximaal 0,1 % (m/m) bij de polymerisatie van fluorpolymeren, gesinterd op hoge temperaturen.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[974	74050	939402-02-5	fosforzuur, gemengde 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)fenyl- en 4-(1,1-dimethylpropyl)fenyltri-esters	ja	nee	ja	10		<p>SML uitgedrukt als de som van de fosfiet- en fosfaatvorm van de stof, 4-<i>tert</i>-amylfenol en 2,4-di-<i>tert</i>-amylfenol.</p> <p>De migratie van 2,4-di-<i>tert</i>-amylfenol mag niet hoger zijn dan 1 mg/kg levensmiddel]]</p> <p>(V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 1)</p> <p>(V.C. 2018/831 van 5.VI.2018, bijl. 1, a)</p>	
[979	79987	—	(polyethyleentereftalaat-gehydroxyleerd polybutadieen-pyromellietzuuranhydride) copolymeer	ja	nee	nee			<p>Alleen voor gebruik in polyethyleentereftalaat (pet) met een maximumgehalte van 5 % (m/m).]</p> <p>(V.C. 1183/2012 van 30.XI.2012, bijl 5)</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[988		3634-83-1	1,3-bis(isocyanatomethyl)benzeen	nee	ja	nee		(34)	De SML(T) geldt voor de migratie van het hydrolyseproduct van de stof, 1,3-benzeendimethaanamine Alleen voor gebruik als comonomeer bij de vervaardiging van een tussenlaagcoating op een polymeerfilm van poly(ethyleentereftalaat) in een meerlaagse film] (V.C. 202/2014 van 3.III.2014, bijl. 1. d)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[998			(butadieen, ethylacrylaat, methylmethacrylaat, styreen) copolymeer niet-vernet, in nanovorm	ja	nee	nee			<p>Alleen te gebruiken als deeltjes in PVC zonder weekmakers tot 10 % m/m in contact met alle soorten levensmiddelen bij kamertemperatuur of lager, ook voor langdurige opslag.</p> <p>Bij gebruik met de stof met FCM-stofnummer 859 en/of de stof met FCM-stofnummer 1043 geldt de beperking van 10 % m/m voor de som van die stoffen.</p> <p>De deeltjes hebben een diameter van > 20 nm, en voor ten minste 95 % daarvan van > 40 nm.]</p> <p>(V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, b)</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[1007		976-56-7	diëthyl[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]methyl]fosfonaat	nee	ja	nee			Alleen voor gebruik in een concentratie van maximaal 0,2 % m/m, op basis van het eindgewicht van de polymeer, in het polymerisatieproces voor de vervaardiging van poly(ethyleentereftalaat) (PET)] (V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, ii)	
[1016			(methacrylzuur,ethylacrylaat, n-butylacrylaat, methylmethacrylaat en butadieen) copolymeer in nanovorm		nee	nee			Alleen voor gebruik in een concentratie van maximaal: a) 10 % m/m in PVC zonder weekmakers; b) 15 % m/m in PLA zonder weekmakers. Het afgewerkte materiaal moet bij kamertemperatuur of lager worden gebruikt.] (V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, ii)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[1017		25618-55-7	polyglycerol	ja	nee	nee			Te verwerken onder omstandigheden die de ontleding van de stof voorkomen en bij een temperatuur van maximaal 275 °C.] (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, b)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[1030			montmorillonietklei gemodificeerd met dimethyldialky(C ₁₆ - C ₁₈)ammoniumchloride	ja	nee	nee			<p>Alleen voor gebruik in een concentratie van maximaal 12 % (m/m) in polyolefinen die bij kamertemperatuur of lager in contact komen met droge levensmiddelen waarvoor volgens tabel 2 van bijlage III simulant E wordt gebruikt.</p> <p>De som van de specifieke migratie van 1-chloorhexadecaan en 1-chlooroctadecaan mag niet hoger zijn dan 0,05 mg/kg levensmiddel.</p> <p>Kan plaatjes in nanovorm bevatten die slechts in één dimensie dunner zijn dan 100 nm. Deze plaatjes moeten parallel aan het polymeeroppervlak gericht zijn en volledig in de polymeer zijn opgenomen.]</p> <p>(V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, ii)</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[1031		3238-40-2	furan-2,5-dicarbonzuur	nee	ja	nee	5		Alleen voor gebruik als monomeer voor de bereiding van polyethyleen-furanoaat. De migratie van de oligomere fractie van minder dan 1 000 Da mag niet meer dan 50 µg/kg levensmiddel bedragen (uitgedrukt als furan-2,5-dicarbonzuur).	(22) (23)] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, iii)
[1034		3710-30-3	1,7-octadien	nee	ja	nee	0,05		Alleen voor gebruik als crosslinkende comonomeer bij de vervaardiging van polyolefinen bestemd om in contact te komen met alle typen levensmiddelen voor langdurige opslag bij kamertemperatuur, ook wanneer verpakt onder omstandigheden van heet afvullen.] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, iii)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[1043			(butadieen, ethylacrylaat, methylmethacrylaat, styreen) copolymeer vernet met 1,3-butaandioldimethacrylaat, in nanovorm	ja	nee	nee			Alleen te gebruiken als deeltjes in PVC zonder weekmakers tot 10 % m/m in contact met alle soorten levensmiddelen bij kamertemperatuur of lager, ook voor langdurige opslag. Bij gebruik met de stof met FCM-stofnummer 859 en/of de stof met FCM-stofnummer 998 geldt de beperking van 10 % m/m voor de som van die stoffen. De deeltjes hebben een diameter van > 20 nm, en voor ten minste 95 % daarvan van > 40 nm.] (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 1, b)	
[1045		1190931-27-1	perfluor{azijnzuur, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolaan-4-yl)oxy]}, ammoniumzout	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik als polymerisatiehulpmiddel tijdens de vervaardiging van fluorpolymeren bij een hoge temperatuur van ten minste 370 °C.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1046			zinkoxide, nanodeeltjes, met een coating van [3-(methacryloxypropyl)trimethoxysilaan (FCM-stofnr. 788)	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in ongeplasticiseerde polymeren. De voor FCM-stofnr. 788 vermelde beperkingen en specificaties moeten worden nageleefd.] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, iii)	
[1048		624-03-3	ethyleenglycol-dipalmijtaat	ja	nee	nee			Alleen te gebruiken indien geproduceerd uit een vetzuurvoorloper die is gewonnen uit eetbare vetten of oliën.] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, iii)	
[1050			zinkoxide, nanodeeltjes, zonder coating	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik in ongeplasticiseerde polymeren.	
1051		42774-15-2	<i>N,N'</i> -bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny) isoftaalamide	ja	nee	nee	5			
1052		1455-42-1	2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecaan-3,9-diethanol, β3,β3,β9,β9-tetramethyl-(SPG)	nee	ja	nee	5		Alleen voor gebruik als monomeer in de vervaardiging van polyesters. De migratie van oligomeren van minder dan 1 000 Da mag niet meer dan 50 µg/kg bedragen (uitgedrukt als SPG).	(22) (23)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1053			vetzuren, C16-18 verzadigd, esters met dipentaerytritol	ja	nee	nee			Alleen te gebruiken indien geproduceerd uit een vetzuurvoorloper die is gewonnen uit eetbare vetten of oliën.] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, d, iii)	
[1055		7695-91-2 58-95-7	α-tocoferyl-acetaat	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik als antioxidant in polyolefinen	(24)] (V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, ii)
[1059		147398-31-0	poly((R)-3-hydroxybutyraat-co-(R)-3-hydroxyhexanoaat)	nee	ja	nee		(35)	Enkel voor gebruik alleen of vermengd met andere polymeren die in contact komen met levensmiddelen waarvoor volgens bijlage III, tabel 2, levensmiddelsimulant E wordt gebruikt.] (V.C. 2019/37 van 10.I.2019, bijl. 1, b)	Van toepassing tot 27 augustus 2019.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[1059		147398-31-0	poly((R)-3-hydroxybutyraat-co-(R)-3-hydroxyhexanoaat)	nee	ja	nee		(35)	Uitsluitend (hetzij alleen, hetzij vermengd met andere polymeren) te gebruiken in contact met alle levensmiddelen onder contactomstandigheden van maximaal zes maanden en/of van zes maanden en meer, bij kamertemperatuur of lager, met inbegrip van heet afvullen of een korte opwarmfase. De migratie van alle oligomeren met een molecuulmassa van minder dan 1 000 Da mag niet meer bedragen dan 5,0 mg/kg levensmiddel.	(23)] (V.C. 2019/1338 van 8.VIII.2019, bijl., in werking op 29 augustus 2019)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[1060			gemalen zonnebloempitschillen	ja	nee	nee			<p>Alleen voor gebruik bij kamertemperatuur of lager in contact met levensmiddelen waarvoor volgens tabel 2 van bijlage III levensmiddelsimulant E wordt gebruikt.</p> <p>De schillen moeten afkomstig zijn van zonnebloempitten die geschikt zijn voor menselijke consumptie.</p> <p>De verwerkingstemperatuur van de kunststof waarin het additief is opgenomen, mag niet hoger zijn dan 240 °C.]</p> <p>(V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, ii)</p>	
[1061		80512-44-3	2,4,4'-trifluorbenzofenon	nee	ja	nee			<p>Alleen voor gebruik als comonomeer bij de vervaardiging van polyetheretherketon-kunststoffen, in een concentratie van maximaal 0,3 % (m/m) van het afgewerkte materiaal.</p>	<p>] (V.C. 2018/79 van 18.I.2018, bijl. 1, b)</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[1062			mengsel bestaande uit 97 % tetraëthyl-orthosilicaat (TEOS) met CAS-nummer 78-10-4 en 3 % hexamethyldisilazaan (HMDS) met CAS-nummer 999-97-3	nee	ja	nee			Alleen voor gebruik bij de productie van gerecycleerd PET, in een concentratie van maximaal 0,12 % (m/m)] (V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, a, ii)
[1063		1547-26-8	2,3,3,4,4,5,5-heptafluor-1-penteen	nee	ja	nee			Alleen voor gebruik in combinatie met tetrafluorethyleen-en/of ethyleencomonomeren voor de vervaardiging van fluorcopolymeren voor toepassing als polymere technische hulpstoffen, in een concentratie van maximaal 0,2 % (m/m) van het materiaal bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, en indien de massafractie van moleculen met laag moleculair gewicht (minder dan 1 500 Da) in het fluorcopolymeer niet groter is dan 30 mg/kg.	
1064		39318-18-8	wolframoxide	ja	nee	nee	0,05		Stoichiometrische verhouding: WO_n , $n = 2,72-2,90$	(25)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1065		85711-28-0	mengsel van methyl-vertakte en lineaire C ₁₄ -C ₁₈ -alkaanamiden, verkregen uit vetzuren	ja	nee	nee	5		Alleen voor gebruik bij de productie van uit polyolefinen vervaardigde voorwerpen die niet in contact komen met levensmiddelen waarvoor volgens tabel 2 van bijlage III levensmiddelsimulant D2 wordt gebruikt.	(26)] (V.C. 2018/79 van 18.I.2018, bijl. 1, b)
[1066		23985-75-3	1,2,3,4-tetrahydronaftaleen-2,6-dicarbonzuur, dimethylester	nee	ja	nee	0,05		Alleen voor gebruik als comonomeer voor de vervaardiging van een polyesterlaag die niet in contact komt met levensmiddelen in een materiaal van meerdere lagen kunststof, bestemd om enkel met levensmiddelen in contact te komen waarvoor volgens bijlage III, tabel 2, de levensmiddelsimulanten A, B, C en/of D1 worden gebruikt. De specifieke migratielimiet in kolom 8 verwijst naar het totaal van de stof en de dimeren ervan (cyclische en openketen).] (V.C. 2019/37 van 10.I.2019, bijl. 1, a)	simulanten
[1067		616-38-6	dimethylcarbonaat	nee	ja	nee			Alleen voor gebruik:	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									<p>a) met 1,6-hexaandiol voor de vervaardiging van polycarbonaat prepolymeren die tot 30 % worden gebruikt bij de vervaardiging van thermoplastische polyurethanen met 4,4'-methylendioxydiphenyl-diisocyaanaten en tweewaardige alcoholen, zoals polypropyleenglycol en 1,4-butaandiol. Het daaruit resulterende materiaal wordt alleen toegepast in voorwerpen voor herhaald gebruik die bestemd zijn om op korte termijn in contact te komen (≤ 30 minuten bij kamertemperatuur) met levensmiddelen waarvoor volgens bijlage III, tabel 2, de simulanten A en/of B worden gebruikt; of</p> <p>b) voor de productie van andere polycarbonaten en/of onder andere voorwaarden mits de migratie van dimethylcarbonaat niet hoger is dan 0,05 mg/kg levensmiddel en de totale migratie van alle oligomeren van</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									polycarbonaat met een molecuulmassa van minder dan 1 000 Da niet hoger is dan 0,05 mg/kg levensmiddel.] (V.C. 2019/37 van 10.1.2019, bijl. 1, b)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[1068		2530-83-8	[3-(2,3-epoxypropoxypropyl)-trimethoxysilaan	nee	ja	nee			Enkel voor gebruik als component van een appreteermiddel voor de bewerking van glasvezels ingebed in glasvezelsversterkte kunststoffen met geringe diffusie (polyethyleen-tereftalaat (PET), polycarbonaat (PC), polybutyleentereftalaat (PBT), thermohardende polyesters en epoxybis-fenolvinylester) die met alle levensmiddelen in contact komen. In behandelde glasvezels mogen residuen van de stof niet detecteerbaar zijn bij 0,01 mg/kg voor de stof en 0,06 mg/kg voor elk van de reactieproducten (gehydrolyseerde monomeren en epoxy bevattend cyclisch dimeer, trimeer en tetrameer).] (V.C. 2019/37 van 10.I.2019, bijl. 1, a)	
[1069		75-28-5	isobutaan	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik als blaasmiddel.] (V.C. 2019/37 van 10.I.2019, bijl. 1, b)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
[1075			montmorillonietklei gemodificeerd met hexadecyltrimethylammoniumbromide	ja	nee	nee			Alleen voor gebruik als additief in een concentratie van maximaal 4,0 % (m/m) in polymelkzuurkunststoffen die bestemd zijn voor langdurige opslag van water bij omgevingstemperatuur of lager. Kan plaatjes in nanovorm vormen die in een of twee dimensies dunner zijn dan 100 nm. Deze plaatjes moeten parallel aan het polymeeroppervlak gericht zijn en volledig in de polymeer zijn ingebed.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1076		1227937-46-3	fosforigzuur, trifenylester, polymeer met α -hydro- ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethaandiyl)], C10-16-alkylester	ja	nee	nee	0,05		Alleen voor gebruik als additief in een concentratie van maximaal 0,2 % (m/m) in materialen en voorwerpen van slagvast polystyreen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen bij kamertemperatuur en lager, met inbegrip van heet afvullen en/of verwarming tot 100 °C gedurende maximaal twee uur. Mag niet worden gebruikt in contact met levensmiddelen waarvoor volgens bijlage III simulant C en/of D1 wordt gebruikt.	
1077			titaandioxide dat aan de oppervlakte is behandeld met fluoride-gemodificeerd aluminiumoxide	ja	nee	nee			Alleen te gebruiken in een concentratie van maximaal 25,0 % (m/m), inclusief in de nanovorm.	(29]) (V.C. 2020/1245 van 2.IX.2020, art. 1, 2 + bijl. 1, a, iii, inw. 23 september 2020)

(1) PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1.

2. Groepsbeperkingen voor stoffen

Tabel 2 met groepsbeperkingen bevat de volgende informatie:

kolom 1 (Groepsbeperking nr.): identificatienummer voor de groep stoffen waarvoor de groepsbeperking geldt. Dit is het nummer in kolom 9 van tabel 1 van deze bijlage.

kolom 2 (FCM-stofnr.): de unieke identificatienummers van de stoffen waarvoor de groepsbeperking geldt. Dit is het nummer in kolom 1 van tabel 1 van deze bijlage;

kolom 3 (SML(T) (mg/kg)): de totale specifieke migratielimit die geldt voor de som van de stoffen van deze groep. Deze wordt uitgedrukt in mg stof per kg levensmiddel. NA betekent dat de stof niet in aantoonbare hoeveelheden mag migreren;

kolom 4 (specificatie groepsbeperking): geeft aan op basis van de molecuulmassa van welke stof het resultaat moet worden uitgedrukt.

Tabel 2

(1)	(2)	(3)	(4)
Groepsbeperking nr.	FCM-stofnr.	SML(T) (mg/kg)	Specificatie groepsbeperking
1	128 211	6	uitgedrukt als acetaldehyde
[2	89 227 263 1048	30	uitgedrukt als ethyleenglycol] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, e)
3	234 248	30	uitgedrukt als maleïnezuur
4	212 435	15	uitgedrukt als caprolactam
5	137 472	3	uitgedrukt als de som van de stoffen
6	412 512 513 588	1	uitgedrukt als jood
7	19 20	1,2	uitgedrukt als tertiair amine
8	317 318 319 359 431 464	6	uitgedrukt als de som van de stoffen
9	650 695 697 698 726	0,18	uitgedrukt als tin

(1)	(2)	(3)	(4)
10	28 29 30 31 32 33 466 582 618 619 620 646 676 736	0,006	uitgedrukt als tin
11	66 645 657	1,2	uitgedrukt als tin
12	444 469 470	30	uitgedrukt als de som van de stoffen
13	163 285	1,5	uitgedrukt als de som van de stoffen
14	[294 368 894	5	uitgedrukt als de som van de stoffen en hun oxidatieproducten] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 8)
[15	98 196 344	15	uitgedrukt als formaldehyde] (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 2)
16	407 583 584 599	6	uitgedrukt als boor onverminderd <u>Richtlijn 98/83/EG</u> (/nl/extranet/document/333/nl#art).

(1)	(2)	(3)	(4)
17	4 167 169 198 274 354 372 460 461 475 476 485 490 653	NA	uitgedrukt als isocyanaatgroep
18	705 733	0,05	uitgedrukt als de som van de stoffen
19	505 516 519	10	uitgedrukt als SO ₂
20	290 386 390	30	uitgedrukt als de som van de stoffen
21	347 349	5	uitgedrukt als trimellietzuur
22	70 147 176 218 323 325 365 371 380 425 446 448 456 636	6	uitgedrukt als acrylzuur

(1)	(2)	(3)	(4)
23	150 156 181 183 184 355 370 374 439 440 447 457 482	6	uitgedrukt als methacrylzuur
24	756 758	5	uitgedrukt als de som van de stoffen
25	720 747	0,05	de som van mono-n-dodecyltintris (isooctylmercaptoacetaat), di-n-dodecyltinbis(isooctylmercaptoacetaat), monododecyltintrichloride en didodecyltindichloride), uitgedrukt als de som van mono- en didodecyltinchloride
26	728 729	9	uitgedrukt als de som van de stoffen
27	188 291	5	uitgedrukt als isoftaalzuur
28	191 192 785	7,5	uitgedrukt als tereftaalzuur
29	342 672	0,05	uitgedrukt als de som van 6-hydroxyhexaanzuur en caprolacton
[30	254 344 672	5	uitgedrukt als 1,4-butaandiol (V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 2)
31	73 797	30	uitgedrukt als de som van de stoffen

(1)	(2)	(3)	(4)
32	8 72 73 138 140 157 159 207 242 283 532 670 728 729 775 783 797 798 810 815	60	uitgedrukt als de som van de stoffen
[33	180 874	ND	uitgedrukt als eugenol] (V.C. 1183/2012 van 30.XI.2012, bijl. 6)
[34	421 988	0,05	uitgedrukt als 1,3- benzeendimethaanamine] (V.C. 202/2014 van 3.III.2014, bijl. 2)
[35	467 744 1059	0,05	uitgedrukt als crotonzuur] (V.C. 2019/37 van 10.I.2019, bijl. 2)

3. Noten betreffende de controle op de naleving

Tabel 3 met noten betreffende de controle op de naleving bevat de volgende informatie:

kolom 1 (Noot nr.): het identificatienummer van de noot. Dit is het nummer in kolom 11 van tabel 1 van deze bijlage;

kolom 2 (Noten betreffende de controle op de naleving): regels die in acht genomen moeten worden bij het testen of de stof aan de specifieke migratielimieten of andere beperkingen voldoet, of opmerkingen over gevallen waarbij een kans op afwijkingen bestaat.

Tabel 3

(1)	(2)
Noot nr.	Noten betreffende de controle op de naleving
(1)	De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode.

(2)	De kans bestaat dat bij gebruik van simulanten voor vette levensmiddelen de SML of de TML wordt overschreden.
(3)	De kans bestaat dat de migratie van de stof de organoleptische eigenschappen van het levensmiddel dat ermee in contact komt, aantast en dat het eindproduct daardoor niet meer aan artikel 3, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1935/2004 document:965voldoet.
[(4)	Indien in contact met vetten moet de naleving worden gecontroleerd met behulp van simulanten voor levensmiddelen met verzadigde vetten als simulant D2.] (V.C. 1183/2012 van 30.XI.2012, bijl. 7)
(5)	Indien in contact met vetten moet de naleving worden gecontroleerd met behulp van isooctaan in plaats van simulant D2 (instabiel).
(6)	De migratielimiet kan bij zeer hoge temperatuur worden overschreden.
(7)	Bij testen met levensmiddelen moet bijlage V, punt 1.4, in acht worden genomen.
(8)	De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (QMA); QMA = 0,005 mg/6 dm ² .
(9)	De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (QMA), in afwachting van de beschikbaarheid van een analysemethode voor migratietesten. De verhouding oppervlakte/hoeveelheid levensmiddel moet kleiner zijn dan 2 dm ² /kg.
(10)	De naleving moet worden gecontroleerd aan de hand van het restgehalte per oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (QMA) indien er een reactie met levensmiddel of simulant optreedt.
(11)	Er is alleen een analysemethode beschikbaar voor de bepaling van restmonomeer in de behandelde vulstof.
(12)	De kans bestaat de SML wordt overschreden in het geval van polyolefinen.
(13)	Er zijn alleen een methode voor de bepaling van het gehalte in polymeer en een methode voor de bepaling van de uitgangsstoffen in levensmiddelsimulanten beschikbaar.
(14)	Er is een kans dat de SML wordt overschreden in het geval van kunststoffen die meer dan 0,5 % (m/m) van de stof bevatten.
(15)	Er is een kans dat de SML wordt overschreden bij contact met levensmiddelen met een hoog alcoholgehalte.
(16)	Er is een kans dat de SML wordt overschreden in het geval van polyethyleen met lage dichtheid (LDPE) dat meer dan 0,3 % (m/m) van de stof bevat en in contact komt met vette levensmiddelen.
(17)	Er is alleen een analysemethode beschikbaar voor de bepaling van het restgehalte van de stof in het polymeer.
[(18)	De kans bestaat dat de SML wordt overschreden in het geval van polyethyleen met lage dichtheid (LDPE).
(19)	De kans bestaat dat de OML wordt overschreden bij direct contact met waterige levensmiddelen in het geval van ethylvinylalcohol- (EVOH) en polyvinylalcohol- (PVOH) copolymeren.] (V.C. 1282/2011 van 28.XI.2011, bijl. 9)

[(20)]	<p>De stof bevat aniline als verontreiniging, die gecontroleerd moet worden om na te gaan of de beperking voor primaire aromatische aminen van bijlage II, punt 2, wordt nageleefd.]</p> <p>(V.C. 202/2014 van 3.III.2014, bijl. 3)</p>
[(21)]	<p>Indien er een reactie met levensmiddelen of simulanten optreedt, wordt de naleving gecontroleerd door de controle dat de migratielimiets van de hydrolyseproducten, formaldehyde en 1,4-butaandiol, niet worden overschreden.]</p> <p>(V.C. 2015/174 van 5.II.2015, bijl. 3)</p>
[(22)]	<p>Bij gebruik in contact met niet-alcoholhoudende levensmiddelen waartoe levensmiddelsimulant D1 in bijlage III, tabel 2 is toegewezen, wordt levensmiddelsimulant C voor de overeenstemmingscontrole gebruikt in plaats van levensmiddelsimulant.</p>
(23)	<p>Wanneer een afgewerkt materiaal of voorwerp die deze stof bevat in de handel wordt gebracht, wordt een duidelijk beschreven methode waarmee kan worden vastgesteld of de migratie van de oligomeren voldoet aan de in kolom 10 van tabel 1 vermelde beperkingen, bij de in artikel 16 bedoelde ondersteunende bewijsstukken gevoegd. Deze methode moet geschikt zijn voor gebruik door een bevoegde autoriteit om overeenstemming te controleren. Indien een toereikende methode openbaar beschikbaar is, moet naar die methode worden verwezen. Indien voor de methode de methode een kalibratiemonster vereist is, wordt op verzoek van de bevoegde autoriteit een toereikend monster verstrekt.]</p> <p>(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 1, g)</p>
[(24)]	<p>De stof, of de hydrolyseproducten ervan, zijn toegelaten levensmiddelenadditieven en de overeenstemming met artikel 11, lid 3, moet worden gecontroleerd.]</p> <p>(V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 1, b)</p>
[(25)]	<p>Bij gebruik als herverhittingsmiddel in polyethyleentereftalaat (PET) hoeft de overeenstemming met de specifieke migratielimit niet te worden bepaald; in alle andere gevallen wordt de overeenstemming met de specifieke migratielimit bepaald overeenkomstig artikel 18; de specifieke migratielimit wordt uitgedrukt als mg wolfram/kg levensmiddel.</p>
(26)	<p>De migratie van stearamide, in tabel 1 opgenomen onder FCM-stofnr. 306 waarvoor geen specifieke migratielimit geldt, wordt uitgesloten van de bepaling van de overeenstemming van de migratie van het mengsel met de voor het mengsel vastgestelde specifieke migratielimit.]</p> <p>(V.C. 2018/79 van 18.I.2018, bijl. 2)</p>
[(27)]	<p>Wanneer een afgewerkt materiaal of voorwerp dat deze stof bevat en dat vervaardigd is onder andere omstandigheden dan die beschreven in tabel 1, kolom 10, punt a), in de handel wordt gebracht, maakt een duidelijk beschreven methode waarmee kan worden vastgesteld of de migratie van de oligomeren overeenstemt met de beperkingen die zijn vastgesteld in tabel 1, kolom 10, punt b), deel uit van de bewijsstukken als bedoeld in artikel 16. Deze methode moet geschikt zijn voor gebruik door een bevoegde autoriteit om overeenstemming te controleren. Indien een toereikende methode openbaar beschikbaar is, moet naar die methode worden verwezen. Indien voor de methode een kalibratiemonster vereist is, wordt op verzoek van de bevoegde autoriteit een toereikend monster verstrekt.]</p> <p>(V.C. 2019/37 van 10.I.2019, bijl. 3)</p>
[28]	<p>Een aantoonbaarheidsgrens van 0,002 mg/kg levensmiddel of levensmiddelsimulant is van toepassing.</p>
29	<p>In polaire polymeren die aanzwellen bij contact met levensmiddelen waarvoor volgens bijlage III simulant B wordt gebruikt, bestaat het risico dat de migratielimiets voor aluminium en fluoride onder zware contactomstandigheden worden overschreden. Deze limieten kunnen sterk worden overschreden onder contactomstandigheden van meer dan vier uur bij 100 °C.]</p> <p>(V.C. 2020/1245 van 2.IX.2020, art. 1, 2 + bijl. 1, b, inw. 23 september 2020)</p>

4. Nadere specificaties voor stoffen

Tabel 4 met nadere specificaties voor stoffen bevat de volgende informatie:

kolom 1 (FCM-stofnr.): het in bijlage I, tabel 1, kolom 1, vermelde unieke identificatienummer voor de stoffen waarvoor de specificatie geldt.

kolom 2 (Nadere specificaties voor de stof): specificaties voor de stof.

Tabel 4

(1)	(2)		
FCM-stofnr.	Nadere specificaties voor de stof		
744	Definitie	Deze copolymeren worden geproduceerd door geregleerde fermentatie van <i>Alcaligenes eutrophus</i> met mengsels van glucose en propionzuur als koolstofbron. Het gebruikte organisme is niet genetisch gemodificeerd en is afkomstig van één natuurlijk organisme, <i>Alcaligenes eutrophus</i> stam H16 NCIMB 10442. De moedercultuur van het organisme wordt als gevriesdroogde ampullen bewaard. Uit de moedercultuur wordt een dochter/werkcultuur bereid die in vloeibare stikstof wordt bewaard en voor de bereiding van inocula voor het fermentatievat wordt gebruikt. Monsters uit het fermentatievat worden dagelijks op een aantal verschillende agars bij verschillende temperaturen zowel microscopisch als op eventuele veranderingen in de morfologie van de kolonies onderzocht. De copolymeren worden na verhitting uit de bacteriën geïsoleerd door geregleerde ontleding van de overige celbestanddelen, wassen en drogen. Deze copolymeren worden normaal gesproken aangeboden als geformuleerde in een smelt gevormde korrels die additieven bevatten zoals kiemvormers, weekmakers, vulstoffen, stabilisatoren en pigmenten die alle voldoen aan de algemene en bijzondere specificaties	
	Chemische naam	Poly(3-D-hydroxybutyraat-co-3-D-hydroxyvaleraat)	
	CAS-nummer	0080181-31-3	
	Structuurformule	$ \begin{array}{cccc} & & \text{CH}_3 & \\ & & & \\ \text{CH}_3 & \text{O} & \text{CH}_2 & \text{O} \\ & & & \\ (-\text{O}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}-)_m & - & (\text{O}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{C}-)_n \end{array} $ <p>waarbij $n/(m + n)$ groter dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 0,25 is</p>	
	Gemiddelde molecuulmassa	Niet lager dan 150 000 Da (bepaald door middel van gelpermeatiechromatografie)	
	Gehalte	Minimaal 98 % poly(3-D-hydroxybutyraat-co-3-D-hydroxyvaleraat), na hydrolyse bepaald als een mengsel van 3-D-hydroxyboterzuur en 3-D-hydroxyvaleriaanzuur	
	Beschrijving	Wordt geïsoleerd als een wit tot gebroken wit poeder	

Eigenschappen Identificatietesten Oplosbaarheid	Oplosbaar in gechloreerde koolwaterstoffen zoals chloroform of dichloormethaan maar vrijwel onoplosbaar in ethanol, alifatische alkanen en water
Beperking	[Specifieke migratielimiet voor crotonzuur = 0,05 mg/kg levensmiddel] (V.C. 2019/37 van 10.I.2019, bijl. 4)
Zuiverheid	Vóór de granulering mag het als grondstof gebruikte copolymeerpoeder bevatten:
- stikstof	ten hoogste 2 500 mg/kg kunststof
- zink	ten hoogste 100 mg/kg kunststof
- koper	ten hoogste 5 mg/kg kunststof
- lood	ten hoogste 2 mg/kg kunststof
- arseen	ten hoogste 1 mg/kg kunststof
- chroom	ten hoogste 1 mg/kg kunststof

[BIJLAGE II]

(vervangen door V.C. 2020/1245 van 2.IX.2020, art. 1, 2 + bijl. 2, inw. 23 september 2020)

BEPERKINGEN VOOR MATERIELEN EN VOORWERPEN VAN KUNSTSTOF

De volgende beperkingen voor materialen en voorwerpen van kunststof zijn van toepassing:

1. Materialen en voorwerpen van kunststof mogen de stoffen in tabel 1 hieronder niet aangeven in concentraties die de specifieke migratielimiten, uitgedrukt in mg/kg levensmiddel of simulant en opgenomen in kolom 3, overschrijden en zijn onderhevig aan de opmerkingen in kolom 4.

De in tabel 1 opgenomen stoffen mogen alleen worden gebruikt overeenkomstig de in hoofdstuk II vastgestelde voorschriften inzake samenstelling. Indien hoofdstuk II geen basis biedt voor het toegelaten gebruik van een dergelijke stof, mag die stof alleen als een verontreiniging aanwezig zijn en mits de in tabel 1 gespecificeerde beperkingen in acht zijn genomen.

Tabel 1

Algemene lijst van migratielimiten voor stoffen die migreren uit materialen en voorwerpen van kunststof

1	2	3	4
Naam	Overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder a), toegestane zouten	SML (mg/kg levensmiddel of levensmiddelsimulant)	Opmerking
Aluminium	ja	1	
Ammonium	ja	–	(1)
Antimoon	neen	0,04	(2)

Arseen	neen	NA	
Barium	ja	1	
Cadmium	neen	NA (ABG 0,002)	
Calcium	ja	–	(1)
Chroom	neen	NA	(3)
Kobalt	ja	0,05	
Koper	ja	5	
Europium	ja	0,05	(4)
Gadolinium	ja	0,05	(4)
IJzer	ja	48	
Lanthaan	ja	0,05	(4)
Lood	neen	NA	
Lithium	ja	0,6	
Magnesium	ja	–	(1)
Mangaan	ja	0,6	
Kwik	neen	NA	
Nikkel	neen	0,02	
Kalium	ja	–	(1)
Natrium	ja	–	(1)
Terbium	ja	0,05	(4)
Zink	ja	5	

NA: niet aantoonbaar; aantoonbaarheidsgrens vastgesteld overeenkomstig artikel 11, lid 4, tweede alinea. ABG: specifieke aantoonbaarheidsgrens.

Opmerkingen

(1) Artikel 11, lid 3, en artikel 12 zijn van toepassing op de migratie.

(2) De noot in bijlage I, tabel 1, FCM-nr. 398, is van toepassing: de SML kan bij zeer hoge temperatuur worden overschreden.

(3) Voor de controle van de overeenstemming met de verordening geldt voor totaal chroom de aantoonbaarheidsgrens van 0,01 mg/kg. Indien de exploitant die het materiaal in de handel heeft gebracht, op basis van reeds bestaand bewijsmateriaal echter kan bewijzen dat de aanwezigheid van zeswaardig chroom in het materiaal is uitgesloten omdat het op geen enkel moment tijdens het productieproces werd gebruikt of zich heeft gevormd, is een limiet van 3,6 mg/kg levensmiddel voor totaal chroom van toepassing.

(4) De lanthaniden europium, gadolinium, lanthaan en/of terbium mogen worden gebruikt in overeenstemming met artikel 6, lid 3, onder a), op voorwaarde dat:

a) de som van alle lanthaniden die naar het levensmiddel of de levensmiddelsimulant migreren, de specifieke migratielimiet van 0,05 mg/kg niet overschrijdt, en

b) analytisch bewijs dat tot stand is gekomen met een goed beschreven methode waaruit blijkt dat de gebruikte lanthaniden in gedissocieerde ionische vorm in het levensmiddel of de levensmiddelsimulant aanwezig zijn, deel uitmaakt van de in artikel 16 bedoelde documentatie.

lid 4, niet aantoonbaar zijn met behulp van analytische apparatuur bij een aantoonbaarheidsgrens van 0,002 mg/kg levensmiddel of levensmiddelsimulant die op elke individuele primaire aromatische amine ("PAA") is toegepast.

Voor PAA's die niet zijn opgenomen in bijlage XVII, aanhangsel 8, vermelding 43, bij [Verordening \(EG\) nr. 1907/2006](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1599127541762) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1599127541762>), maar waarvoor in bijlage I geen specifieke migratielimiet is vermeld, wordt overeenkomstig artikel 19 naleving van artikel 3 van [Verordening \(EG\) nr. 1935/2004](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32004R1935) ([/nl/extranet/document/965/nl#art](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32004R1935)), gecontroleerd. De som van deze PAA's mag echter niet meer dan 0,01 mg/kg levensmiddel of levensmiddelsimulant bedragen.

(1) Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

BIJLAGE III

LEVENSMIDDELSIMULANTEN

1. Levensmiddelsimulanten

Voor het aantonen van de overeenstemming bij materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, worden de in tabel 1 opgenomen levensmiddelsimulanten gebruikt.

[Tabel 1]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 3, a)

Lijst van levensmiddelsimulanten

Levensmiddelsimulant	Aanduiding
Ethanol 10 % (v/v)	Levensmiddelsimulant A
Azijnzuur 3 % (m/v)	Levensmiddelsimulant B
Ethanol 20 % (v/v)	Levensmiddelsimulant C
Ethanol 50 % (v/v)	Levensmiddelsimulant D1
Elke plantaardige olie die minder dan 1 % onverzeepbare stof bevat	Levensmiddelsimulant D2
Poly(2,6-difeny-p-fenyleenoxide), deeltjesgrootte 60-80 mesh, poriëngrootte 200 nm	Levensmiddelsimulant E

2. Algemene toewijzing van levensmiddelsimulanten aan levensmiddelen

De levensmiddelsimulanten A, B en C worden gebruikt voor hydrofiele levensmiddelen die hydrofiele stoffen kunnen extraheren. Levensmiddelsimulant B wordt gebruikt voor levensmiddelen met een pH van minder dan 4,5. Levensmiddelsimulant C wordt gebruikt voor alcoholhoudende levensmiddelen met een alcoholgehalte tot 20 % en voor levensmiddelen met een significante hoeveelheid organische bestanddelen waardoor het levensmiddel lipofieler wordt.

De levensmiddelsimulanten D1 en D2 worden gebruikt voor lipofiele levensmiddelen die lipofiele stoffen kunnen extraheren. Levensmiddelsimulant D1 wordt gebruikt voor alcoholhoudende levensmiddelen met een alcoholgehalte van meer dan 20 % en voor olie-in-wateremulsies. Levensmiddelsimulant D2 wordt gebruikt voor levensmiddelen met vrije vetten aan het oppervlak.

Levensmiddelsimulant E wordt gebruikt voor het bepalen van de specifieke migratie naar droge levensmiddelen.

3. [Specifieke toewijzing van levensmiddelsimulanten aan levensmiddelen voor het bepalen van de migratie in materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen

Voor het bepalen van de migratie uit materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen, worden de levensmiddelsimulanten voor de desbetreffende levensmiddelen categorie gebruikt zoals aangegeven in tabel 2.

Voor het bepalen van de migratie uit materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met niet in tabel 2 opgenomen levensmiddelen in contact te komen, of met een combinatie van levensmiddelen, wordt de algemene toewijzing van levensmiddelsimulanten in punt 2 gebruikt voor specifieke migratietesten, en de toewijzing van levensmiddelsimulanten in punt 4 voor totale migratietesten.

Tabel 2 bevat de volgende informatie:

- kolom 1 (Referentienummer): het referentienummer van de levensmiddelen categorie;
- kolom 2 (Omschrijving van de levensmiddelen): geeft aan welke levensmiddelen onder de levensmiddelen categorie vallen;
- kolom 3 (Levensmiddelsimulanten): gesplitst in subkolommen voor elke levensmiddelsimulant.

De levensmiddelsimulant waarvoor in de desbetreffende subkolom van kolom 3 een kruisje is aangegeven, moet worden gebruikt voor het bepalen van de migratie van materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen.

Voor levensmiddelen categorieën waarbij in subkolom D2 of E na het kruisje een schuine streep en een getal staan, moet het testresultaat worden gecorrigeerd door het resultaat te delen door dat getal. Het gecorrigeerde testresultaat wordt dan vergeleken met de migratielimiet om de overeenstemming te controleren. De testresultaten voor stoffen die niet in aantoonbare hoeveelheden migreren, worden niet op deze manier gecorrigeerd.

Voor levensmiddelen categorie 01.04 wordt levensmiddelsimulant D2 vervangen door 95 % ethanol.

Voor levensmiddelen categorieën waarvoor het kruisje in subkolom B gevolgd wordt door (*) kan de test met levensmiddelsimulant B achterwege worden gelaten als de pH van het levensmiddel hoger dan 4,5 is.

Voor levensmiddelen categorieën waarvoor het kruisje in subkolom D2 gevolgd wordt door (**) kan de test met levensmiddelsimulant D2 achterwege worden gelaten als kan worden aangetoond dat er geen „vetcontact“ is met het materiaal van kunststof dat met de levensmiddelen in contact komt.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 3, b)

Tabel 2 Specifieke toewijzing van levensmiddelsimulanten aan levensmiddelen

(1) Referentie- nummer	(2) Omschrijving van de levensmiddelen	(3) Levensmiddelsimulanten					
		A	B	C	D1	D2	E
01	Dranken						
01.01	Niet- alcoholhoudende dranken of alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte dan 6 % vol of minder:						
	A. transparante dranken: water, cider, transparant niet- geconcentreerd of geconcentreerd vruchten- of groentesap, vruchtennectar, limonade, stroop, bitters, aftreksels, koffie, thee, bier, frisdrank, energiedranken en dergelijke, gearomatiseerd water, vloeibaar koffie-extract		X(*)	X			

	B. niet-transparante dranken: sappen en nectars en frisdrank met vruchtenpulp, most met vruchten, vloeibare chocolade		X(*)		X		
01.02	Alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte tussen 6 % vol en 20 % vol			X			
01.03	Alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 20 % en alle roomlikeuren				X		
01.04	Diversen: niet-gedenatureerde ethanol		X(*)			Vervangen door 95 % ethanol	
02	Granen, van granen afgeleide producten, biscuits, gebak en banketbakkerswerk						
02.01	Zetmeel						X
02.02	Granen in ongewijzigde staat, in vlokken, in schilfers (popcorn, cornflakes en dergelijke daaronder begrepen)						X
02.03	Meel en gries						X
02.04	Droge deegwaren, bv. macaroni, spaghetti en dergelijke producten en verse deegwaren						X
02.05	Bakkerijproducten, biscuits, gebak, brood en banketbakkerswerk, droog:						
	A. met vetstoffen aan de oppervlakte					X/3	
	B. overige						X

02.06	Bakkerijproducten, gebak, brood, deeg en banketbakkerswerk, vers:						
	A. met vetstoffen aan de oppervlakte					X/3	
	B. overige						X
03	Chocolade, suiker en daarvan afgeleide producten Suikerwerk						
03.01	Chocolade, met chocolade bedekte producten, surrogaten en met surrogaten bedekte producten					X/3	
03.02	Suikerwerk:						
	A. in vaste vorm:						
	I. met vetstoffen aan de oppervlakte					X/3	
	II. overige						X
	B. in de vorm van een pasta:						
	I. met vetstoffen aan de oppervlakte					X/2	
	II. vochtig			X			
03.03	Suiker en producten op basis van suiker:						
	A. in vaste vorm: kristal- of poedersuiker						X
	B. melasse, suikerstroop, honing en dergelijke	X					
04	Groenten, fruit en verwerkte producten						
[04.01	Vruchten, vers of gekoeld:						

	A. ongesneden, met schil						X/10
	B. zonder schil, al dan niet gesneden	X	X (*) (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 3, c, i)				
04.02	Verwerkt fruit:						
	A. gedroogde of gedehydrateerde vruchten, geheel, in stukken, of in de vorm van meel of van poeder						X
	B. vruchten in de vorm van puree, conserven, pasta of op eigen sap of in suikerstroop (jam, compote en dergelijke producten)		X(*)	X			
	C. in een vloeistof bewaarde vruchten:						
	I. in olie					X	
	II. in alcoholhoudende vloeistof				X		
04.03	Vruchten in de schaal (aardnoten, kastanjes, amandelen, hazelnoten, walnoten, pijnboompitten en soortgelijke vruchten):						
	A. van de schaal ontdaan, droog, in schilfers of poeder						X
	B. van de schaal ontdaan en geroosterd						X
	C. in de vorm van pasta of crème	X				X	
[04.04	Groenten, vers of gekoeld						
	A. ongesneden, met schil						X/10

	B. zonder schil, al dan niet gesneden	X	X (*) (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 3, c, i)				
[04.05	Verwerkte groenten: A. gedroogde of gedehydrateerde groenten, geheel, in stukken of in de vorm van meel of van poeder						X
	B. (<i>achterhaald</i>)	X					
	C. groenten in de vorm van puree, conserven, pasta of op eigen sap (ook indien gepekeld of ingelegd)		X(*)	X			
	D. groenteconserven:						
	I. in olie	X				X	
	II. in alcoholhoudende vloeistof				X] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 3, c, ii)		
05	Oliën en vetten						
05.01	Natuurlijke of bewerkte dierlijke of plantaardige oliën en vetten (cacaoboter, reuzel en uitgesmolten boter daaronder begrepen)					X	
05.02	Margarine, boter en andere uit emulsies van water in olie bestaande vetten					X/2	
06	Dierlijke producten en eieren						
06.01	Vis:						
	A. vers, gekoeld, verwerkt, gezouten of gerookt, kuit daaronder begrepen	X				X/3(**)	
	B. geconserveerde vis:						

	I. in olie	X				X	
	II. in water		X(*)	X			
06.02	Schaal-, schelp- en weekdieren (onder meer oesters, mosselen en slakken)						
	A vers in de schaal of schelp						
	B van de schaal of schelp ontdaan, verwerkt, geconserveerd of in de schaal of schelp verhit:						
	I. in olie	X				X	
	II. in water		X(*)	X			
06.03	Vlees van alle soorten dieren (pluimvee en wild daaronder begrepen):						
	A. vers, gekoeld, gezouten, gerookt	X				X/4(**)	
	B. verwerkte vleesproducten (ham, salami, bacon, worst en andere) of in de vorm van pasta, crème	X				X/4(**)	
	C. gemarineerde vleesproducten in olie	X				X	
06.04	Geconserveerd vlees:						
	A. in olie of vet	X				X/3	
	B. in water		X(*)		X		
06.05	Eieren in de schaal, eigeel, eiwit						
	A. in poedervorm of gedroogd of bevroren						X
	B. vloeibaar en verhit				X		
07	Zuivelproducten						

07.01	Melk:						
	A. melk en dranken op basis van melk, vol, gedeeltelijk gedehydrateerd en geheel of gedeeltelijk afgeroomd				X		
	B. melkpoeder met inbegrip van zuigelingenvoeding (op basis van vollemelkpoeder)						X
07.02	Gefermenteerde melk zoals yoghurt, karnemelk en soortgelijke producten		X(*)		X		
07.03	Room en zure room		X(*)		X		
07.04	Kaas:						
	A. geheel, met niet-eetbare korst						X
	B. natuurlijke kaas zonder korst of met eetbare korst (gouda, camembert en dergelijke) en smeltkaas					X/3(**)	
	C. verwerkte kaas (zachte kaas, cottage cheese en dergelijke)		X(*)		X		
	D. geconserveerde kaas:						
	I. in olie	X				X	
	II. in water (feta, mozzarella en dergelijke)		X(*)		X		
08	Diverse producten						
08.01	Azijn		X				
08.02	Gebakken of geroosterde levensmiddelen:						
	A. patates frites, oliebollen en dergelijke	X				X/5	

	B. van dierlijke oorsprong	X				X/4	
08.03	Preparaten voor soepen, bouillons of sauzen in vloeibare, vaste of poedervorm (extracten, concentraten); gehomogeniseerde samengestelde producten voor menselijke consumptie, kant-en-klarmaaltijden, gist en rijsmiddelen daaronder begrepen						
	A. in poedervorm of gedroogd:						
	I. vette producten					X/5	
	II. overige						X
	B. niet in poedervorm of gedroogd:						
	I. vette producten	X	X(*)			X/3	
	II. overige		X(*)	X			
08.04	Sauzen:						
	A. waterige producten		X(*)	X			
	B. vette producten, bv. mayonaise, van mayonaise afgeleide sauzen, slasaus en andere olie-watermengsels, bv. sauzen op basis van kokos	X	X(*)			X	
08.05	Mosterd (met uitzondering van mosterdpoeder bedoeld onder nummer 08.14)	X	X(*)			X/3(**)	
08.06	Sandwiches, toast, pizza en dergelijke, met allerlei soorten levensmiddelen:						

	A. met vetstoffen aan de oppervlakte	X				X/5	
	B. overige						X
08.07	Consumptie-ijs			X			
08.08	Gedroogde levensmiddelen:						
	A. met vetstoffen aan de oppervlakte					X/5	
	B. overige						X
08.09	Bevroren en diepgevroren levensmiddelen						X
08.10	Geconcentreerde extracten met een alcoholgehalte van 6 % vol of meer		X(*)		X		
08.11	Cacao:						
	A. cacaopoeder, ook indien met verlaagd of sterk verlaagd vetgehalte						X
	B. cacaomassa					X/3	
08.12	Koffie, ook indien gebrand, cafeïnevrij of oplosbaar, koffiesurrogaat in korrel- of poedervorm						X
08.13	Aromatische planten en andere planten zoals kamille, kaasjeskruid, munt, thee, lindebloesem en andere						X
08.14	Specerijen en kruiden in natuurlijke staat, zoals kaneel, kruidnagelen, mosterdpoeder, peper, vanille, saffraan, zout en andere						X
08.15	Specerijen en kruiden in olie zoals pesto, kerriepasta					X	

4. [Voor het bepalen van de totale migratie te gebruiken levensmiddelsimulanten

De levensmiddelsimulanten die worden gebruikt voor tests om aan te tonen dat aan de totale migratielimiet wordt voldaan, worden overeenkomstig tabel 3 gekozen:

Tabel 3

Te gebruiken levensmiddelsimulanten om aan te tonen dat aan de totale migratielimiet wordt voldaan

Levensmiddelen	Voor de tests te gebruiken levensmiddelsimulanten
alle soorten levensmiddelen	1) gedestilleerd water of water van gelijkwaardige kwaliteit of levensmiddelsimulant A; 2) levensmiddelsimulant B, en 3) levensmiddelsimulant D2.
alle soorten levensmiddelen met uitzondering van zure levensmiddelen	1) gedestilleerd water of water van gelijkwaardige kwaliteit of levensmiddelsimulant A, en 2) levensmiddelsimulant D2.
[alle waterige en alcoholhoudende levensmiddelen en melkproducten met een pH \geq 4,5	levensmiddelsimulant D1] (V.C. 2019/37 van 10.I.2019, bijl. 5)
[alle waterige en alcoholhoudende levensmiddelen en melkproducten met een pH < 4,5	levensmiddelsimulant D1 en levensmiddelsimulant B (V.C. 2019/37 van 10.I.2019, bijl. 5)
alle waterige levensmiddelen en alcoholhoudende levensmiddelen met een alcoholgehalte tot 20 %	levensmiddelsimulant C
alle waterige en zure levensmiddelen en alcoholhoudende levensmiddelen met een alcoholgehalte tot 20 %	1) levensmiddelsimulant C, en 2) levensmiddelsimulant B.] (V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 3)

[5. Algemene afwijking van de toewijzing van levensmiddelsimulanten

In afwijking van de toewijzingen van levensmiddelsimulanten in de punten 2 tot en met 4 van deze bijlage mag, wanneer testen met verschillende levensmiddelsimulanten vereist zijn, een enkele levensmiddelsimulant volstaan indien met algemeen erkende wetenschappelijke methoden is aangetoond dat deze levensmiddelsimulant de meest stringente levensmiddelsimulant is voor het desbetreffende materiaal of voorwerp dat gedurende de toepasselijke tijd en bij de toepasselijke temperatuur, geselecteerd overeenkomstig bijlage V, hoofdstukken 2 en 3, wordt getest.

De wetenschappelijke grond voor het gebruik van deze afwijking wordt in dergelijke gevallen bij de krachtens artikel 16 van deze verordening vereiste bewijsstukken gevoegd.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 3, d)

BIJLAGE IV

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De in artikel 15 bedoelde schriftelijke verklaring bevat de volgende gegevens:

1. de identiteit en het adres van de exploitant die de verklaring van overeenstemming afgeeft;
2. de identiteit en het adres van de exploitant die de materialen of voorwerpen van kunststof, tussenproducten of halffabricaten daarvan of voor de vervaardiging van die materialen of voorwerpen bestemde stoffen produceert of importeert;

3. de identiteit van de materialen of voorwerpen van kunststof, tussenproducten of halffabricaten daarvan of voor de vervaardiging van die materialen of voorwerpen bestemde stoffen;

4. de datum van de verklaring;

5. [de bevestiging dat de materialen of voorwerpen van kunststof, tussenproducten of halffabricaten daarvan, of stoffen voldoen aan de desbetreffende voorschriften van deze verordening en van artikel 3, artikel 11, lid 5, artikel 15 en artikel 17 van [Verordening \(EG\) nr. 1935/2004](#) ([/nl/extranet/document/965/nl#art](#));]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 4)

6. [adequate informatie over de gebruikte stoffen of afbraakproducten daarvan, waarvoor in de bijlagen I en II bij de verordening beperkingen en/of specificaties zijn vastgelegd, zodat de exploitanten verderop in de keten kunnen waarborgen dat aan de verordening wordt voldaan.

In de tussenstadia wordt meegedeeld welke stoffen in het tussenmateriaal aanwezig zijn en in welke concentraties. Dit is van toepassing op stoffen

— waarop de beperkingen in bijlage II van toepassing zijn, of

— waarvoor genotoxiciteit niet is uitgesloten, die het resultaat zijn van een opzettelijk gebruik tijdens een productiefase van dat tussenmateriaal en die kunnen voorkomen in een concentratie die wellicht zal leiden tot een migratie uit het eindmateriaal van meer dan 0,00015 mg/kg levensmiddel of levensmiddelsimulant.]

(V.C. 2020/1245 van 2.IX.2020, art. 1, 2 + bijl. 3, inw. 23 september 2020)

7. adequate informatie over de stoffen waarvoor in levensmiddelen een beperking geldt, verkregen op grond van experimentele gegevens of theoretische berekeningen, over de specifieke migratie van die stoffen alsmede, waar van toepassing, zuiverheidseisen overeenkomstig de Richtlijnen [2008/60/EG](#) ([/nl/extranet/document/276/nl#art](#)), [95/45/EG](#) ([http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=226566%3Acs&lang=nl&iist=226566%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=98%2F83%2FEG--&checktext=checkbox&visu=](#)) en [2008/84/EG](#) ([/nl/extranet/document/278/nl#art](#)), zodat de gebruiker van deze materialen en voorwerpen de desbetreffende EU-bepalingen of, bij ontbreken daarvan, de nationale bepalingen met betrekking tot levensmiddelen kan naleven;

8. de specificaties voor het gebruik van het materiaal of het voorwerp, zoals:

i) de soort(en) levensmiddelen waarmee het bedoeld is om in contact te komen;

ii) de duur en de temperatuur van de behandeling en opslag waarbij het met de levensmiddelen in contact komt;

iii) [de grootste verhouding tussen de oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt en het volume waarvoor de overeenstemming overeenkomstig de artikelen 17 en 18 is gecontroleerd, of gelijkwaardige informatie;]

(V.C. 2017/752 van 28.IV.2017, bijl. 4)

9. wanneer in een meerlaags materiaal of voorwerp een functionele sperlaag wordt gebruikt, de bevestiging dat het materiaal of voorwerp voldoet aan artikel 13, leden 2, 3 en 4, of artikel 14, leden 2 en 3, van deze verordening.

BIJLAGE V

MIGRATIETESTEN

Om te bepalen of de migratie uit materialen en voorwerpen van kunststof aan de voorschriften voldoet, gelden de volgende algemene regels.

Hoofdstuk 1

Bepaling van de specifieke migratie uit materialen en voorwerpen die al met levensmiddelen in contact komen

1.1. Monstervoorbehandeling

Het materiaal of voorwerp wordt opgeslagen zoals op het etiket op de verpakking is aangegeven, of indien hiervoor geen aanwijzingen worden gegeven, onder voor het verpakte levensmiddel geschikte omstandigheden. Het levensmiddel moet vóór de houdbaarheidsdatum of andere door de fabrikant om redenen van kwaliteit of veiligheid aangegeven uiterste gebruiksdatum van het materiaal of voorwerp worden verwijderd.

1.2. Testomstandigheden

Als het levensmiddel in de verpakking moet worden verhit, moeten de daarvoor op de verpakking gegeven aanwijzingen worden gevolgd. Delen van het levensmiddel die niet voor consumptie bedoeld zijn, moeten worden verwijderd en weggegooid. De rest wordt gehomogeniseerd en de migratie hierin wordt bepaald. De analyseresultaten moeten altijd worden uitgedrukt op basis van de voor consumptie bedoelde massa van het levensmiddel die met het desbetreffende materiaal in contact komt.

1.3. Analyse van gemigreerde stoffen

1.4. [Inachtneming van stoffen die afkomstig zijn uit andere bronnen

Indien er voor een levensmiddelenmonster aanwijzingen zijn dat een stof gedeeltelijk of geheel afkomstig is uit een of meer andere bronnen dan het materiaal of voorwerp waarvoor de test wordt uitgevoerd, moeten de resultaten worden gecorrigeerd naar het gehalte van de stof dat van de andere bron(nen) afkomstig is voordat de testresultaten worden vergeleken met de toepasselijke specifieke migratielimiet.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, a)

Hoofdstuk 2

Bepaling van de specifieke migratie uit materialen en voorwerpen die nog niet met levensmiddelen in contact komen

2.1. Controlemethode

De controle of de migratie naar levensmiddelen aan de migratielimiets voldoet, vindt plaats onder de meest extreme in de praktijk te verwachten omstandigheden wat tijdsduur en temperatuur betreft, met inachtneming van de punten 1.4, 2.1.1, 2.1.6 en 2.1.7.

De controle of de migratie naar levensmiddelsimulanten aan de migratielimiets voldoet, wordt uitgevoerd aan de hand van conventionele migratietesten overeenkomstig de regels in de punten 2.1.1 tot en met 2.1.7.

2.1.1. *Monstervoorbehandeling*

Het materiaal of voorwerp wordt behandeld overeenkomstig de gebruiksaanwijzing of de verklaring van overeenstemming.

De migratie wordt bepaald met het materiaal of voorwerp of, wanneer dit onpraktisch is, met een monster van het materiaal of voorwerp of een monster dat representatief is voor het materiaal of voorwerp. Voor elke levensmiddelsimulant of elk soort levensmiddel wordt een nieuw monster genomen. Alleen de delen van het monster die bestemd zijn om bij het feitelijke gebruik met levensmiddelen in contact te komen, worden met de levensmiddelsimulant of het levensmiddel in contact gebracht.

2.1.2. *Keuze van de levensmiddelsimulant*

Materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met alle soorten levensmiddelen in contact te komen, worden getest met de levensmiddelsimulanten A, B en D2. Als er echter geen stoffen aanwezig zijn die met zure levensmiddelsimulant of levensmiddelen kunnen reageren, kan de test met levensmiddelsimulant B achterwege worden gelaten.

Materialen en voorwerpen die alleen voor specifieke soorten levensmiddelen bestemd zijn, worden getest met de levensmiddelsimulanten die in bijlage III voor de desbetreffende soorten levensmiddelen zijn aangegeven.

2.1.3. *Contactomstandigheden bij het gebruik van levensmiddelsimulanten*

[Het monster wordt met de levensmiddelsimulant in contact gebracht onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden wat betreft de contacttijd (zie tabel 1) en de contacttemperatuur (zie tabel 2).

In afwijking van de in de tabellen 1 en 2 vermelde omstandigheden zijn de volgende regels van toepassing:

i) indien wordt geconstateerd dat uitvoering van de testen onder de combinatie van de in de tabellen 1 en 2 gespecificeerde contactomstandigheden leidt tot fysische of andere veranderingen in het monster die niet optreden onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden voor het onderzochte materiaal of voorwerp, worden de migratietesten uitgevoerd onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden waarbij deze fysische of andere veranderingen zich niet voordoen;

ii) indien het materiaal of artikel tijdens het beoogde gebruik alleen wordt onderworpen aan nauwkeurig gecontroleerde omstandigheden wat tijd en temperatuur betreft in voedselverwerkingsapparatuur, zij het als onderdeel van de levensmiddelenverpakking of als onderdeel van de verwerkingsapparatuur, mogen de testen worden uitgevoerd onder de ongunstigste te verwachten contactomstandigheden die tijdens de verwerking van het levensmiddel in die apparatuur kunnen optreden;

iii) indien het materiaal of artikel bestemd is om alleen bij heet afvullen te worden gebruikt, wordt slechts een 2 uur durende test bij 70 °C uitgevoerd. Indien het materiaal of artikel echter ook bestemd is om te worden gebruikt voor opslag bij kamertemperatuur of lager zijn de testomstandigheden van de tabellen 1 en 2 van dit punt of voorwaarden van punt 2.1.4 van dit hoofdstuk van toepassing, afhankelijk van de duur van de opslag.

[iv) indien het materiaal of het voorwerp van kunststof dat bestemd is om met levensmiddelen in contact te komen en waarvan de overeenstemming moet worden gecontroleerd, bij zijn uiteindelijke toepassing deel wordt van voedselverwerkingsapparatuur of van een onderdeel daarvan, mag voor de migratietesten de specifieke migratie naar het met de volledige apparatuur of een onderdeel daarvan geproduceerde of verwerkte levensmiddel of de levensmiddelsimulant worden gebruikt, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

— het levensmiddel of de levensmiddelsimulant wordt tijdens de testen met de apparatuur of een onderdeel daarvan verwerkt onder de ongunstigste te verwachten omstandigheden die kunnen worden bereikt bij gebruik van de apparatuur of van een onderdeel daarvan, volgens de gebruiksaanwijzing ervan, en

— de migratie uit onderdelen die worden gebruikt voor opslag zoals reservoirs, recipiënten, capsules of pads die tijdens de verwerking van het levensmiddel deel uitmaken van de apparatuur, wordt bepaald onder omstandigheden die representatief zijn voor het gebruik ervan, tenzij de toegepaste testomstandigheden voor de volledige geteste apparatuur ook representatief zijn voor het gebruik van die onderdelen.

Wanneer de migratietesten onder de hierboven beschreven omstandigheden worden uitgevoerd en de migratie van bestanddelen uit de apparatuur als geheel de migratielimiets niet overschrijdt, worden de kunststofonderdelen of -materialen van de apparatuur geacht te voldoen aan artikel 11, lid 1.

De voor opslag of toevoer gebruikte onderdelen zoals reservoirs, recipiënten, capsules of pads worden getest onder omstandigheden die representatief zijn voor het gebruik ervan, met inbegrip van de te voorziene opslagomstandigheden van het levensmiddel in deze onderdelen.

In de in artikel 16 bedoelde bewijsstukken wordt duidelijk aangegeven of de testen met de volledige voor de verwerking en/of productie van levensmiddelen gebruikte apparatuur of onderdelen daarvan zijn uitgevoerd. Verder moet daarin worden aangetoond dat de testen representatief waren voor het te verwachten gebruik, moet worden aangegeven voor welke stoffen migratietesten zijn uitgevoerd en moet opgave worden gedaan van de resultaten van de migratietesten. De fabrikant van afzonderlijke kunststofonderdelen zorgt ervoor dat er geen migratie plaatsvindt van stoffen waarvoor in artikel 11, lid 4, is bepaald dat de migratie ervan op een bepaald aantoonbaarheidsniveau niet aantoonbaar mag zijn.

De overeenkomstig de verordening aan de producent van de eindapparatuur of een onderdeel daarvan verstrekte conformiteitsdocumentatie bevat een lijst van alle stoffen waarvoor onder het te verwachten gebruik van het geleverde onderdeel of materiaal de migratielimiten zouden kunnen worden overschreden.

Wanneer het resultaat niet in overeenstemming is met de verordening, wordt aan de hand van bewijsstukken of analytische testen vastgesteld of het gebrek aan overeenstemming te wijten is aan een kunststofonderdeel dat onder de verordening valt of een onderdeel uit een ander materiaal dat niet onder de verordening valt. Onverminderd artikel 3 van [Verordening \(EU\) nr. 1935/2004](#) ([/nl/extranet/document/965/nl#art](#)) wordt een gebrek aan overeenstemming met de verordening alleen vastgesteld indien de migratie afkomstig is uit een kunststofonderdeel.]

(V.C. 2020/1245 van 2.IX.2020, art. 1, 2 + bijl. 4, a, i, inw. 23 september 2020)

Indien testomstandigheden die representatief zijn voor de ongunstigste te verwachten omstandigheden voor het beoogde gebruik van het materiaal of artikel, niet technisch mogelijk zijn in levensmiddelsimulant D2, moeten migratietesten worden uitgevoerd met ethanol 95 % en iso-octaan. Daarnaast moet een migratietest worden uitgevoerd met levensmiddelsimulant E indien de temperatuur bij de ongunstigste te verwachten omstandigheden bij het beoogde gebruik hoger is dan 100 °C. De test die de hoogste specifieke migratie als resultaat heeft moet worden gebruikt om overeenstemming met deze verordening vast te stellen.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, b)

Tabel 1 [Selectie van de duur van de test]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, c)

Contacttijd bij ongunstigst te verwachten gebruik	[Te selecteren duur van de test] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, d)
t ≤ 5 min	5 min
5 min < t ≤ 0,5 uur	0,5 uur
0,5 uur < t ≤ 1 uur	1 uur
1 uur < t ≤ 2 uur	2 uur
2 uur < t ≤ 6 uur	6 uur
6 uur < t ≤ 24 uur	24 uur
1 dag < t ≤ 3 dagen	3 dagen
3 dagen < t ≤ 30 dagen	10 dagen
meer dan 30 dagen	zie bijzondere voorwaarden

[Tabel 2]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, e)

Selectie van testtemperatuur

Ongunstigste te verwachten contacttemperatuur	Te selecteren contacttemperatuur
T ≤ 5 °C	5 °C
5 °C < T ≤ 20 °C	20 °C
20 °C < T ≤ 40 °C	40 °C
40 °C < T ≤ 70 °C	70 °C

70 °C < T ≤ 100 °C	100 °C of refluxtemperatuur
100 °C < T ≤ 121 °C	121 °C (*)
121 °C < T ≤ 130 °C	130 °C (*)
130 °C < T ≤ 150 °C	150 °C (*)
150 °C < T ≤ 175 °C	175 °C (*)
175 °C < T ≤ 200 °C	200 °C (*)
T > 200 °C	225 °C (*)

(*) Deze temperatuur wordt alleen voor de levensmiddelsimulanten D2 en E gebruikt. Voor toepassingen waarbij verhitting onder druk vereist is, kan de migratietest onder druk bij de desbetreffende temperatuur worden uitgevoerd. Voor de levensmiddelsimulanten A, B, C en D1 kan deze test worden vervangen door een test bij 100 °C of bij refluxtemperatuur gedurende viermaal de tijd die volgens tabel 1 zou moeten worden gekozen.

2.1.4. [Bijzondere voorwaarden voor contacttijden van meer dan 30 dagen bij kamertemperatuur en lager

In het geval van contacttijden van meer dan 30 dagen (langdurig) bij kamertemperatuur en lager wordt het monster onderzocht met een versnelde test bij verhoogde temperatuur, maximaal tien dagen bij 60 °C (**).

- Voor alle opslagtijden in bevroren toestand geldt een test gedurende tien dagen bij 20 °C. Deze test kan het invriezen en ontdooien omvatten indien de etikettering of andere instructies waarborgen dat de temperatuur nooit hoger is dan 20 °C en de tijd boven – 15 °C in totaal niet langer is dan één dag gedurende het te verwachten beoogde gebruik van het materiaal of voorwerp.
- Voor alle opslagtijden in gekoelde of bevroren toestand, inclusief heet afvullen en/of verwarming tot 70 °C ≤ T ≤ 100 °C voor maximaal $t = 120/2^{((T-70)/10)}$ minuten geldt een test gedurende tien dagen bij 40 °C.
- Voor alle opslagtijden tot en met zes maanden bij kamertemperatuur, inclusief heet afvullen en/of verwarming tot 70 °C ≤ T ≤ 100 °C voor maximaal $t = 120/2^{((T-70)/10)}$ minuten geldt een test gedurende tien dagen bij 50 °C.
- Voor opslag langer dan zes maanden bij kamertemperatuur en lager, inclusief heet afvullen en/of verwarming tot 70 °C ≤ T ≤ 100 °C voor maximaal $t = 120/2^{((T-70)/10)}$ minuten geldt een test gedurende tien dagen bij 60 °C.
- In geval van opslag bij kamertemperatuur kunnen de testomstandigheden worden teruggebracht tot tien dagen bij 40 °C als wetenschappelijk is aangetoond dat de migratie van de desbetreffende stof in het polymeer onder deze testomstandigheden een evenwicht bereikt heeft.
- Voor de ongunstigste te verwachten omstandigheden bij het beoogde gebruik die niet onder de onder a) tot en met e) vermelde testomstandigheden vallen, moeten de testduur en -temperatuur worden berekend met de volgende formule:

$$t_2 = t_1 * \text{Exp} (9627 * (1/T_2 - 1/T_1))$$

t₁ is de contacttijd,

t₂ is de duur van de test,

T₁ is de contacttemperatuur in kelvin. Voor opslag bij kamertemperatuur wordt hiervoor de waarde 298 K (25 °C) genomen. Voor gekoelde opslag wordt hiervoor de waarde 278 K (5 °C) genomen. Voor bevroren opslag wordt hiervoor de waarde 258 K (– 15 °C) genomen.

T₂ is de testtemperatuur in kelvin.

(**) Bij deze versnelde testen mogen in het monster geen fysische of andere veranderingen optreden ten opzichte van de werkelijke gebruiksomstandigheden, met inbegrip van een faseovergang van het materiaal.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, f)

2.1.5. Bijzondere voorwaarden voor combinaties van contacttijd en contacttemperatuur

[Indien een materiaal of voorwerp voor verschillende toepassingen met verschillende combinaties van contacttijd en -temperatuur bestemd is, wordt de test beperkt tot de testomstandigheden die op grond van wetenschappelijke gegevens als het ongunstigst beschouwd worden.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, g)

Indien het materiaal of voorwerp bestemd is om met levensmiddelen in contact te komen onder omstandigheden waarbij het achtereenvolgens aan twee of meer combinaties van tijden en temperaturen wordt blootgesteld, wordt de migratietest uitgevoerd door het monster achtereenvolgens te onderwerpen aan alle ongunstigste te verwachten omstandigheden die relevant zijn, steeds met één en dezelfde hoeveelheid levensmiddelsimulant.

2.1.6. [Materialen en voorwerpen voor herhaald gebruik

Indien het materiaal of voorwerp bestemd is om herhaaldelijk met levensmiddelen in contact te komen, worden de vereiste migratietesten driemaal uitgevoerd op eenzelfde monster, waarbij telkens een nieuwe hoeveelheid levensmiddelsimulant wordt gebruikt. De specifieke migratie tijdens de tweede test mag het tijdens de eerste test vastgestelde niveau niet overschrijden, en de specifieke migratie tijdens de derde test mag het tijdens de tweede test vastgestelde niveau niet overschrijden.

Op basis van het vastgestelde migratieniveau in de derde test en de stabiliteit van het materiaal of het voorwerp tijdens de eerste, tweede en derde migratietest wordt bepaald of het materiaal of voorwerp aan de eisen ten aanzien van migratie voldoet. De stabiliteit van het materiaal wordt als ontoereikend beschouwd indien migratie wordt vastgesteld boven de aantoonbaarheidsgrens in eender welke van de drie migratietesten en de migratie tussen de eerste en de derde migratietest toeneemt. In geval van een ontoereikende stabiliteit kan de overeenstemming van het materiaal niet worden vastgesteld, zelfs niet in gevallen waarin de specifieke migratielimiet in geen van de drie testen is overschreden.

Als er echter afdoende wetenschappelijk bewijs is dat de migratie bij de tweede en derde test afneemt en bij de eerste test de migratielimieten niet worden overschreden, is er geen verdere test nodig.

Ongeacht de voorschriften hierboven mogen materialen of voorwerpen waarbij de eerste test de aanwezigheid uitwijst van een stof die krachtens artikel 11, lid 4, niet in aantoonbare hoeveelheden mag worden afgegeven of migreren, nooit worden geacht in overeenstemming met deze verordening te zijn.]

(V.C. 2020/1245 van 2.IX.2020, art. 1, 2 + bijl. 4, a, ii, inw. 23 september 2020)

2.1.7. *Analyse van migrerende stoffen*

Na afloop van de voorgeschreven contacttijd wordt de specifieke migratie in het levensmiddel of de levensmiddelsimulant bepaald met een analysemethode die in overeenstemming is met artikel 11 van [Verordening \(EG\) nr. 882/2004](#) ([/nl/extranet/document/909/nl#art](#)).

2.1.8. *Controle van de overeenstemming aan de hand van het restgehalte per oppervlakte die met levensmiddelen in contact komt (QMA)*

In geval van stoffen die in levensmiddelsimulant of levensmiddel instabiel zijn of waarvoor geen geschikte analysemethode beschikbaar is, wordt in bijlage I aangegeven dat de overeenstemming moet worden gecontroleerd door bepaling van het restgehalte per 6 dm² contactoppervlakte. Voor materialen en voorwerpen met een inhoud tussen 500 ml en 10 l wordt de werkelijke contactoppervlakte genomen. Voor materialen en voorwerpen met een inhoud van minder dan 500 ml of meer dan 10 l en voor voorwerpen waarvoor de werkelijke contactoppervlakte lastig te berekenen is, wordt een contactoppervlakte van 6 dm² per kg levensmiddel aangenomen.

2.2. **Screeningsmethoden**

[Om via screening na te gaan of een materiaal of voorwerp aan de migratielimieten voldoet, kan een van de volgende methoden worden gebruikt, die ten minste even stringent worden geacht als de in punt 2.1 beschreven controlemethode.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, i)

2.2.1. *Vervanging van de specifieke migratie door de totale migratie*

Voor screening op de specifieke migratie van niet-vluchtige stoffen kan de totale migratie worden bepaald, onder ten minste even stringente testomstandigheden als voor de specifieke migratie gelden.

2.2.2. *Restgehalte*

Voor screening op de specifieke migratie kan de potentiële migratie worden berekend aan de hand van het restgehalte van de stof in het materiaal of voorwerp, waarbij wordt aangenomen dat deze hoeveelheid volledig migreert.

2.2.3. *[Migratiemodellen*

[Voor screening op de specifieke migratie kan de potentiële migratie aan de hand van het restgehalte van de stof in het materiaal of voorwerp worden berekend met erkende diffusiemodellen op basis van wetenschappelijke gegevens, mits die nooit een onderschatting van de werkelijke migratie geven.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, j)

2.2.4. *[Vervanging van levensmiddelsimulanten*

Voor de screening op de specifieke migratie mogen vervangende levensmiddelsimulanten worden gebruikt, mits op grond van wetenschappelijke gegevens bekend is dat die vervangende levensmiddelsimulanten een migratie opleveren die ten minste even stringent is als de migratie die de in punt 2.1.2 vermelde levensmiddelsimulanten zouden opleveren.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, k)

[2.2.5. *Enkele test voor opeenvolgende combinaties van tijd en temperatuur*

Indien het materiaal of voorwerp bestemd is om met levensmiddelen in contact te komen onder omstandigheden waarbij het achtereenvolgens aan twee of meer combinaties van tijden en temperaturen wordt blootgesteld, kan een enkele migratiecontacttesttijd worden bepaald op basis van de hoogste contacttesttemperatuur van punt 2.1.3 en/of 2.1.4 door de in punt 2.1.4, onder f), beschreven formule te gebruiken. Er moet worden onderbouwd dat die enkele test ten minste even stringent is als de combinaties van tijden en temperaturen samen, en die onderbouwing moet worden gedocumenteerd en bij de in artikel 16 bedoelde ondersteunende bewijsstukken worden gevoegd.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, l)

Bepaling van de totale migratie

De totale migratie wordt bepaald onder de in dit hoofdstuk beschreven standaardtestomstandigheden.

3.1. Standaardtestomstandigheden

De test ter bepaling van de totale migratie voor materialen en voorwerpen die bestemd zijn om onder de in tabel 3, kolom 3, beschreven omstandigheden met levensmiddelen in contact te komen, wordt uitgevoerd met inachtneming van de in kolom 2 gespecificeerde tijdsduur en temperatuur. Test OM5 kan worden uitgevoerd gedurende 2 uur bij 100 °C (levensmiddelsimulant D2) of onder refluxen (levensmiddelsimulant A, B, C, D1) of gedurende 1 uur bij 121 °C. De levensmiddelsimulant wordt overeenkomstig bijlage III gekozen.

Indien wordt geconstateerd dat uitvoering van de testen onder de in tabel 3 gespecificeerde contactomstandigheden leidt tot fysische of andere veranderingen in het monster die niet optreden onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden voor het onderzochte materiaal of voorwerp, worden de migratietesten uitgevoerd onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden waarbij deze fysische of andere veranderingen zich niet voordoen.

[Tabel 3]

(vervangen door V.C. 2020/1245 van 2.IX.2020, art. 1, 2 + bijl. 4, b, i, inw. 23 september 2020)

Standaardomstandigheden voor het testen van de totale migratie

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3
Nummer test	Contacttijd in dagen of uur bij contacttesttemperatuur in °C	Beoogde contactomstandigheden
OM0	30 minuten bij 40 °C	Contact met levensmiddelen bij koude of omgevingstemperatuur en gedurende korte tijd (≤ 30 minuten).
OM1	tien dagen bij 20 °C	Contact met bevroren en gekoelde levensmiddelen
OM2	tien dagen bij 40 °C	Langdurige opslag bij kamertemperatuur of later, inclusief bij verpakking met heet afvullen, en/of verwarming tot temperatuur T waarbij $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ gedurende maximaal $t = 120/2^{((T-70)/10)}$ minuten
OM3	2 uur bij 70 °C	Contact met levensmiddelen waaronder heet afvullen en/of verwarming tot temperatuur T waarbij $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ gedurende maximaal $t = 120/2^{((T-70)/10)}$ minuten, niet gevolgd door langdurige opslag bij kamertemperatuur of gekoeld
OM4	1 uur bij 100 °C of onder refluxen	Toepassingen bij hoge temperatuur voor alle soorten levensmiddelen, tot maximaal 100 °C
OM5	2 uur bij 100 °C of onder refluxen of 1 uur bij 121 °C	Toepassingen bij hoge temperatuur tot 121 °C
OM6	4 uur bij 100 °C of onder refluxen	Contact met levensmiddelen bij een temperatuur hoger dan 40 °C, en met levensmiddelen waartoe in bijlage III, punt 4, de simulanten A, B, C of D1 zijn toegewezen
OM7	2 uur bij 175 °C	Toepassingen bij hoge temperatuur met vette levensmiddelen waarbij de omstandigheden van OM5 worden overschreden

Test OM7 omvat ook de bij OM0 tot en met OM5 beschreven contactomstandigheden. Dit zijn de ongunstigste omstandigheden voor vette levensmiddelsimulanten die met niet-polyolefinen in contact komen. Indien het technisch niet mogelijk is OM7 met levensmiddelsimulant D2 uit te voeren, kan de test vervangen worden zoals beschreven in punt 3.2.

Test OM6 omvat ook de bij OM0 tot en met OM5 beschreven contactomstandigheden. Dit zijn de ongunstigste omstandigheden voor de levensmiddelsimulanten A, B en C die met niet-polyolefinen in contact komen.

Test OM5 omvat ook de bij OM0 tot en met OM4 beschreven contactomstandigheden. Dit zijn de ongunstigste omstandigheden voor alle levensmiddelsimulanten die met polyolefinen in contact komen.

Test OM2 omvat ook de bij OM0, OM1 en OM3 beschreven contactomstandigheden

3.2. [Vervangende testen van totale migratie voor testen met levensmiddelsimulant D2

[Indien het technisch niet mogelijk is om een of meer van de testen OM0 tot en met OM6 met levensmiddelsimulant D2 uit te voeren, worden de migratietesten uitgevoerd met ethanol 95 % en iso-octaan. Daarnaast moet een test worden uitgevoerd met levensmiddelsimulant E indien de temperatuur bij de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden hoger is dan 100 °C. De test die de hoogste totale migratie als resultaat heeft, moet worden gebruikt om overeenstemming met deze verordening vast te stellen.

Indien het technisch niet mogelijk is OM7 met levensmiddelsimulant D2 uit te voeren, wordt deze test vervangen door test OM8 of OM9, afhankelijk van welke test het meest geschikt is voor het beoogde of te verwachten gebruik van het materiaal of voorwerp dat wordt getest. Vervolgens wordt een migratietest uitgevoerd onder elk van de twee voor de geselecteerde test gespecificeerde testomstandigheden, waarbij voor elke testomstandigheid een nieuw testmonster wordt gebruikt. De testomstandigheid die de hoogste totale migratie als resultaat heeft, moet worden gebruikt om overeenstemming met de verordening vast te stellen.]

(V.C. 2020/1245 van 2.IX.2020, art. 1, 2 + bijl. 4, b, ii, inw. 23 september 2020)

Nummer test	Testomstandigheden	Beoogde contactomstandigheden	Omvat de contactomstandigheden van
OM8	Levensmiddelsimulant E gedurende 2 uur bij 175 °C en levensmiddelsimulant D2 gedurende 2 uur bij 100 °C	Alleen toepassingen bij hoge temperatuur	OM1, OM3, OM4, OM5 en OM6
OM9	Levensmiddelsimulant E gedurende 2 uur bij 175 °C en levensmiddelsimulant D2 gedurende 10 dagen bij 40°C	Toepassingen bij hoge temperatuur met langdurige opslag bij kamertemperatuur	OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 en OM6] (V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, o)

3.3. [Voorwerpen van overeenstemming

3.3.1. Voorwerpen en materialen voor eenmalig gebruik

Voor de controle van overeenstemming wordt de totale migratie in de levensmiddelsimulant na afloop van de voorgeschreven contacttijd bepaald met een analysemethode die in overeenstemming is met artikel 11 van [Verordening \(EG\) nr. 882/2004](#) ([/nl/extranet/document/909/nl#art](#)).

3.3.2. [Voorwerpen en materialen voor herhaald gebruik

De toepasselijke testen van totale migratie worden driemaal uitgevoerd op eenzelfde monster, waarbij telkens een nieuwe hoeveelheid levensmiddelsimulant wordt gebruikt. De migratie wordt bepaald met een analysemethode die in overeenstemming is met artikel 34 van [Verordening \(EU\) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad](#) ([/nl/extranet/document/3710/nl#art](#)) (1). De totale migratie tijdens de tweede test moet lager zijn dan tijdens de eerste test, en de totale migratie tijdens de derde test moet lager zijn dan tijdens de tweede test. Overeenstemming met de totale migratielimit wordt gecontroleerd op basis van de tijdens de derde test geconstateerde totale migratie.

Indien het technisch niet mogelijk is om eenzelfde monster driemaal te testen, zoals bij het testen in plantaardige olie, kan de test van totale migratie worden uitgevoerd door verschillende monsters te testen gedurende drie verschillende perioden die eenmaal, tweemaal en driemaal zo lang duren als de toepasselijke contacttesttijd. Het verschil tussen de resultaten van de derde en de tweede test wordt geacht de totale migratie te vertegenwoordigen. Overeenstemming wordt gecontroleerd op basis van dit verschil, dat niet groter mag zijn dan de totale migratielimit. Daarnaast moet het verschil tussen de resultaten van de tweede en de eerste test lager zijn dan de resultaten van de eerste test en moet het verschil tussen de resultaten van de derde en de tweede test lager zijn dan het verschil tussen de resultaten van de tweede en de eerste test.

In afwijking van de eerste alinea volstaat de eerste test indien op basis van wetenschappelijke gegevens wordt aangetoond dat de totale migratie voor het te testen materiaal of voorwerp tijdens de tweede en derde test afneemt, en indien de totale migratielimit tijdens de eerste test niet is overschreden.]

(V.C. 2020/1245 van 2.IX.2020, art. 1, 2 + bijl. 4, b, iii, inw. 23 september 2020)

3.4. Screeningsmethoden

[Om via screening na te gaan of een materiaal of voorwerp aan de migratielimiten voldoet, kan een van de volgende methoden worden gebruikt, die ten minste even stringent worden geacht als de in de punten 3.1 en 3.2 beschreven controlemethode.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, q)

3.4.1. Restgehalte

Voor screening op de totale migratie kan de potentiële migratie worden berekend aan de hand van het restgehalte van potentieel migrerende stoffen zoals bepaald door volledige extractie van het materiaal of voorwerp.

3.4.2. [Vervanging van levensmiddelsimulanten

Voor de screening op de totale migratie mogen levensmiddelsimulanten worden vervangen, mits op grond van wetenschappelijke gegevens bekend is dat de vervangende levensmiddelsimulanten een migratie opleveren die ten minste even stringent is als de migratie die de in bijlage III vermelde levensmiddelsimulanten zouden opleveren.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, r)

Hoofdstuk 4

Correctiefactoren voor het vergelijken van de resultaten van migratietesten met de migratielimieten

4.1. Correctie van de specifieke migratie in levensmiddelen met een vetgehalte van meer dan 20 % met behulp van de vetreductiecoëfficiënt (Fat Reduction Factor, FRF).

Bij lipofiele stoffen waarvoor in bijlage I in kolom 7 is aangegeven dat de FRF van toepassing is, kan de specifieke migratie met de FRF gecorrigeerd worden. De FRF wordt bepaald met de formule $FRF = (g \text{ vet in levensmiddel} / kg \text{ levensmiddel}) / 200 = (\% \text{ vet} \times 5) / 100$.

Voor toepassing van de FRF gelden de volgende regels.

De resultaten van de migratietesten worden door de FRF gedeeld voordat zij met migratielimieten worden vergeleken.

Deze correctie met de FRF geldt niet:

a) als het materiaal of voorwerp bestemd is om in contact te komen of al in contact komt met levensmiddelen voor zuigelingen en peuters zoals omschreven in de [Richtlijnen 2006/141/EG](http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=438428%3Acs&lang=nl&list=438428%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=2006%2F141%2FEG-&checktexte=checkbox&visu=) (<http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=438428%3Acs&lang=nl&list=438428%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=2006%2F141%2FEG-&checktexte=checkbox&visu=>) en [2006/125/EG](http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=436784%3Acs&lang=nl&list=436784%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=2006%2F125%2FEG-&checktexte=checkbox&visu=) (<http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=436784%3Acs&lang=nl&list=436784%3Acs%2C&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=2006%2F125%2FEG-&checktexte=checkbox&visu=>) (→ [zie \(/nl/extranet/document/1028/nl#art1\)](http://extranet/document/1028/nl#art1));

b) voor materialen en voorwerpen waarvoor het verband tussen de oppervlakte en de hoeveelheid levensmiddel die daarmee in contact komt, niet te schatten is, bijvoorbeeld als gevolg van de vorm of de wijze van gebruik ervan, zodat de migratie wordt berekend aan de hand van de conventionele oppervlakte/volumeconversiefactor van 6 dm²/kg.

[De specifieke migratie in levensmiddel of levensmiddelsimulanten mag niet groter zijn dan 60 mg/kg levensmiddel vóór toepassing van de FRF.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, s)

[Wanneer testen worden uitgevoerd met levensmiddelsimulant D2 of E en wanneer de testresultaten worden gecorrigeerd met de in bijlage III, tabel 2, opgenomen correctiefactor, mag deze correctie in combinatie met de FRF worden toegepast door beide factoren met elkaar te vermenigvuldigen. De gecombineerde correctiefactor mag niet hoger zijn dan 5, tenzij de in bijlage III, tabel 2, vastgestelde correctiefactor hoger is dan 5.]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, t)

4.2. – 4.3. [...]

(V.C. 2016/1416 van 24.VIII.2016, bijl. 5, u)

(1) Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).

BIJLAGE VI

CONCORDANTIETABELLEN

Richtlijn 2002/72/EG	Deze verordening
Artikel 1, lid 1	Artikel 1
Artikel 1, leden 2, 3 en 4	Artikel 2
Artikel 1 bis	Artikel 3
Artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 1, en artikel 5	Artikel 5
Artikel 4, lid 2, artikel 4 bis, leden 1 en 4, artikel 4 quinquies, bijlage II, punten 2 en 3, en bijlage III, punten 2 en 3	Artikel 6
Artikel 4 bis, leden 3 en 6	Artikel 7
Bijlage II, punt 4, en bijlage III, punt 4	Artikel 8
Artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 1	Artikel 9
Artikel 6	Artikel 10
Artikel 5 bis, lid 1, en bijlage I, punt 8	Artikel 11
Artikel 2	Artikel 12
Artikel 7 bis	Artikel 13
Artikel 9, leden 1 en 2	Artikel 15
Artikel 9, lid 3	Artikel 16
Artikel 7 en bijlage I, punt 5 bis	Artikel 17
Artikel 8	Artikel 18
Bijlage II, punt 3, en bijlage III, punt 3	Artikel 19
Bijlage I, bijlage II, bijlage IV, bijlage IV bis, bijlage V, deel B, en bijlage VI	Bijlage I
Bijlage II, punt 2, bijlage III, punt 2, en bijlage V, deel A	Bijlage II
Artikel 8, lid 5, en bijlage VI bis	Bijlage IV
Bijlage I	Bijlage V

Richtlijn 93/8/EEG	Deze verordening
Artikel 1	Artikel 11
Artikel 1	Artikel 12
Artikel 1	Artikel 18
Bijlage	Bijlage III
Bijlage	Bijlage V

Richtlijn 97/48/EG	Deze verordening
Bijlage	Bijlage III
Bijlage	Bijlage V

[1] PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.

[2] PB L 220 van 15.8.2002, blz. 18.

[3] PB L 44 van 15.2.1978, blz. 15.

[4] PB L 135 van 30.5.2009, blz. 3.

[5] PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

[6] PB L 354 van 31.12.2008, blz. 34.

[7] PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

[8] SCF opinion of 4 December 2002 on the introduction of a Fat (Consumption) Reduction Factor (FRF) in the estimation of the exposure to a migrant from food contact materials.

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf.

[9] Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the Commission related to the introduction of a Fat (consumption) Reduction Factor for infants and children, The EFSA Journal (2004) 103, blz. 1-8.

[10] PB L 297 van 23.10.1982, blz. 26.

[11] PB L 213 van 16.8.1980, blz. 42.

[12] PB L 167 van 24.6.1981, blz. 6.

[13] PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

[14] PB L 384 van 29.12.2006, blz. 75.

[15] PB L 401 van 30.12.2006, blz. 1.

[16] PB L 339 van 6.12.2006, blz. 16.

[17] PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

[18] PB L 372 van 31.12.1985, blz. 14.

[19] PB L 302 van 19.11.2005, blz. 28.

[20] PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32.

[21] PB L 253 van 20.9.2008, blz. 1.

[22] Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).

[23] PB L 158 van 18.6.2008, blz. 17.